

GRUNT DO PAP TERMOZGRZEWALYCH

KARTA TECHNICZNA

Właściwości i zastosowanie

GRUNT DO PAP TERMOZGRZEWALNYCH w postaci koncentratu do rozcieńczenia z wodą, przeznaczony pod wszystkie rodzaje pap bitumicznych termozgrzewalnych dostępnych na rynku. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych, nie obciąża nieprzyjemnym zapachem dzięki czemu istnieje możliwość stosowania wewnątrz przy wykonywaniu izolacji poziomych pod wylewką dociskową. Dzięki swej konsystencji bardzo wydajny. Gruntowanie głęboko wnika w podłoże dzięki czemu zapewnia optymalną przyczepność dla układanych pap termozgrzewalnych. Jako podłoża nadają się wszystkie powszechnie występujące w budownictwie nośne i chłonne mineralne podłoża wykonane między innymi z: betonu, jastrychu, tynków mineralnych, zapraw mineralnych oraz powierzchnie pokryte ZAPRAWĄ USZCZELNIAJĄCĄ.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, chłonne, wolne od szkód spowodowanych przez mróz i nośne. Należy usunąć z niego oleje, tłuszcze, stare powłoki malarskie, mleczko cementowe, środki antyadhezyjne i inne luźne części znajdujące się na nim. Podłoże nie może być pokryte pakiem smołowym lub smołą. Nie nakładać na podłoża metalowe lub z tworzywa sztucznego.

Obróbka

Zawartość opakowania przed użyciem dokładnie wymieszać potrząsając opakowaniem. Zawartość opakowania wymieszać dokładnie z 5 litrami czystej wody. Po wymieszeniu uzyskujemy 10 litrów gruntu, który można nakładać na podłoże wałkiem, pędzlem, lub szczotką dekarскую - tylko jedną warstwę. Nie stosować w deszczu lub przy bezpośrednim bardzo silnym nasłonecznieniu. Po wyschnięciu można nakładać papę zgodnie z zaleceniami producenta.

Wskazówki

Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie obróbki i procesu schnięcia nałożonej powłoki temperatura powietrza i podłoża nie spadła poniżej +5°C. Przy niższych temperaturach nie wolno obrabiać materiału. Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają proces schnięcia, wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają ten proces. Chronić przed wilgocią aż do kompletnego wyschnięcia. Po związaniu nałożony preparat jest odporny na deszcz i mróz. W czasie schnięcia nałożonego preparatu należy unikać powstawania na nim zastoin wody.

Informacje techniczne

Baza materiałowa	emulsja bitumiczna
Kolor	brązowo-czarny, po wyschnięciu czarny
Konsystencja	płynna
Czas schnięcia	ok. 12 godzin
Temperatura obróbki	od + 5°C do + 30°C
Zużycie	ok. 150ml/m ² , zależnie od podłoża
Pełne obciążenie	po 7 dniach
Czyszczenie	w stanie świeżym – woda, po związaniu benzyną lakową
Narzędzia	pędzel, szczotka, urządzenie natryskowe
Przechowywanie	w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w miejscu wolnym od mrozu 24 m-ce od daty produkcji.
Opakowanie	5l. z tworzywa sztucznego
Limit UE dla tego produktu (Kat. All/i)	140g/l (2010)
Lotne związki organiczne	produkt zawiera poniżej 1 g/l VOC

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Stan na 09.2020 roku