

Jak stosować – instrukcja producenta:

Impregnat do odzieży typu softshell Nikwax Softshell Proof Wash-In

W pralce:

Aby uzyskać najlepszy efekt należy przed impregnacją usunąć wszystkie elementy nie nadające się do prania. Odzież należy uprzednio wyprać (w osobnym cyklu prania) w Nikwax Tech Wash. Impregnat może być stosowany na wilgotne powierzchnie – nie trzeba ich suszyć przed impregnacją. Wstrząsnąć przed użyciem.

1. Usunąć ewentualne pozostałości proszku z dozownika.
2. Umieścić max 2 szt. czystej odzieży w pralce.
3. Wlać po 100ml na każdą sztukę odzieży.
4. Nastawić cykl prania materiały syntetyczne na temperaturę 30° i niskie obroty.

Aby zachować wodoodporne właściwości odzieży należy przed impregnacją wyprać ją w Nikwax Tech Wash. Nie wolno używać detergentów.

Pranie ręczne:

Użyć rękawiczek gumowych.

1. Zamoczyć 1 szt. czystej odzieży w 6 l. ciepłej wody, w wannie lub misce.
2. Wlać 100ml impregnatu SoftShell Proof.
3. Środek powinien być dobrze rozprowadzony w wodzie. Pozostawić na 5 min. odzież do nasiąknięcia i ponownie przemieszać.
4. Płukać w zimnej wodzie, aż stanie się klarowna.

Odzież zabezpieczona środkiem Nikwax SoftShell Proof Wash-In nie potrzebuje ciepła do wytworzenia trwałej hydrofobowości (DWR).

Suszyć w stanie rozwieszonym lub w suszarce automatycznej ustawionej na niską temperaturę jeśli wskazówki na metce na to pozwalają.