



KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

FARBA MAGNETYCZNO-TABLICOWA PRO-NETIC

OPIS Pro-Netic to farba magnetyczno-tablicowa, która jednocześnie pozwala stworzyć powierzchnię przyciągającą magnesy i powierzchnie tablicową, po której można pisać kredą.

Zastosowanie Farba Magnetyczno-Tablicowa Pro-Netic pozwala stworzyć magnetyczną tablicę na odpowiednio przygotowanych ścianach, powierzchniach drewnianych oraz MDF w czarnym, matowym wykończeniu. Przed użyciem na innych powierzchniach, należy przeprowadzić test. Przed użyciem kredy na pomalowanej powierzchni należy ją „zagruntować” - patrz „UWAGI”. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie	mat
Kolor	czarny
Opakowania	0,5l, 1l, 2,5l
Gęstość	2,25 przy 20°C
Zawartość substancji stałych	objętościowo: 55%
Grubość Warstwy	mokrej: 100 µm suchej: 50-55 µm
Wydajność teoretyczna	10 – 12 m ² /l 12 m ² przy zalecanym rozcieńczeniu 5%, pozwalającym uzyskać gładzsze wykończenie
Zawartość LZO	maks. 30 g/l
Punkt zapłonu	produkt niepalny
Czas schnięcia	dla dotyku: 30 min. przy 20°C do wyschnięcia: 2 godz. przy 20°C do ponownego malowania: 3 godz. przy 20°C pełna twardość: 5 – 7 dni przy 20°C Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia i wydajności aplikacji każdej powłoki
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń. Istniejące powierzchnie malowane powinny być oczyszczone, odtłuszczone i zeszlifowane, aby zapewnić odpowiednią przyczepność powłoki. Należy usunąć wszystkie luźne, łuszczące się materiały, a następnie pokryć powłoką zgodnie ze wskazaniami.

SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji	Temperatura podczas aplikacji i schnięcia – powyżej 7°C. W przypadku zamkniętych pomieszczeń, zapewnić dobrą wentylację podczas aplikacji i schnięcia.
Sposób aplikacji	pędzel, wałek (z mikrofibry)
Poprzednia warstwa	Stosować bezpośrednio na ściany i drewno. Na metale nieżelazne stosować Coo-Var All Metals Primer.
Kolejna warstwa	Farba Magnetyczno-Tablicowa Pro-Netic.
Instrukcje dotyczące mieszania	Dobrze wymieszać przed użyciem.
Rozcieńczanie	czysta woda (maksymalnie 5%)
Czyszczenie	woda
Ponowne malowanie	Po upływie 3 godz. przy 20°C.

UWAGI Nakładać co najmniej 3 warstwy przy użyciu pędzla lub wałka. Powierzchnie tablicowe są mocno porowate, istnieje ryzyko, że ślady po pierwszych napisach kreda pozostaną na stałe. Aby tego uniknąć należy pokryć cały obszar tablicy boczną powierzchnią kredy. Następnie wetrzeć kredę suchą szmatką, a później zmyć.

Warunki bezpieczeństwa Zapoznaj się z informacjami na puszcze i ulotce.

Karta charakterystyki Dostępna na życzenie.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma Coo-Var nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



TECHNICKÝ LIST

PRO-NETIC

POPIS Pro-Netic je magnetická tabulová barva, která umožňuje současně vytvořit povrch přitahující magnety a povrch tabule, na který lze psát křídou.

Aplikace Pro-Netic Magnetic Board Paint umožňuje vytvořit magnetickou tabuli na správně připravené stěny, dřevěné a MDF povrchy v černé, matné povrchové úpravě. Před použitím na jiné povrchy proveďte test. Před použitím křídou na natřený povrch je třeba ji "napenetrovat" - viz "POZNÁMKY". Pro vnitřní použití.

TECHNICKÁ DATA

Dokončit	matný
Barva	Černá
Obal	0,5l, 1l, 2,5l
Hustota	2,25 při 20 °C
Obsah pevných látek	podle objemu: 55 %
Tloušťka vrstvy	mokrý: 100 um suchý: 50-55 um
Teoretický výkon	10 – 12 m ² /l 12 m ² s doporučeným ředěním 5 %, což umožňuje hladší povrch
obsah VOC	maks. 30 g/l
Bod vzplanutí	produkt niepalny
Doba schnutí	na dotyk: 30 min. při 20°C schnout: 2 hodiny při 20°C na přelakování: 3 hodiny při 20°C plná tvrdost: 5 – 7 dní při 20oC Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu mají negativní vliv na dobu schnutí a účinnost aplikace každého nátěru
PŘÍPRAVA POVRCHU	Celý povrch by měl být čistý, suchý, stabilní a zbavený nečistot. Stávající lakované povrchy by měly být očištěny, odmaštěny a obroušeny, aby byla zajištěna správná přilnavost nátěru. Odstraňte všechny volné, odlupující se materiály a poté naneste podle pokynů.

ZPŮSOB APLIKACE

Podmínky aplikace	Teplota při aplikaci a schnutí – nad 7°C. V uzavřených místnostech zajistěte během aplikace a schnutí dobré větrání.
Způsob aplikace	kartáč, váleček (mikrovlákno)
Předchozí vrstva	Aplikujte přímo na stěny a dřevo. Pro neželezné kovy použijte Coo-Var All Metals Primer.
Další vrstva	Pro-Netic Magnetic Board Paint.
Pokyny pro míchání	Před použitím dobře promíchejte.
Ředění	čistá voda (maximálně 5%)
Čištění	voda
Přelakování	Po 3 hodinách při 20 °C.

KOMENTÁŘE Naneste minimálně 3 vrstvy štětcem nebo válečkem. Povrchy tabulí jsou vysoce porézní, hrozí, že stopy prvních křídových nápisů zůstanou natrvalo. Abyste tomu zabránili, zakryjte celou plochu desky bočním povrchem křídý. Poté křídu přetřete suchým hadříkem a poté smyjte.

Bezpečnostní podmínky Přečtěte si informace na plechovce a letáku.

Bezpečnostní list K dispozici na vyžádání.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány v dobré víře a pro informační účely. Protože podmínky použití jsou mimo kontrolu výrobce, společnost Coo-Var nemůže přijmout žádnou odpovědnost nebo finanční zátěž, která může vyplynout z nesprávného použití těchto produktů. Společnost si vyhrazuje právo na změnu údajů bez upozornění. Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN Anglie

Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



TECHNICKÝ LIST

PRO-NETIC

POPIS Pro-Netic je magnetická tabuľová farba, ktorá súčasne umožňuje vytvoriť povrch priťahujúci magnety a povrch tabule, na ktorý môžete písať kriedou.

Aplikácia Pro-Netic Magnetic Board Paint umožňuje vytvoriť magnetickú tabuľu na správne pripravené steny, drevené a MDF povrchy v čiernej matnej povrchovej úprave. Pred použitím na iné povrchy vykonajte test. Pred použitím kriedy na natretý povrch ju treba "napenetrovať" - vid' "POZNÁMKY". Na vnútorné použitie.

TECHNICKÉ DÁTA

Skončiť	matny
Farba	čierna
Balenie	0,5l, 1l, 2,5l
Hustota	2,25 pri 20 °C
Obsah pevných látok	podľa objemu: 55 %
Hrúbka vrstvy	mokrý: 100 um suchý: 50-55 um
Teoretický výkon	10 – 12 m ² /l 12 m ² s odporúčaným riedením 5%, čo umožňuje hladší povrch
obsah VOC	max. 30 g/l
Bod vzplanutia	nehorľavý výrobok
Doba schnutia	na dotyk: 30 min. pri 20°C schnúť: 2 hodiny pri 20°C na prelakovanie: 3 hodiny pri 20°C plná tvrdosť: 5 – 7 dní pri 20oC Nízka teplota a vysoká vlhkosť vzduchu majú negatívny vplyv na dobu schnutia a účinnosť aplikácie každého náteru
PRÍPRAVA POVRCHU	Celý povrch by mal byť čistý, suchý, stabilný a bez kontaminácie. Existujúce natreté povrchy by sa mali vyčistiť, odmastiť a prebrúsiť, aby sa zabezpečila správna príľnavosť náteru. Odstráňte všetky uvoľnené, odlupujúce sa materiály a potom naneste podľa pokynov.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Podmienky aplikácie	Teplota pri aplikácii a schnutí – nad 7°C. V uzavretých priestoroch zaistíte počas aplikácie a schnutia dobré vetranie.
Spôsob aplikácie	štetec, valček (mikrovlákno)
Predchádzajúca vrstva	Aplikujte priamo na steny a drevo. Na neželezné kovy použite základný náter Coo-Var All Metals Primer.
Ďalšia vrstva	Farba na magnetickú tabuľu Pro-Netic.
Pokyny na miešanie	Pred použitím dobre premiešajte.
Riedenie	čistá voda (maximálne 5%)
Upratovanie	voda
Premaľovanie	Po 3 hodinách pri 20°C.
KOMENTARI	Naneste aspoň 3 vrstvy štetcom alebo valčekom. Povrchy dosky sú veľmi pórovité, existuje riziko, že stopy prvých kriedových tónov zostanú navždy. Aby ste tomu zabránili, zakryte celú plochu dosky bočným povrchom kriedy. Potom kriedu pretrite suchou handričkou a potom ju umyte.
Saugos sąlygos	Prečítajte si informácie na plechovke a letáku.
Saugos duomenų lapas	K dispozícii na požiadanie.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú poskytované v dobrej viere a na informačné účely. Keďže aplikačné podmienky sú mimo kontroly výrobcu, Coo-Var nemôže prijať žiadnu zodpovednosť ani finančnú záťaž, ktorá môže vyplývať z nesprávneho používania týchto produktov. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu údajov bez upozornenia. Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN Anglicko

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl

**LEÍRÁS**

A Pro-Netic egy mágneses táblafesték, amely egyszerre teszi lehetővé a mágneseket vonzó felület és egy táblafelület létrehozását, amelyre krétával írhat.

Alkalmazás

A Pro-Netic mágneses táblafesték lehetővé teszi, hogy megfelelően előkészített falakon, fa és MDF felületeken fekete, matt felületű mágneses táblát készítsen. Mielőtt más felületeken használná, végezzen próbát. Mielőtt krétát használna festett felületre, azt "alapozni" kell - lásd a "MEGJEGYZÉSEK" részt. Beltéri használatra.

MŰSZAKI ADATOK

Befejez	matt
Szín	fekete
Csomagolás	0,5l, 1l, 2,5l
Sűrűség	2,25 20oC-on
Szilárdanyag-tartalom	térfogat szerint: 55%
Rétegvastagság	nedves: 100 µm száraz: 50-55 µm
Elméleti teljesítmény	10 – 12 m ² /l 12 m ² , az ajánlott 5%-os hígítással, ami simább felületet tesz lehetővé
VOC tartalom	max 30 g/l
Lobbanáspont	nem gyúlékony termék
Száradási idő	érintésre: 30 perc. 20°C-on száradás: 2 óra 20°C-on újrafestéshez: 3 óra 20°C-on teljes keménység: 5 – 7 nap 20oC-on Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom negatív hatással van a száradási időre és az egyes bevonatok felhordási hatékonysága
FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS	A teljes felületnek tisztának, száraznak, stabilnak és szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A meglévő festett felületeket meg kell tisztítani, zsírtalanítani és csiszolni a bevonat megfelelő tapadása érdekében. Távolítsa el minden laza, hámló anyagot majd az utasítás szerint bevonjuk.

ALKALMAZÁSI MÓD

Pályázati feltételek	Hőmérséklet a felhordás és a száradás során – 7°C felett. Zárt helyiségekben gondoskodni kell a jó szellőzésről a felhordás és a száradás során.
Alkalmazási mód	kefe, henger (mikroszálas)
Előző réteg	Alkalmazza közvetlenül a falra és a fára. Színesfémekhez használjon Coo-Var All Metals Primer-t.
Egy másik réteg	Pro-Netic mágneses táblafesték.
Keverési utasítások	Használat előtt jól keverjük össze.
Hígítás	tiszta víz (maximum 5%)
Tisztítás	víz
Újrafestés	3 óra múlva 20°C-on.

HOZZÁSZÓLÁSOK Vigyen fel legalább 3 réteget ecsettel vagy hengerrel. A táblafelületek erősen porózusak, fennáll annak a veszélye, hogy az első krétafeliratok nyomai tartósan megmaradnak. Ennek elkerülése érdekében fedje le a tábla teljes területét a kréta oldalfelületével. Ezután dörzsölje át a krétát egy száraz ruhával, majd mossa le.

Biztonsági feltételek Olvassa el a dobozon és a betegtájékoztatón található információkat.

Biztonsági adatlap Elérhető kérésre.

Az itt található információkat jóhiszeműen és tájékoztatási célból adjuk. Mivel az alkalmazás feltételei kívül esnek a gyártó ellenőrzésén, a Coo-Var nem vállal semmilyen felelősséget vagy pénzügyi terhet, amely e termékek nem megfelelő használatából eredhet. A Társaság fenntartja a jogot az adatok előzetes értesítés nélküli módosítására. Ez az adatlap minden korábbi verziót felvált. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 OHN Anglia

Ha további kérdése van, forduljon hozzánk:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl