



TM-numer : 105

Data : 01-12-2009

Wersja: : 01

Nelfalin Dompelbeits

Drewno
Podkład syntetyczny

1

Opis produktu : Syntetyczny, transparentny podkład do drewna do pędzla i zanurzenia

Przeznaczenie : Syntetyczny podkład impregnujący do przemysłowego powlekania drewna

Charakterystyka produktu :

- Bardzo dobrze się rozlewa
- Zapewnia głęboką impregnację drewna
- Posiada doskonałe właściwości grzybobójcze
- Na długo zachowuje elastyczność
- Łatwy w obróbce
- Zachowuje naturalny wygląd drewna, podkreśla jego rysunek
- Zabezpiecza drewno przed pękaniem i szarzeniem
- Może być stosowany na powierzchni impregnowane ciśnieniowo
- Może być pokrywany lakierami alkidowymi
- Renowacja bez potrzeby szlifowania i usuwania starej warstwy

Właściwości

Skład : Zmodyfikowane żywice alkidowe

Kolor : Według kolekcji lazurów NELF

Gęstość w 20°C : 0,90 kg/dm³

Grubość warstwy : 10-15 µm sucha powłoka

Czas schnięcia : W temp. 20 °C i wilg. RH. of 65% ,
pyłosuchy po ok. 30 min, suchy
dotykowo po ok.. 5 godzinach

**Możliwość
nałożenia
kolejnej warstwy** : Po 24 godzinach

Połysk : mat

**Zawartość części
stałych** : Ok 21 % objętościowo
Ok. 26 % wagowo

Wydajność : ok. 14 m², mocno uzależniona od chłon-
ności i gładkości podłoża

VOC

Przechowywanie : Minimalna trwałość podczas składowa-
nia wynosi 1 rok w oryginalnym pojem-
niku. Przechowywać w temp. chłodnej,
ale powyżej 5°C, w suchym pomieszcze-
niu.

Aplikacja

Temperatura aplikacji : > 5 °C i maximum wilgotności RH
85%

Środek czyszczący : Benzyna lakowa

Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być czyste i suche, bez śladów zabrudzenia tłuszczem, olejem, woskiem i innymi nieczystościami oraz pozbawione elementów luźno z nim związanych. Powierzchnie oszlifować do czysta oraz zaokrąglić wszystkie krawędzie. Wilgotność drewna: 15%. Wszystkie powierzchnie uprzednio pokryte farbą z połyskiem, bejcowane oraz szpachlowane należy zeszlifować i wyrównać, aby umożliwić odpowiednie wchłanianie produktu. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku takich gatunków drewna jak: dąb, teak, cedr, jodła Douglassa, mahoń oraz idigbo, które zawierają taniny rozpuszczalne w tłuszczach i wodzie. Substancje te, mogą negatywnie wpłynąć na proces schnięcia i utwardzania powłoki lub osłabić jej przyczepność.

Sposoby aplikacji

Aplikacja : Pędzel/walek

Rozcieńczalnik : (do zanurzenia) benzyna lakowa,
Verdunner 3212 lub 3226

Na suchą i czystą powierzchnię nałożyć warstwę środka za pomocą pędzla lub poprzez zanurzenie. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na 24 godziny. W zależności od pożądanego efektu można nałożyć jedną lub dwie warstwy. Pierwsza warstwa znakomicie wnika w drewno i je impregnuje, druga pozostawia na powierzchni efekt delikatnej powłoki. Przed użyciem środek należy dobrze wymieszać. Nie zaleca się rozcieńczania – produkt jest gotowy do użycia. Narzędzia czyścić benzyną ekstrakcyjną.

Zalecenia bezpieczeństwa

Informacje te zawiera karta charakterystyki produktu. Karta taka dostępna jest u dostawcy. Dane techniczne tutaj podawane zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, NELF LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność wynikającą z tych danych.

Środki ostrożności

- Ochrona skóry** : używać odpowiednich rękawic ochronnych
- Ochrona twarzy** : jeżeli zachodzi taka konieczność używać okularów ochronnych

Nie wdychać par produktu.
Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
W przypadku niedostatecznej wentylacji używać sprzętu ochraniającego drogi oddechowe.

ZAWIERA ROZPUSZCZALNIK