

FOME FLEX Acryl 202

WYSOKIEJ JAKOŚCI USZCZELNIACZ MAŁOWALNY NA BAZIE WODY

KARTA TECHNICZNA

ZALETY

- Nadaje się do pomalowania farbami wodnymi i syntetycznymi
- Doskonała przyczepność bez użycia podkładu na większości, nawet lekko wilgotnych podłożach
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Łatwy w aplikacji i czyszczeniu
- Prawie bezwonny

OPIS PRODUKTU

FOME FLEX Acryl 202 to preferowana jakość uszczelniacza malowalnego na bazie dyspersji akrylowej. Po nałożeniu produkt utwardza się do trwałej, elastycznej gumy w wyniku odparowania wody z uszczelniacza.

ZASTOSOWANIE

FOME FLEX Acryl 202 został specjalnie opracowany do uszczelniania połączeń między schodami, ścianami, sufitami, listwami przypodłgowymi, parapetami, drewnianymi i metalowymi ramami okiennymi, betonem i murem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Połączenie o odpowiednich wymiarach jest w stanie amortyzować ruchy pomiędzy materiałami budowlanymi. Głębokość spoiny powinna zawsze pozostawać w odpowiednim stosunku do szerokości spoiny. Ogólnie przyjmuje się, że stosunek głębokości spoiny do jej szerokości, przy szerokości spoiny do 10 mm, wynosi 1:1, przy minimum 5 mm szerokości i głębokości. W przypadku spoin szerszych niż 10 mm, głębokość równa jest szerokości podzielonej przez 3 i plus 6 mm.



DANE TECHNICZNE

100 % moduł	DIN 53504 S2	0,40 N/mm ²
Dawka stosowana	@ Ø3 mm/4 bar	800 g/min
Temperatura stosowania		od +5°C do + 40°C
Baza		Dyspersja akrylowa
Gęstość	ISO 1183-1	1,71 g/ml
Wydłużenie przy zerwaniu	DIN 53505/ ISO 868	240%
Przepływ	ISO 7390	< 2mm
Mrozoodporność podczas transportu		do -15°C
Mobilność ruchowa złącza		12,5%
Twardość Shore'a	DIN 53505/ ISO 868	30
Tworzenie się naskórka	DBTM 16	7 minut @ +23°C/50% RH
Odporność termiczna		-20°C to + 75°C
Wytrzymałość na rozciąganie	DIN 53504 S2	0,40 N/mm ²

Podane wartości są typowe i mogą się wahać +/-3%.

OGRANICZENIA

- Nie nadaje się do ciągłego kontaktu z wodą.
- Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, tworzyw sztucznych, neoprenu i podłoży bitumicznych.
- (*) Do stosowania na zewnątrz tylko przy dobrej, suchej pogodzie i pozostając suchym przez co najmniej 5 godzin po aplikacji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I WYKOŃCZENIE

Temperatura stosowania od + 5°C do + 40°C (dotyczy otoczenia i podłoża). Wszystkie podłoża muszą być trwałe, czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Podłoża należy oczyścić z wszelkich luźnych cząstek, podłoża chłonne nie muszą być całkowicie suche. Podłoża o bardzo porowatej strukturze, takie jak gips, gazobeton, wapień itp. należy zagruntować mieszaniną uzyskaną przez wymieszanie 1 części objętościowej **FOME FLEX Acryl 202** z 2 częściami objętościowymi wody. Przed nałożeniem należy zawsze sprawdzić przyczepność. Wykończyć u wygładzić wodą.

MALOWALNOŚĆ

FOME FLEX Acryl 202 można malować po całkowitym wyschnięciu. Podczas utwardzania produkt będzie się kurczył, co może powodować pęknięcie farby. Nadaje się do pomalowania farbami wodnymi i syntetycznymi. Malowanie farbami na bazie wody może powodować pęknięcie. Przed aplikacją zaleca się przetestowanie kompatybilności preparatu z farbą.

CZYSZCZENIE

Narzędzia po użyciu należy czyścić wodą. Ręce można wyczyścić chusteczkami i/lub umyć wodą z mydłem.

KOLOR(Y)

- Białe

OPAKOWANIE

- Kartusz 310 ml, 12 szt. w opakowaniu.

Specyfikacje produktów dostępne są na stronie szczegółowej informacji o produkcie.

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

Okres przydatności do użycia – 18 miesięcy od daty produkcji, zgodnie z warunkami przechowywania w nieotwartych oryginalnych opakowaniach, w suchym miejscu przy temperaturze od +5°C do +25°C.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z kartą techniczną produktu. Karty techniczne są dostępne na żądanie i za pośrednictwem naszych stron internetowych.

CERTYFIKACJA

- Francuskie rozporządzenie A+ French VOC
- EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie oraz we wszystkich innych publikacjach (w tym elektronicznych) są oparte na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i stanowią wyłączną (intelektualną) własność firmy Tegra State. Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana, okazywana stronom trzecim, reprodukowana, udostępniana publicznie ani wykorzystywana w jakikolwiek inny sposób bez pisemnej zgody firmy Tegra State. Informacje techniczne zawarte w tym dokumencie służą jako wskazówka i nie są wyczerpujące. Tegra State nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, bezpośrednio lub pośrednio spowodowanej błędami (redakcyjnymi), niekompletnością i/lub nieprawidłowościami tego dokumentu. Obejmuje to m.in. niekompletność i/lub niepoprawność z powodu zmian technologicznych lub jakichkolwiek badań przeprowadzonych między data publikacji niniejszego dokumentu a data nabycia produktu. Tegra State zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego dokumentu. Tegra State nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, bezpośrednio lub pośrednio spowodowane użyciem produktu(-ów) przedstawionego(-ych) w tym dokumencie. Użytkownik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie i innych dokumentach dotyczących produktów przed użyciem produktu. Użytkownik odpowiada a wykonanie wszystkich wymaganych testów, aby upewnić się, że produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Nie mamy wpływu na sposób zastosowania produktu i/lub jakiegokolwiek okoliczności związane ze zdarzeniami zachodzącymi podczas przechowywania lub transportu, dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. Wszystkie dostawy są realizowane wyłącznie zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami, które zostały określone w Holenderskiej Izbie Handlowej.