

EPOXY SPEED

Bezrozpuszczalnikowy dodatek przyspieszający utwardzanie się preparatów na bazie żywicy epoksydowej



ZAKRES STOSOWANIA

Epoxy Speed jest preparatem skutecznie przyspieszającym utwardzanie się żywic epoksydowych.

Epoxy Speed jest szczególnie polecany w przypadku występowania ograniczonego czasu na realizację inwestycji oraz w czasie występowania niskiej temperatury (+5-10°C), które to czynniki wymagają zwiększenia szybkości prowadzonych prac.

Przykłady zastosowania

- Dodatek przyspieszający utwardzanie się klejących zapraw epoksydowych stosowanych do mocowania i kotwienia.
- Dodatek przyspieszający utwardzanie się żywic epoksydowych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Epoxy Speed jest specjalnym, bezrozpuszczalnikowym płynnym dodatkiem, opracowanym w laboratorium MAPEI.

Zastosowanie **Epoxy Speed** wraz z żywicą epoksydową lub klejącą zaprawą epoksydową, aktywuje reakcję katalityczną przyspieszając utwardzanie się produktu, tym samym, znacznie skracając czas prowadzonych prac.

Epoxy Speed ma szczególne zastosowanie w sytuacji wymagającej skrócenia do minimum czasu utwardzania się produktu, lub gdy z powodu panującej niskiej temperatury (około 5-10°C) podczas aplikacji produktu wymagane jest przyspieszenie procesu wiązania.

ZALECENIA

Nie należy stosować **Epoxy Speed**:

- Jako dodatek do produktów wykończeniowych, ponieważ preparat przyspiesza proces starzenia się powierzchni, powodując jej żółknięcie.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Epoxy Speed stosować w ilości 2-3% wagowo w stosunku do całkowitej ilości stosowanej żywicy epoksydowej (A + B).

ZUŻYCIE

2-3% wagowo do całej ilości stosowanego preparatu epoksydowego (A + B).

OPAKOWANIA

5 kg plastikowe wiaderko.

PRZECHOWYWANIE

Epoxy Speed może być przechowywany przez 24 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Epoxy Speed powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Podczas stosowania produktu należy używać rękawic i okularów ochronnych oraz podejmować zwyczajowe środki ostrożności zalecane przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą zanieczyszczone miejsca należy przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Kolor Gardener:	bursztynowy
Postać:	płyn
Gęstość objętościowa:	0,97 g/cm ³
Lepkość w temp. +23°C:	200 mPa·s
pH:	alkaliczne

PARAMETRY UŻYTKOWE (w temp. +10°C)

Urabialność Primer SN +3% Epoxy Speed:	15 minut
Pyłosuchość Primer SN +3% Epoxy Speed:	4 godziny
Obciążenie ruchem pieszym Primer SN +3% Epoxy Speed:	16 godzin
Urabialność Mapefloor I 900 +3% Epoxy Speed:	15 minut
Pyłosuchość Mapefloor I 900 +3% Epoxy Speed:	4 godziny
Obciążenie ruchem pieszym Mapefloor I 900 +3% Epoxy Speed:	14 godzin

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com

WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl

2056-8-2019-pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez zezwolenia zabronione.

