

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



PRODUKTY W AEROZOLU



Kleje w sprayu

WIKO® KLEJ W SPRAYU HOBBY

Klej w sprayu do hobby WIKO® to przezroczysty klej na bazie kauczuku syntetycznego wysokiej jakości. Klej ten nadaje się do klejenia dużych powierzchni, jak również mniejszych elementów w gospodarstwie domowym i hobby - zrób to sam. Klej w sprayu charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością początkową.

- Nadaje się doskonale do klejenia materiałów porowatych
- Nadaje się do montażowych i kontaktowych metod klejenia
- Wytrzymałość temperaturowa: -25 °C do +70 °C (krótkotrwale)

Obszary zastosowania

- Styropian, guma spieniona
- Filc, pianki, tkaniny, materiały izolacyjne
- Papier, karton, drewno, forniry, spieniony polistyren (w stopniu ograniczonym)
- Do klejenia tworzyw sztucznych i metali

Pojemność pojemnika / numer produktu

spray 400 ml

ASPH.D400

Zastosowanie

Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem kleju w sprayu WIKO®. Klejone powierzchnie muszą być czyste, bez smarów i pyłu. Do czyszczenia użyć odpowiedniego środka czyszczącego WIKO® (np. błyskawicznego zmywacza przemysłowego WIKO® (nr prod. AISR.D400)). Powierzchnie metalowe, porowate, nierówne lub chłonne należy zagruntować wstępnie cienką warstwą kleju.

Klejenie stykowe: Nanosić klej z odległości ok. 20 – 30 cm na klejone powierzchnie. Po krótkim czasie odparowania, połączyć elementy ze sobą, gdy klej jest jeszcze wilgotny. Aby uniknąć zapychania się dyszy natryskowej, po użyciu należy odwrócić pojemnik i wypuścić resztkę kleju do samego końca.

Klejenie montażowe: Nanosić klej z odległości ok. 20 – 30 cm na klejone powierzchnie. Po krótkim czasie odparowania, połączyć elementy ze sobą, gdy klej jest jeszcze wilgotny. Aby uniknąć zapychania się dyszy natryskowej, po użyciu należy odwrócić pojemnik i wypuścić resztkę kleju do samego końca.

Wskazówka: Przed klejeniem należy przetestować przydatność kleju do klejenia odpowiednich materiałów. Sklejona spoina nie powinna być obciążana do momentu pełnego utwardzenia kleju (12-24 godzin).

Składowanie i okres trwałości

Pod warunkiem zapewnienia optymalnej temperatury składowania w zakresie od +5 °C do +25 °C i przetrzymywania zamkniętych opakowaniach oryginalnych, okres trwałości wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Wyższa temperatura składowania może skrócić znacznie podany okres trwałości. Temperatura składowania nie może być niższa niż + 5 °C.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



Karty charakterystyki

Dane dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.
Kliknij lub zeskanuj tutaj:



Wskazówka:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi informacjami i wskazówkami zawartymi w poszczególnych kartach charakterystyki. Dane zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny, są wiarygodne i odpowiadają aktualnemu stanowi posiadanej wiedzy. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania. W celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności systemów klejących, stosować należy wyłącznie kartusze i mieszalniki dopuszczone przez GLUETEC. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych i doświadczonych. Użytkownik ponosi samodzielnie odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i przedmiotów podczas zgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktów. Firma GLUETEC nie udziela żadnych gwarancji, ani wyraźnie sformułowanych, ani dorozumianych, w tym żadnych zobowiązań gwarancyjnych lub gwarancji przydatności do określonego celu. Firma GLUETEC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody następne lub pośrednie.