

**Contact Adhesive Spray DIY****Dane techniczne:**

Podstawa	Kauczuki syntetyczne
Konsystencja	Wysychanie fizyczne i krystalizacja
Czas odparowania*	Ok. 2 min. klejenie permanentne Ok. 5 min. klejenie odlepne
Odporność temperaturowa	-20°C + 75°C
Temperatura aplikacji	od +5°C do +30°C
Faktura natrysku	Mist

(*) Wartości te mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność i rodzaj podłoża.

(**) Dotyczy całkowicie utwardzonego produktu.

Charakterystyka:

Uniwersalny szybkoschnący klej kontaktowy na bazie kauczków syntetycznych do klejenia szerokiej gamy materiałów w tym: plastików, metali, drewna i materiałów drewnopochodnych, materiałów ceramicznych, gumy i skóry, gąbek i pianek tapicerskich, tektury itp. W zależności od sposobu aplikacji umożliwia permanentne lub rozłączne mocowanie elementów (możliwa korekta). Nie stosować do PE, PP, PTFE i polistyrenu.

Zastosowanie:

- Permanentne lub rozłączne klejenie tektury, zdjęć i plakatów,
- Szybkie mocowanie elastycznych lub dobrze dopasowanych materiałów: filcu, skóry, gumy, metali, drewna i wielu tworzyw sztucznych.

Opakowanie:

Aerozol 300ml: bezbarwny.

Przechowywanie:

12 miesięcy w zamkniętym fabrycznie opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C, w pozycji pionowej, zaworem do góry. Przechowywać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi materiałów łatwopalnych.

Podłoża:

Podłoża powinny być czyste i suche, odkurzone i odtłuszczone. spójne, płaskie i dobrze dopasowane do siebie. Nie wymagają specjalnego gruntowania czy aktywowania. Przeszlifowanie

gładkich powierzchni poprawia przyczepność kleju. Zalecamy wykonanie wstępnych testów przyczepności do każdego podłoża.

Sposób użycia:**Klejenie permanentne**

- Energicznie wstrząsać puszką przez kilka sekund.
- Trzymając puszkę w pozycji pionowej równomiernie natryskiwać klej z odległości 5-10 cm na obie klejone powierzchnie.
- Nakładać klej pasami "na zakładkę", aby pokryć całą powierzchnię dwiema cienkimi warstwami.
- Odczekać ok. 2 minuty (w temperaturze pokojowej) dla odparowania rozpuszczalnika i połączyć dwie klejone części.
- Mocno docisnąć, korzystając z rolki lub gumowego młotka. Tak sklejoną powierzchnię nie można już korygować.
- Po zakończeniu pracy trzymając puszkę w pozycji do góry dnem przez kilka sekund wypuszczać gaz pędny, by oczyścić dyszę dozującą z kleju i nie dopuścić do zablokowania zaworu.

Klejenie rozłączne (odlepne)

- Energicznie wstrząsać puszką przez kilka sekund.
- Trzymając puszkę w pozycji pionowej nanieść cienką i równą warstwę kleju na jedną z powierzchni.
- Odczekać ok. 5 minuty (w temperaturze pokojowej) dla odparowania rozpuszczalnika, połączyć klejone części i docisnąć.
- Po zakończeniu pracy trzymając puszkę w pozycji do góry dnem przez kilka sekund wypuszczać gaz pędny, by oczyścić dyszę dozującą z kleju i nie dopuścić do zablokowania zaworu.

OPIS TECHNICZNY

KLE/DIY/CS/2023

Zalecenia

- Siła spojenia zależy od siły docisku, a nie długości prasowania.
- Nie stosować w miejscach narażonych na stały kontakt z wodą.
- Nie stosować do PE, PP, PTFE i polistyrenu.
- Nie stosować do klejenia podłoży winylowych i innych tworzyw o dużej zawartości plastyfikatorów. Plastyfikatory uwalniające się z miękkich tworzyw sztucznych mogą negatywnie wpływać na wytrzymałość spojenia.
- Nie stosować do klejenia wykładzin podłogowych.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu aerozolu przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:

- używać jedynie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia,
- unikać kontaktu ze skórą,
- w przypadku kontaktu ze skórą lub oczami przemyć natychmiast wodą,
- chronić przed dziećmi.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.