



Akfix AC580

Szybki uszczelniacz akrylowy

Akfix AC 580 to jednoskładnikowy, wysokiej jakości uszczelniacz na bazie emulsji akrylowej. Można go pomalować bez pęknięć już po 10 minutach.

CECHY I ZALETY

- Malowanie pęknięć w 10 minut
- 15% elastyczności
- Na bazie wody, nietoksyczny
- Bardzo niska zawartość LZO,
- Wodoodporny po utwardzeniu,
- Bardzo łatwy w aplikacji i czyszczeniu,
- Może być stosowany na wszystkich porowatych powierzchniach, takich jak cegła, drewno itp.
- Brak zapachu.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Uszczelnianie szczelin o małym ruchu między różnymi materiałami konstrukcyjnymi (drewno, cegła itp.)
- Uszczelnianie połączeń między oknami, ścianami, drzwiami itp.
- Wypełnianie pęknięć w ścianach i sufitach.

INSTRUKCJE

- Połączenia muszą być czyste i wolne od kurzu, tłuszczu i rdzy.
- W przypadku powierzchni nieporowatych nie jest wymagany podkład. Na porowatych powierzchniach, takich jak, kamień, cement i tynk, można nałożyć podkład (mieszaninę jednej części uszczelniacza akrylowego i 4-5 części wody).
- Minimalna/maksymalna szerokość spoiny musi wynosić 5 mm/25 mm. Zalecany stosunek głębokości do szerokości spoiny wynosi 1 do 2. Temperatura stosowania wynosi od +5 °C do +40 °C.
- Natychmiast po nałożeniu należy natychmiast wygładzić szczeliwo wilgotnym narzędziem.
- Nadmiar szczeliwa można usunąć wilgotną szmatką. Utwardzony uszczelniacz można usunąć mechanicznie.
- Utrzymuj uszczelnione połączenie w suchości przez co najmniej dwie godziny.



Zużycie (w przybliżeniu)

Szerokość spoiny	5 mm.	10 mm.	15 mm.	20 mm.	25 mm.
Głębokość spoiny	5 mm.	10 mm.	8 mm.	10 mm.	12 mm.
Wydajność / 310 ml	12,5 m.	3 mln.	2,5 m.	1,50 m.	1 m.

STANDARDÓW

- Francuskie wymagania dotyczące LZO dla klasy A+
- Znak CE dla EN 15651 dla elewacji (nr DOP: 2016-0003)
- Wymagania specyfikacji zawartości LZO w LEED credit EQc4.1
- "Produkty niskoemisyjne" zgodnie z regułą SCAQMD 1168.

OGRANICZENIA;

- Nie powinien być stosowany do uszczelniania połączeń trwale narażonych na działanie wody.
- Nie należy go stosować w przypadku ryzyka deszczu lub mrozu.
- Zaleca się przeprowadzenie wstępnych testów w celu sprawdzenia kompatybilności farby.
Farba musi być wystarczająco elastyczna, aby można ją było nakładać na uszczelniaacz elastoplastyczny.

PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA;

Okres trwałości wynosi 18 miesięcy, jeśli jest przechowywany w nieotwartym, oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, w temperaturze między +5°C i +25°C.

BEZPIECZEŃSTWO I UTYLIZACJA

Nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia. Zapoznaj się z wytycznymi MSDS dotyczącymi utylizacji i dalszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa



WŁAŚCIWOŚCI

Baza	: Dyspersja akrylowa	
Konsystencja	: Stała pasta	
ph	: 7-9	
Gęstość	: 1,65± 0,03 gr / ml	
Czas tworzenia się naskórka	: 5-15 min (23 °C, 50% R.H.)	
Szybkość utwardzania	: 2 mm / 24h (23 °C, 50% R.H.)	
Twardość Shore A	: 25-40	(ISO 868)
Wydłużenie przy zerwaniu	: ≥ 200%	(DIN 53504)
Ugięcia	: 0 mm	(ISO 7390)
Wydłużenie przy zerwaniu po zanurzeniu w wodzie	: ≥90%	(ISO 10591)
Odporność na temperaturę	: Od -10°C do +80°C	
Temperatura aplikacji	: Od +5°C do +40°C	

PRODUKT

Kolor	Objętość/Opakowanie	Pakiet
Biały	310ml / Cartdige	24
Biały	600ml / Kiełbasa	12
Biały	80ml / Mini kiełbasa	36

ZASTRZEŻENIE

Dane techniczne zawarte w niniejszym dokumencie opierają się na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy, nieścisłości, pominięcia lub niedociągnięcia redakcyjne, które wynikają ze zmian technologicznych lub badań w okresie od daty wydania niniejszego dokumentu do daty nabycia produktu. Przed użyciem produktu użytkownik powinien przeprowadzić wszelkie niezbędne testy, aby upewnić się, że produkt nadaje się do zamierzonego zastosowania. Ponadto wszyscy użytkownicy powinni skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem produktu w celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych dotyczących jego użytkowania, jeśli uważają, że posiadane przez nich informacje wymagają wyjaśnienia w jakikolwiek sposób, czy to w odniesieniu do normalnego użytkowania, czy konkretnego zastosowania naszego produktu. Nasza gwarancja obowiązuje w ramach obowiązujących przepisów i przepisów ustawowych, aktualnych standardów zawodowych oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w naszych ogólnych warunkach sprzedaży. Informacje wyszczególnione w niniejszej karcie danych technicznych mają charakter orientacyjny i nie są wyczerpujące. To samo dotyczy wszelkich informacji przekazywanych ustnie telefonicznie potencjalnemu lub obecnemu klientowi.