

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DACH-GLOSS-TOP

Lakier o wysokim połysku

Opis produktu

Jednoskładnikowa, transparentna, nieżółknąca, nawierzchniowa powłoka ochronna dedykowana do natrysku bezpowietrznego. Doskonała trwałość oraz właściwości ochronne lakierowanego podłoża. Idealna rozlewność zapewnia uzyskanie gładkiej powłoki o wysokim stopniu połysku.

Zakres zastosowań

Jako powłoko ochrono – dekoracyjna, nadający wysoki połysk lakierowanej powierzchni przy jednoczesnym wydobywaniu głębi koloru na wcześniej wymalowanej powierzchni. Stosowany tylko i wyłącznie na wcześniej wymalowaną powierzchnię farbą nawierzchniową BEKERFARB.

Charakterystyka / Zalety

- Wodny, przyjazna dla środowiska
- Gotowy do użycia
- Praktycznie bezwonny podczas nakładania
- Bardzo łatwa aplikacja
- Bardzo dobra rozlewność
- Dobra odporność na zabrudzenia
- Wykończenie w wysokim połysku

Wstępne przygotowanie podłoża

Aplikować bezpośrednio po uzyskaniu suchości na dotyk farby nawierzchniowej BEKERFARB. W przypadku, gdy warunki pogodowe uniemożliwiają bezpośrednią aplikację lakieru na farbę nawierzchniową, dokonać aplikacji lakieru w czasie nie dłuższym jak 7dni. Zadbaj o czystość lakierowanego podłoża, poprzez spłukanie powierzchni wodą lub jej odpylenie (w przypadku wystąpienia zabrudzeń między warstwami).

Przygotowanie mieszaniny

Doprowadzić lakier do temperatury około 15-25°C. NIE MIESZAĆ RĘCZNIE. Użyć mieszadła mechanicznego z małą prędkością (ok. 300 obr./min) przez co najmniej 1 minutę. Łopatki mieszadła powinny być przez cały czas zanurzone w materiale, aby uniknąć wprowadzania pęcherzyków powietrza. Po prawidłowym wymieszaniu (do jednolitej konsystencji), produkt jest gotowa do użycia.

Aplikacja

Powłokę zasadniczo nakładać w jednej warstwie. Zabronione jest rozcieńczanie produktu.

Rekomendowany natrysk bezpowietrzny, alternatywnie wałek lub pędzel. Podczas aplikacji agregatem bezpowietrznym, należy unikać suchych powierzchni brzegowych i przy aplikacji pracować na mokro, gdyż w przeciwnym razie na wykończonej powłoce widoczne będą cieniowania oraz tzw. „zakurz”. Rekomendowana rozmiar dyszy 0,010÷0,015” (filtr 100mesh) dla natrysku bezpowietrznego.

Czas schnięcia uzależniony jest od czynników zewnętrznych takich jak temperatura i wilgotność podłoża oraz grubości nałożonej powłoki.

Zużycie

Orientacyjne zużycie: 8-14m²/l

Środki czyszczące

Narzędzia wielokrotnego użytku, niezwłocznie po użyciu, należy dokładnie umyć zimną wodą. Czyszczenie agregatu malarskiego – płukanie wykonać z użyciem zimnej wody. Po utwardzeniu się materiału wymagane jest czyszczenie mechaniczne.

Opakowanie

Lakier dostarczany jest w opakowaniach 1,3,5,10,20l.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas pracy z produktem należy zachować następujące środki ostrożności:

Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. W przypadku kontaktu z oczami należy zwrócić się do lekarza.

W trakcie pracy z wyrobem nie należy spożywać pokarmów. Dodatkowe odniesienia do ostrzeżeń przed niebezpieczeństwem, przepisów dotyczących transportu i gospodarowania odpadami zamieszczono w odpowiedniej karcie charakterystyki.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DACH-GLOSS-TOP

Lakier o wysokim połysku

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Wodorozcieńczalna żywica akrylowa
Pakowanie	1, 3, 5, 10, 20L
Czas składowania	Produkt składowany w fabrycznie zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji
Warunki składowania	Produkt składować w fabrycznie zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego.
Gęstość	~ 1,0 kg/dm ³
Zawartość części stałych wagowo	~36%

INFORMACJE O APLIKACJI

Temperatura otoczenia	Minimum +10°C / Maksimum +40°C		
Wilgotność względna powietrza	< 75%		
Punkt rosy	Temperatura podłoża i nieutwardzonej powłoki musi być zawsze o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aż do całkowitego utwardzenia materiału.		
Temperatura podłoża	Minimum +10°C / Maksimum +30°C		
Czas utwardzania	Temperatura	Minimum	Minimum
	+10°C	3 godziny	7 dni
	+20°C	1 godziny	7 dni
	+30°C	30 min	7 dni

BEKERFARB

Zastrzeżenie:

Ze względu na dużą zmienność warunków montażu i informacje zawarte w niniejszej ofercie stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia, czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania.