



IZOchem **RGB express**



**GŁĘBOKO
PENETRUYĄCY**



**30 MIN.
CZAS SCHNIĘCIA**



**NA SUCHE/
NA WILGOTNE**



**POD PAPY
ZGRZEWALNE**

SZYBKI GRUNT BITUMICZNY

DANE TECHNICZNE

czas schnięcia:	ok. 30 min
dopuszczalna temperatura produktu:	od +5°C do +25°C
temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji i wiązania:	od +0°C do +35°C
głębokość penetracji:	do 10 mm
lepkość, czas wypływu w temp. (23±0,5°C), kubek wypływowy nr 4:	od 30 do 150 s
temperatura zapłonu wg Pensky'ego – Martensa:	od 31 do 40°C
zawartość wody:	nie więcej niż 0,5% (m/m)
specyfikacja:	PN-B 24620:1998, PN-B 24620:1998/Az1:2004
skład:	asfalt przemysłowy, rozpuszczalnik organiczny, dodatki uszlachetniające, SBS
opakowania:	5 l, 20 l
zużycie:	• gruntowanie: ok. 0,2 - 0,3 l/m² • wykonywanie powłoki przeciwwilgociowej: ok. 0,2 - 0,3 l/m² (na jedną warstwę, wymagana ilość warstw: 2-3)

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- gruntowanie podłoża pod papy asfaltowe i asfaltowo-polimerowe zgrzewalne, samoprzylepne i tradycyjne
- gruntowanie podłoża pod powłoki bitumiczne rozpuszczalnikowe
- wykonywanie powłok antykorozyjnych na elementach metalowych
- zabezpieczanie elementów drewnianych i metalowych zagłębionych w gruncie
- wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych podziemnych części budynków i budowli

ZALETY

- przyspieszony czas schnięcia
- doskonała penetracja w głąb izolowanych powierzchni
- gotowy do użycia, do stosowania na zimno
- może być stosowany na suche i lekko wilgotne podłoża
- o bardzo dobrej przyczepności do podłoża mineralnych i pap asfaltowych
- tworzy powłokę odporną na działanie czynników atmosferycznych

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne, równe, suche lub matowo – wilgotne, pozbawione zastoin wody. Nie może być zmrożone czy oszronione. Należy je oczyścić z mleczka cementowego, pyłów, luźnych elementów, nacieków, smarów, olejów oraz innych zanieczyszczeń i substancji zmniejszających przyczepność. Podłoże mineralne powinno być związane i wysezonowane. Ewentualne ubytki należy uzupełnić odpowiednią zaprawą. Powierzchnie metalowe należy odrzewić.

W przypadku wykonywania hydroizolacji przeciwwilgociowej za pomocą produktu **IZOCHEM RGB express** ściany fundamentowe z elementów murowych powinny zostać uprzednio otynkowane. Narożniki wypukłe należy odpowiednio sfazować, we wklęsłych wykonać fasety.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać wyrób, a podczas aplikacji powtarzać mieszanie co jakiś czas.

W czasie chłódów, dla łatwiejszego wykonania prac, wskazane jest przed użyciem wstawić opakowania z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1 – 2 doby.

NARZĘDZIA

Aplikacja szczotką dekarską lub pędzlem z twardym włosiem.

Narzędzia zaleca się czyścić rozpuszczalnikiem organicznym.

APLIKACJA

Gruntowanie

Masę **IZOCHEM RGB express** należy aplikować możliwie jak najcieńszą warstwą. Na podłożach wilgotnych wyrób mocno wcierać w podłoże.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych podziemnych części budynków i budowli

Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanosić masę bez rozcieńczania, w dwóch lub trzech operacjach roboczych. Kolejną aplikację można wykonywać wyłącznie w momencie, kiedy poprzednia warstwa całkowicie związała.

Prace zaleca się wykonywać w temperaturach dodatnich. Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

Przed zasypywaniem wykopu warstwę hydroizolacji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą odpowiedniej włókniny ochronnej, folii PE lub EPDM. Nie powinno się stosować w tym celu folii kubełkowej, jeżeli nie jest ona zintegrowana z włókniną filtrującą.

PRZECHOWYWANIE

Termin przydatności produktu wynosi 15 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu. Dopuszczalne przechowywanie w temperaturach ujemnych. Chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych. Podczas transportu należy przestrzegać warunków przechowywania. Nie dopuszczać do powstawania uszkodzeń mechanicznych i termicznych opakowań.

UWAGI

Nie stosować wyrobu w pomieszczeniach branży spożywczej lub przeznaczonych na pobyt ludzi ani do materiałów smołowych (nie stosować do pap smołowych). Produkt stosować w przewiewnym miejscu, z dala od ognia.

Wyrób powoduje degradację płyt ocieplających EPS i XPS. Nie stosować w bezpośrednim kontakcie ze styropianem.

Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z aktualną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

Producent odpowiada jedynie za jakość dostarczanego wyrobu. Odpowiedzialność producenta nie obejmuje nieprawidłowego zastosowania produktu. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie stosownych prób we własnym zakresie.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% RH. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg schnięcia.

Należy chronić świeżo nałożoną powłokę przed opadami atmosferycznymi oraz silnym nasłonecznieniem.

Przestrzegać przepisów BHP. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawarte są w Karcie Charakterystyki.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.izochem.pl.