

Karta Techniczna wyrobu

Edycja: 2017/07/27

1. Nazwa wyrobu:

Pasta z cyną do lutowania miękkiego LB3 (B870271, B870272)

2. Przeznaczenie produktu:

Pasta LB3 (60% spoiwo Sn97Cu3 DIN EN ISO 9453, 40% topnik DIN EN 29454 3.1.1.C) do lutowania miękkiego rur i kształtek miedzianych lub mosiężnych w instalacjach ciepłej i zimnej wody, a także systemach centralnego ogrzewania.

3. Charakterystyka wyrobu:

- postać: pasta
- kolor: szary
- ciężar właściwy: 2.5 g/cm³ w temp. 20°C
- temperatura topnienia: 220°C do 310°C
- zawartość metalu: min. 60%
- pozostałości zmywalne wodą

4. Sposób użycia:

- ogradować łączone elementy
- oczyścić powierzchnie przy pomocy czyścika BISAN
- przy pomocy załączonego pędzelka nałożyć pastę
- podgrzać równomiernie złącze do momentu, gdy przyłożone spoiwo będzie się topić i utworzy widoczny zamknięty pierścień
- po skończonym lutowaniu resztę topnika wytrzeć wilgotną szmatką i przepłukać instalację wodą

5. Opakowania handlowe:

- (B870271) puszka 100g / karton 25 szt.
- (B870272) puszka 250g / karton 25 szt.

6. Środki ostrożności:

- szczegóły zawiera Karta charakterystyki preparatu

7. Dokumenty / atesty:

PZH, DVGW

8. Spełnia wymagania norm:

DIN EN ISO 9453, DIN EN 29454 3.1.1.C

9. Termin przydatności:

24 miesiące