

KARTA TECHNICZNA

PIANKA MONTAŻOWA Z ADAPTEREM „PPLUS”



Całoroczna poliuretanowa pianka montażowa z adapterem. Używana bez pistoletu do pianki. Nadaje się do stosowania w temperaturze od -10°C do +30°C. Stosowana do montażu stolarki okiennej, drzwiowej, izolacji cieplnej i akustycznej, uszczelniania połączeń, wypełniania ubytków, pęknięć, klejenia dachówek i izolacji termicznej. Zapobiega tworzeniu się pleśni. Utwardzona pianka charakteryzuje się dobrymi właściwościami izolacji cieplnej i akustycznej. Wydajność do 30 litrów przy swobodnym nadmuchu. Ekspansja wtórna: 140 %. Opór cieplny: 0,036 W/(m*K). Odporność termiczna po utwardzeniu: od -50°C do +90°C. Czas cięcia: 60 minut. Czas pełnego utwardzenia: 24 godziny. Wskaźnik izolacyjności akustycznej: 61 dB.

Zalety

- Całoroczna. Temperatura stosowania: od -10 °C do +30°C.
- Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,036 W/mK.
- Czas cięcia: 60 minut.
- Stabilność wymiarowa <5 %.

Zastosowanie

Stosowana do montażu stolarki okiennej, drzwiowej, izolacji cieplnej i akustycznej, uszczelniania połączeń, wypełniania ubytków, pęknięć, klejenia dachówek i izolacji termicznej.

Dane techniczne

Parametry	Jednostka	Certyfikacja	Wartość
Kolor			Jasnożółty
Wydajność	litry	RB024	do 30
Czas cięcia	min	TM 1005-2013	60
Ekspansja wtórna	%	TM 1010-2012	140
Absorpcja wody	kg/m ³		<1
Czas pełnego utwardzenia	godz.		24
Współczynnik przewodzenia ciepła	W/(m*K)	RB024	0,036
Przylepność do powierzchni	min	TM 1014-2013	10
Izolacyjność akustyczna	dB		61
Kurczliwość	%		<5
Odporność termiczna po utwardzeniu	°C		-50°C...+90°C
Temperatura środowiskowa stosowania	°C		-10°C...+30°C
Klasa palności		DIN 4102	B3
Waga	g		600

Certyfikacja

ISO 9001:2015
Członek FEICA

Instrukcja użycia

Powierzchnię roboczą należy dokładnie wyczyścić i zwilżyć. Przed użyciem puszkę należy energicznie wstrząsnąć, a następnie przymocować do niej adapter. Ilość pianki reguluje się naciskając spust adaptera. Wypełnić 30–70% objętości otworu pianką (w zależności od temperatury) – w procesie utwardzania pianka ulegnie rozszerzeniu. W przypadku używania pianki w niskich temperaturach, puszkę należy uprzednio podgrzać do +18°C, umieszczając ją w ciepłej wodzie lub ciepłym pomieszczeniu. Nie nawilżać powierzchni w temperaturach poniżej 0°C. Resztki niewyschniętej pianki należy oczyścić przy użyciu **Foam Cleaner Fome Flex**. Utwardzoną piankę usunąć mechanicznie.

Warunki przechowywania

Piankę należy przechowywać w pozycji pionowej w suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia – 18 miesięcy od daty produkcji zgodnie z warunkami przechowywania. Pojemnik należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i temperaturą powyżej 50°C.

Opakowanie

Pojemnik aerozolowy 1000 ml, masa 600 g, 12 szt. w opakowaniu.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem preparatu należy dokładnie zapoznać się z kartami charakterystyki produktu. Karty charakterystyki są dostępne na żądanie u oficjalnych dystrybutorów produktów.

Gospodarowanie odpadami

Opakowanie należy całkowicie opróżnić i zutylizować zgodnie z wymaganiami.

