

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK USZCZELNIACZ DEKARSKI KAUCZUKOWY	Data aktualizacji: 07.01.2020 Wersja: 4
---	---	--

1 | Strona

WŁAŚCIWOŚCI

Uszczelniać dekarSKI kauczukowy daje wytrzymałe trwałe plastyczno-elastyczne uszczelnienie o wysokiej elastyczności. Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do papy, bitumów, stali, ceramiki, kamienia, drewna i szkła. Produkt może być stosowany na suche i mokre podłoża. Jest odporny na starzenie, warunki atmosferyczne i warunki UV.

ZASTOSOWANIE

Uszczelnienia dekarSKie np. obróbki blacharskie, kominów, okapów, wiatrownic, połączeń rynien i rur spustowych, papowych pokryć dachowych, a także dachów pokrytych dachówką, blachą, płytami azbestowymi etc.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Łączone powierzchnie powinny być czyste - wolne od zanieczyszczeń typu kurz, pył, rdza, smary, oleje, farby, stare szczeliwa.
2. Przed użyciem kartusze powinny mieć temperaturę pokojową. Uszczelniać należy aplikować za pomocą wyciskacza.
3. Należy zwrócić uwagę aby uszczelniać przylegał w sposób ciągły do powierzchni w miejscu planowanego uszczelnienia.
4. Powierzchnię spoiny należy wygładzić wodą z mydłem w przeciągu 10 minut od momentu nałożenia.
5. Nieutwardzony produkt można usunąć przy pomocy rozpuszczalników, utwardzony natomiast tylko sposobem mechanicznym.

DANE TECHNICZNE

Konsystencja	: plastyczna pasta
Kolor	: bezbarwny, brązowy, ceglasty, czarny
Czas schnięcia	: ok. 2mm/dobę (23°C, 55% RH)
Ciężar właściwy	: 0,86 ± 0,05 g/cm ³
Odporność temperaturowa	: -20°C do + 80°C
Czas obróbki	: do 5 min

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania do 12 miesięcy od daty produkcji. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do +30°C

OPAKOWANIE

- Kartusz 300ml/12 szt. karton.

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK USZCZELNIACZ DEKARSKI KAUCZUKOWY	Data aktualizacji: 07.01.2020 Wersja: 4
---	--	--

2 | Strona

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2. Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić.
3. Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane.
4. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody.
5. Preparat chronić przed dziećmi.
6. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

UWAGA:

Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.