

Klej do PVC

Opis produktu

Klej do PVC is a ready to use gel type solvent based adhesive with filling characteristics based on vinylchloride.

Właściwości

- Szybkoschnący
- Wysoka siła klejenia
- Maximum 0,8 mm tolerance in splits
- Max. fitting tolerance of 0,2 mm
- Temperature resistance 80°C in normal applications
- Withstands temperatures of maximum 50°C when applied on pressure systems
- The adhesive layer has the same characteristics as the PVC material

Zastosowanie

- Bonding of pipes, fittings and other materials from hard PVC (both for pressure pipes and drainage)
- Bonding of PVC pipes and -materials in sanitary applications



Dane techniczne

Baza	Solution of PVC in a mixture of solvents
Konsystencja	Żel
System utwardzania	Physical drying and crystallisation
Gęstość	ca. 0,95 g/ml
Lepkość	ca. 6.000 mPa.s
Zużycie	500 - 1000 g/m ²
Temperatura stosowania	5 °C - 25 °C


Uwaga: czas odparowania, czas otwarty i szybkość wysychania mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność i rodzaj podłoża.

Podłoża

- Stan podłoża
Podłoże musi być nośne, czyste i suche, odkurzone i odtłuszczone.
- Przygotowanie podłoża
Clean with PVC Degreaser or roughen the surface with sanding paper P100 or finer.
- Podłoża
Klej do PVC ma dobrą przyczepność do następujących podłoży: PVC. We recommend a preliminary adhesion test on any substrate.

Aplikacja

- Aplikacja
Apply Klej do PVC with brush quickly and evenly lengthwise on both parts to be bonded. Bring the parts together immediately without twisting and press firmly. Remove excessive adhesive with Soudal Adhesive Remover. Do not apply mechanical stress to the adhesive bond the first 10 minutes. During pressure tests respect a drying time of approximately 1 hour at 1 bar (The drying times are increased below 10°C).



Klej do PVC

- **Czyszczenie**
Klej do PVC can be cleaned before curing from tools and material with Soudal Adhesive Remover, Soudal Swipex or white spirit. Utwardzony produkt można usunąć tylko mechanicznie.
- **Naprawa**
Tym samym materiałem.

Zalecenia BHP

Niebezpieczne. Należy przestrzegać środków ostrożności.

W przypadku niewystarczającej wentylacji stosować środki ochrony dróg oddechowych

Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy. Zapoznać się z etykietą produktu i kartą charakterystyki.

Pakowanie/Logistyka

Opakowanie: Dostępne różne rozmiary. Zapoznaj się z katalogiem produktów, stroną internetową Soudal lub skontaktuj się z przedstawicielem Soudal.

Okres przydatności : 24 miesiące w szczelnie zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C

Normy i certyfikaty

- Tested and approved according to EN14680 in order to comply with the statutory CE marking.
- Tested and approved according to EN14814 in order to comply with the statutory CE marking for PVC-U pipes and fittings in cold water applications (maximum 16 bar pressure).

Zalecenia

- Do not join two parts with a turning movement in order to protect the waterproofness of the PVC tubes. Wait at least 6 hours before using pipes again (24 hours for pipes under pressure).

Niniejsza karta danych technicznych zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Dyrektywy zawarte w tej dokumentacji są wynikiem naszych eksperymentów i naszego doświadczenia i zostały złożone w dobrej wierze. Mają one charakter ogólny i nie stanowią żadnej odpowiedzialności. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz dużą liczbę możliwych zastosowań, które są poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Ponieważ konstrukcja, jakość podłoża i warunki przetwarzania są poza naszą kontrolą, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności na podstawie tej publikacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie za pomocą własnych testów, czy produkt nadaje się do danego zastosowania. W każdym przypadku zaleca się przeprowadzenie wstępnych eksperymentów. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez wcześniejszego powiadomienia.