

TYTAN PROFESSIONAL FIX² High Tack Klej Montażowy

Klej montażowy na bazie polimerowej o wysokich parametrach aplikacyjnych oraz użytkowych. Zastosowana technologia hybrydowa gwarantuje natychmiastowy i mocny chwyt początkowy w ciągu 1 s, również na powierzchniach pionowych bez konieczności podpierania klejonego elementu. Tworzy trwałą spoinę odporną na zmienne warunki temperaturowo – wilgotnościowe, promieniowanie UV oraz na grzyby i pleśń.



ZALETY

- szybki i bardzo mocny chwyt początkowy
- elastyczna spoina, odporna na wilgoć
- można stosować na zewnątrz i wewnątrz
- wysoka odporność na promieniowanie UV
- do klejenia powierzchni niechłonnych
- można malować po utwardzeniu

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- klej przeznaczony jest do montażu: listew przypodłogowych; elementów dekoracyjnych i wykończeniowych, paneli ściennych, okładzin ściennych, parapetów, stopnic, progów, cokołów, płytek lustrzanych i ceramicznych
- do klejenia materiałów wykonanych z drewna, korka, kamienia, marmuru, PCV, szkła, szkła lakierowanego, materiałów drewnopochodnych (MDF, HDF), surowego aluminium, EPS, XPS oraz luster
- do przyklejania na podłożach: betonowym, drewnianym i szklanym

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Produkt spełnia wymagania:

- Francuskie rozporządzenie dotyczące LZO A+
- EMICODE: EC1 PLUS

DANE TECHNICZNE

Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	+5 - +30
Utwardzony	Wartość
Odporność temperaturowa [°C]	-40 - +90
Kolor	Wartość
Biały	+

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie.

Przygotowanie podłoża

- Klejone powierzchnie muszą być równe, suche, wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie.
- Powierzchnie odtłuszczać najlepiej przy pomocy acetonu lub etanolu (szkło, glazura, metale) albo detergentu (tworzywa sztuczne).

Przygotowanie produktu

- Obciąć końcówkę kartusza i nakręcić aplikator. Stosować tylko dołączony do produktu aplikator z nacięciem typu "V". Kartusz umieścić w pistolecie do kartuszy. Ze względu na wysoką lepkość produktu zalecane jest użycie pistoletu do mas gęstych.

Aplikacja

- Klej nanosić liniami lub punktowo na podłoże lub klejony element.
- Aplikator prowadzić pod kątem 90° do powierzchni, tak aby wycięcie V w aplikatorze było widoczne od góry.
- Po naniesieniu połączyć klejone elementy, równomiernie dociskając.
- Korekta położenia klejonych powierzchni jest możliwa przez około 15 min od chwili przyklejenia.
- Klej utwardza się pod wpływem wilgoci z powietrza, dlatego należy zapewnić dostęp powietrza do utwardzającej się spoiny, w szczególności w przypadku klejenia powierzchni niechłonnych.
- W zależności od powierzchni, na jakich klejone są elementy, wymagane może być podparcie bardzo ciężkich przedmiotów przez min. 24 godziny.
- Po pełnym utwardzeniu produktu, siła klejenia wynosi do 220 kg/ 10 cm².

Prace po zakończeniu aplikacji

- Czyszczenie: sucha ściereczka lub benzyna ekstrakcyjna przed związaniem, mechanicznie po związaniu.
- NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.

Ograniczenia / uwagi

- Rekomendowane jest przeprowadzenie wstępnych testów adhezji przed rozpoczęciem klejenia.
- Nie stosować do PE, PP, teflonu i powierzchni bitumicznych.
- Produkt nie jest przeznaczony do klejenia elementów pozostających w stałym kontakcie z wodą.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +5°C do +25°C.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
290 ml	biały	12	10051358	5902120236626

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w MSDS u producenta. Postępowanie z odpadami: Resztki produktu i puste opakowania muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującymi, przepisami lokalnymi.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.