

SZPACHLÓWKA AERO LIGHT**Szpachlówka AERO LIGHT**

Nowoczesna, dwuskładnikowa szpachlówka poliestrowa, opracowana w oparciu o bardzo drobne wypełniacze mikrosferyczne. Zoptymalizowana struktura materiału zapewnia równomierne rozprowadzanie, łatwą aplikację w zróżnicowanych grubościach warstwy oraz uzyskanie gładkiej powierzchni przygotowanej do szlifowania. Produkt przeznaczony do profesjonalnych napraw karoseryjnych, łączący dobre właściwości wypełniające z precyzyjnym wykończeniem.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

KOLOR

Beżowy.

PODŁOŻE

Produkt nadaje się do różnych powierzchni takich jak:

- ✓ stare powłoki lakierowe,
- ✓ laminaty poliestrowe,
- ✓ stal,
- ✓ stal ocynkowana,
- ✓ aluminium,
- ✓ podkłady akrylowe dwukomponentowe
- ✓ podkłady epoksydowe dwukomponentowe

Uwaga: Szpachlówki nie należy nakładać bezpośrednio na grunty reaktywne (wash primery), jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- stare powłoki lakierowe - odtłuścić, przeszlifować na sucho P220 ÷ P280, odtłuścić.
- laminaty poliestrowe - odtłuścić, przeszlifować na sucho P80 – P120 i ponownie odtłuścić. Zmywaczem do usuwania silikonu,
- powierzchnie stalowe odtłuścić, przeszlifować na sucho P80 – P120 i ponownie odtłuścić,
- stal ocynkowana - odtłuścić, zmatować włókniną ścierną i ponownie odtłuścić
- powierzchnie aluminiowe odtłuścić, zmatować włókniną ścierną i ponownie odtłuścić,
- podkład odtłuścić, przeszlifować na sucho P220 – P280 i odtłuścić.

PROPORCJE MIESZANIA

Szpachlówka – 100 części wagowych,
Utwardzacz – 2 do 3 części wagowych.

CZAS PRZYDATNOŚCI DO NANOSZENIA OD MOMENTU WYMIESZANIA Z UTWARDZACZEM

Od 4 do 6 min w temperaturze 20°C.

CZAS SCHNIĘCIA

Od 20 do 30 min. w temperaturze 20°C.

Czas ten można skrócić przez wygrzewanie przez 10 minut w temperaturze nie przekraczającej 60°C.

SZLIFOWANIE

- zgrubne P80 - P120,
- wykańczające P120 - P240.

ZASADY POSTĘPOWANIA

Wymieszać dokładnie składniki do momentu uzyskania jednolitego koloru. Przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza, zaleca się stosować dozownik szpachlówki w celu uzyskania odpowiednich proporcji składników. Nanosić za pomocą szpachli warstwę o grubości nie przekraczającej 3 mm. Minimalna temperatura nanoszenia wynosi +10°C.



Oczyszczyć i
Przeszlifować
Powierzchnię



Odtłuścić



Proporcje wagowe:
100+2-3
Potlife
4-6 min/20°C



Szpachlować



20-30 min./20°C



1. P80-P120
2. P120-P240

Na szpachlówkę AERO GLASS można nakładać szpachlówkę poliestrową wykańczającą, szpachlówkę poliestrową natryskową, podkłady akrylowe.

ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

VOC II/B/b limit* = 250g/l

VOC <249g/l

*dla mieszaniny gotowej do aplikacji zgodnie z Dyrektywą UE 2004/42/CE

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła.

Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.

Szpachlówka: 24 miesięcy w temperaturze 20°C.

PRZEPISY BHP

Zgodnie z Kartą Charakterystyki dla danego wyrobu.

OPAKOWANIE

Nr Art	Rodzaj	Pojemność, L	Opakowanie zbiorcze (szt.)	Opakowanie zbiorcze (kg)
0600-1	Szpachlówka AERO LIGHT	1L	6	

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Zastrzegamy jednak, że nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.