

Instrukcja mieszania oraz aplikacji systemu VUBA Stone



1. Wymieszaj dokładnie oba składniki (część A i B) przez 90 sekund mieszadłem elektrycznym (nie mieszać ręcznie)

2. Połącz żywicę z odpowiednią ilością kruszywa, mieszaj przez 60 sekund

Zestaw 1,7kg (A+B) = 25kg kruszywa

Zestaw 7,5kg (A+B) = 100 kg kruszywa

Proporcje podziału zestawu 7,5kg (A - 3,947kg, B - 3,553kg)

25kg kruszywa= A - 0,986g, B - 0,888g

50kg kruszywa= A - 1,972g B - 1,776g

75kg kruszywa= A - 2,958g B - 2,664g

100kg kruszywa= A - 3,947g B - 3,553g

4. Dodaj 1,25kg piasku kwarcowego do każdego worka kruszywa 25kg w systemie Vuba Stone

5. Mieszaj przez kolejne 60 sekund.

Tak przygotowany oraz wymieszany system jest gotowy do aplikacji.

Żywica zawiera katalizator, czas obróbki zależy od warunków atmosferycznych

5-10C = 30/40min

10-20C = 30/20min

20-30C = 20/10min

Nie instalować poniżej 5 lub powyżej 30C, oraz w wilgotności przekraczającej 85%

