



Schimmel-Sanierputz

- SP Top SL -

Aktywny kapilarnie tynk regulujący klimat, przeznaczony szczególnie do renowacji antypleśniowej

Kolor	Formy dostawy	
	Ilość na palecie	35
	Jedn. opak.	20 kg
	Rodzaj opakowania	worek papierowy
	Kod opakowania	20
	Nr art.:	
stara biel (kolor własny)	1050	■

Zużycie



Okolo 5,6 kg/m²/cm grubości warstwy

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

Obszary stosowania



- Do naprawy i renowacji zawilgoconych i zagrożonych pleśniami powierzchni ścian i sufitów
- Do regulacji wilgotności powietrza w pomieszczeniach
- Do poprawy parametrów energetycznych ścian zewnętrznych

Właściwości

- Materiał jest przepuszczalny dla pary wodnej i aktywny kapilarnie
- Duża zawartość aktywnych kapilarnie porów o wysokiej zdolności magazynowania wody
- Posiada właściwości termoizolacyjne
- Dwuwarstwowa aplikacja do 50 mm grubości
- Wysoka odporność na siarczaną niską zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
- Możliwość nakładania maszynowego



Dane techniczne produktu

Grubość warstwy tynku	10 - 50 mm
Gęstość nasypowa	około 0,7 kg/dm ³
Klasa wytrzymałości na ściskanie	CS I (średnio 1,5 N/mm ²)
Zapotrzebowanie wody	6,5-6,8 l / 20 kg
Nasiąkliwość kapilarna	> 1 kg/m ²
Reakcja na ogień	Klasa A1
Największe ziarno	≤ 2 mm
Grupa zapraw (DIN 18550-2)	P II

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.


Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- **Tex 6,5/100 (0236)**
- **SP Prep (0400)**
- **SL Fill Q2 (2996)**
- **SL Fill Q3 (2997)**
- **Color Si (0237)**
- **WP Top ^[basic] (0428)**

Przygotowanie pracy


- **Wymagania wobec podłoża**
Nośne, czyste i wolne od pyłu.
- **Przygotowania**
Chłonne podłoża wstępnie zwilżyć do stanu "matowej wilgotności".
Podłoże: chłonne
[U2_M_124]
Alternatywa: nanieść produkt jako szpachlówkę drapaną (warstwę szczepną).
- Podłoże: mało nasiąkliwe**
[U2_M_125]
Alternatywa: nanieść produkt jako szpachlówkę drapaną (warstwę szczepną).
- [U2_M_126]
Alternatywa: nanieść produkt jako szpachlówkę drapaną (warstwę szczepną).

Przygotowanie materiału



- **Mieszanie**
Do czystego pojemnika wlać wodę i dodać suchą zaprawę.
Za pomocą odpowiedniej mieszarki intensywnie mieszać przez 3 minuty, do uzyskania jednorodnej masy.
W przypadku maszyn tynkarskich odpowiednią ilość wody do regulacji konsystencji należy ustalić na miejscu.

Sposób stosowania



- **Warunki stosowania**
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.
Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.



- **Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)**
około 30 minut

Produkt nakładać za pomocą odpowiedniego narzędzia lub maszyny.
Powierzchnię ściągnąć za pomocą aluminiowej taty do tynków.
Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej.
Przed nałożeniem kolejnej warstwy tynku poprzedniej należy nadać szorstkość za pomocą zdzieraka kratowego.
Czas oczekiwania przed nakładaniem kolejnych warstw wynosi 3 dni.

Układanie pojedynczymi warstwami

Grubość pojedynczej warstwy: do 20 mm.

Układanie dwuwarstwowe

Grubość warstwy w jednym cyklu roboczym: 10 - 20 mm.
Grubość warstwy do 30 mm świeże na świeże.
Grubość warstwy 30 - 50 mm, drugą nakładać po wystarczającym wyschnięciu pierwszej (po około 12-24 godz.).
Za pomocą grzebienia tynkarskiego nadać pierwszej warstwie chropowatość.

Wskazówki wykonawcze

Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.
W przypadku krytycznych podłoży (bardzo nierównych i/lub jamistych) zalecamy wbudowanie tkaniny zbrojącej w jednej trzeciej grubości warstwy tynku renowacyjnego.
W narożnikach otworów budowli należy wbudować dodatkowe zbrojenie przekątne.
Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.
Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.
Dla zapewnienia powodzenia renowacji należy stworzyć odpowiednie warunki wysychania, zgodnie z instrukcją WTA 2-9-04/D.
W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

Wskazówki

Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.
Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.
Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).
Nie stosować na podłożach zawierających gips!
Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.
Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.
Zarówno na etapie projektowania jak i w budowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

Narzędzia / czyszczenie



Mieszarka, kielnia, paca gładka, paca drewniana, paca z tworzywa sztucznego, paca gąbkowa


Odpowiednie agregaty tynkarskie

Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.



Przechowywanie / trwałość

Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.



Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Indywidualne środki ochrony

W przypadku aplikacji natryskowej należy nosić maskę ochronną dróg oddechowych z filtrem kombinowanym - co najmniej A/P2. Należy również nosić odpowiednie rękawice i ubranie ochronne.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

➤ **Leistungserklärung GBI P51-2**

Znak CE



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

UKCA Remmers (UK) Limited

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

CE 07 / UKCA 21

GBI P51-1

EN 998-1: 2010-12

1050

Zaprawa tynkarska o określonych właściwościach
o ustalonej gęstości w stanie suchym $\leq 1300 \text{ kg/m}^3$

Reakcja na ogień

klasa A1

Przyczepność:

$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (przełom B)

Absorpcja wody:

W0

Przepuszczalność pary wodnej:

$\mu \leq 8$

Współczynnik przewodzenia ciepła (λ 10 dry): $\leq 0,15 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ do P=50 %

Trwałość (odporność na mróz):

Odporna, przy stosowaniu zgodnie z instrukcją producenta



Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność