

Uszczelniacz akrylowy biały SOUDAL 280 ml Express

InstalGuru



Producent	Soudal
Przeznaczenie	gips, cegła, drewno
Temperatura minimalna	-20°C
Konsystencja	pasta
System utwardzania	wysychanie fizyczne
Temperatura aplikacji	+ 5°C do + 30°C
Minimalna szerokość spoiny	1 mm
Minimalna głębokość spoiny	5 mm
Podstawa	dyspersja akrylowa
Metoda aplikacji	wyciskacz do kartuszy
Wydajność	ok. 12 m.b.
Zakres stosowania	Budowlany
Czas przechowywania	12 miesięcy
Miejsce przechowywania	Suche
Temperatura maksymalna	+80°C
Skurcz po utwardzeniu	ok. 15%

Temperatura przechowywania

+ 5°C do + 25°C

Gęstość

1,7 g/cm³

Pojemność

280 ml

Czas tworzenia naskórka

10 min

Kolor

Biały