

HYGROSMART –ADHESIVE A100

Klej cementowy do zastosowań na powierzchniach poziomych i pionowych o ulepszonych parametrach technicznych i zmniejszonym poślizgu.

OPIS: HYGROSMART-ADHESIVE A100 to klej do płytek na bazie cementu o wysokiej wytrzymałości, wzmocniony modyfikowanymi polimerami i syntetycznymi żywicami. . Ma ulepszone parametry techniczne i zmniejszony poślizg. Łatwo nakłada się na powierzchnie pionowe lub poziome. Materiał charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, zerowym poślizgiem i łatwą aplikacją niezależnie od temperatury.

DANE TECHNICZNE: Produkt z certyfikatem CE, jako klej typu C2TS1, zgodnie z normą europejską EN 12004.

ZASTOSOWANIE: Zalecany jako klej do płytek ceramicznych: - przy montażu na podłogach i ścianach wewnątrz i na zewnątrz. - montaż w nieckach basenów wewnętrznych i zewnętrznych Nadaje się do stosowania na jastrychach cementowych, betonie i tynku gipsowym. Zalecany jako klej do płytek na podłożach z membraną hydroizolacją HYPERDESMO.

OGRANICZENIA: Na powierzchniach, na których zastosowano HYPERDESMO®, fugowanie płytek należy wykonać po 3 dniach od ich wklejenia. W tym czasie powierzchnia nie powinna być dostępna na ruch.

ZALETY • Łatwa aplikacja • Doskonały czas pracy • Doskonała przyczepność do materiałów budowlanych • Doskonała przyczepność do HYPERDESMO • Wysoka wytrzymałość • Nietoksyczny

SPOSÓB APLIKACJI: Przygotowanie podłoża, Oczyszczamy powierzchnię z materiałów sypkich, pyłów, organizmów roślinnych, soli, olejów. Homogenizować mieszaninę przed aplikacją, zwilżyć powierzchnię, jeśli podłoża są suche-Natychmiast przykleić i harmonijnie docisnąć po całej powierzchni. Nie musisz wywierać dużej presji.

Mieszanie – Zastosowanie: HYGROSMART-ADHESIVE A100 (25 kg) jest stopniowo dodawany pod wpływem mieszania mechanicznego do 7-8 kg wody (zawartość wody wynosi 30%/w kleju). Pozostaw mieszaninę na około pięć minut i ponownie zamieszaj. Powierzchnia aplikacji jest zwilżona, a materiał Nakłada się go ząbkowaną szpatułką. Klej do płytek po nałożeniu i "wyczesaniu" należy pokryć płytkami w ciągu 20 minut. Temperatura podczas aplikacji powinna wynosić co najmniej +5 do +35°C.

Zastosowanie do HYPERDESMO: W przypadku, gdy chcesz przykleić płytki na

powierzchni, która została zaimpregnowana za pomocą HYPERDESMO, musi upłynąć co najmniej 48 godzin od jego zastosowania. Piasek na HYPERDESMO nie jest wymagany. Konieczne jest tworzenie szczelin skurczowo-dylatacyjnych na płytkach w regularnych odstępach, które należy wypełnić specjalną masą poliuretanową HYPERSEAL-50FC. Po sklejeniu płytek nie należy fugować przez co najmniej 3 dni, aby klej wyschła i nabrał jak największej wytrzymałości. W tym czasie nie należy dociskać powierzchni, na którą zostały wklejone płytki.

ZUŻYCIE: 3-5 Kg/m².

CZYSZCZENIE: Po użyciu pędzle i narzędzia do aplikacji czyści się wodą. Materiał, który stwardniał, nie jest czyszczony wodą, a jedynie środkami mechanicznymi.

OPAKOWANIE: W workach papierowych po 25Kg ODCIĘN: biały.

PRZECHOWYWANIE: W oryginalnym opakowaniu, a jeśli nie zostało otwarte, co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji w temperaturze 5-25 oC w suchych pomieszczeniach. Po otwarciu należy go natychmiast użyć.

BEZPIECZEŃSTWO: HYGROSMART-ADHESIVE A100 zawiera cement i z tego powodu jest drażniący w kontakcie ze skórą. Podczas aplikacji należy używać odzieży ochronnej.

ADHESIVE A-100 Klej cementowy o ulepszonych parametrach technicznych i zmniejszonym poślizgu, typ C2TS1 Ulepszony, szybkowiązący klej cementowy do układania płytek, C2TS1

WŁAŚCIWOŚĆ: JEDNOSTKA MIARY SPECYFIKACJA WYMAGANIA NORMOWE (EN 12004) Zapotrzebowanie na wodę % 30% wagowo - Poślizg mm 0,34 ≤0,5 Deformacja poprzeczna mm 3,00 >2,5 Czas otwartej pasty min ≥20 - Przyczepność po: • 28 dni • Zanurzenie w wodzie • Grzanie do +70oC • 25 cykli chłodzenia-rozmrażania N/mm² 2,05 1,26 1,12 1,14 >1

INFORMACJE O SPOSOBIE KORZYSTANIA Z MATERIAŁU SĄ UDZIELANE BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, PONIEWAŻ METODY APLIKACJI RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD KLIENTA I NIE MOGĄ BYĆ KONTROLOWANE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ. ZALECAMY PRZETESTOWANIE PRZED OSTATECZNYM UŻYCIEM PRODUKTU. JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W CELU UZYSKANIA WSZELKICH INFORMACJI.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems: ISO 9001/14001 & ISO 45001. HYGROSMART-ADHESIVE A100/EE/01-09-2021

Producent: ALCHIMICA SA 7, ul. Lampsakou 115 28 Ateny-Grecja

Dystrybucja w Polsce : NOTOS DESIGN Hajduki Nyskie 151c 48-303 Nysa Tel:+48 606 77 31 31
e-mail: kontaktnotosdesign@gmail.com