

KLEJ MONTAŻOWY SIROFLEX GRIP & GRAB

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

OPIS PRODUKTU

Klej montażowy Siroflex Grip & Grab to jednoskładnikowy, bardzo wytrzymały, trwale elastyczny, szybki w użyciu klej oparty na nowoczesnej technologii MS Polimeru przeznaczony do mocowania mocno obciążonych elementów w budownictwie i przemyśle. Produkt jest doskonałą alternatywą, która może zastąpić gwoździe, śruby oraz inne mocowania mechaniczne. Przeznaczony jest do łączenia wszystkich materiałów w każdych warunkach, wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń, nawet na mokrych i wilgotnych powierzchniach. Odporny na wodę i niekorzystne działanie warunków atmosferycznych.

ZALECENIA STOSOWANIA

Klej montażowy Siroflex Grip & Grab przeznaczony jest do wyjątkowo trwałego klejenia i mocowania mocno obciążonych elementów bez czasochłonnego podpierania w tym: płyt elewacyjnych, okładzin, paneli, tablic ekranów, armatury sanitarnej, blatów, parapetów, gzymsów, progów, półek, dachówek ceramicznych i cementowych, materiałów izolacyjnych, blachy, frontów, luster, etc.

Klej montażowy Siroflex Grip & Grab może być aplikowany na większości podłoży budowlanych w tym: kamień (w tym granit, marmur), cegły, beton, tynk, gips, YTONG, stal, wszystkie metale (w tym aluminium), lakierowane drewno, korek, ceramika, glazura, szkło, polistyren, PCW oraz większość tworzyw sztucznych. Nie stosować do PE, PP, teflonu, podłoży bitumicznych.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

290 ml – plastikowy kartusz

KOLOR

Biały

DANE TECHNICZNE

Baza:	MS Polimer
Temperatura aplikacji:	od +5°C do +40°C
Szybkość wyciskania przy 3mm/6,3 bar:	10 g/min
Gęstość:	< 2 mm - wg normy ISO 7390
Ciężar właściwy:	1,57 g/ml
Kożuszenie (przy 23°C i 55% wilgotności względnej):	10 - 15 min
Czas utwardzania (przy 23°C i 55% wilgotności względnej):	2 - 3 mm / 24 h
Okres trwałości:	12 miesięcy
Dopuszczalne odkształcenia:	± 25%
Odporność termiczna po utwardzeniu:	od -40°C do +100°C
Twardość (3s): wg normy DIN 53505:	60°
Moduł 100%:	1,4 MPa (N/mm ²) - wg normy DIN 53504
Maksymalna wytrzymałość przy zerwaniu:	2,2 Mpa (N/mm ²) - wg normy DIN 53504
Maksymalne wydłużenie względne przy zerwaniu:	350% - wg normy DIN 53504

CZAS SCHNIĘCIA

Dla dotyku: 10 – 15 min. przy 23°C i 55% wilgotności

Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia i ostateczną skuteczność każdej powłoki.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń takich jak: oleje, tłuszcze, pył, kurz i słabo związane powłoki malarskie lub lakiernicze, jak również pozostałości po poprzednich kitach, klejach, farbach itp.

SZCZEGÓŁY APLIKACJI

Należy wyłamać lub wyciąć otwór w kształcie litery V przy dyszy kartusza, aby substancja mogła swobodnie wydostać się na powierzchnię. Następnie umieścić kartusz w Pistoletcie do silikonu i dopasować do długości kartusza. Rekomendujemy używać Pistolety do silikonu dobrej jakości, aby zapewnić najlepsze efekty aplikacji. Nakładać Klej montażowy Siroflex Grip & Grab w pionowych paskach oddalonych od siebie o maksymalnie 30 cm, na jedną z powierzchni. Przyłożyć element do drugiej powierzchni, mocno przycisnąć na kilka minut, aby klej został dobrze rozprowadzony. Przy ciężkich elementach zalecamy nałożyć większą ilość kleju oraz dłużej i mocniej przytrzymać element przy powierzchni. W razie potrzeby należy użyć mocowań mechanicznych.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

Klej montażowy Siroflex Grip & Grab nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchni z teflonu, neoprenu, wosku oraz powierzchni bitumiczne. Nie nadaje się do aplikacji pod wodą oraz wypełniania dylatacji. Produkt może żółknąć w ciemności. Nie nadaje się do użycia jako uszczelniacz. Powierzchnie porowate mogą wymagać użycia odpowiedniego podkładu - rekomendujemy przed aplikacją wykonać próbę. Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od 5°C do 25°C. Okres ważności wynosi 12 miesięcy.

ODPORNOŚĆ TERMICZNA PO APLIKACJI

Od -40°C do +100°C.

WARUNKI APLIKACJI

Produkt należy aplikować w temperaturze od +5°C do +40°C.

W przestrzeniach zamkniętych, zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i schnięcia.

POPRIEDNIA WARSTWA

Nie dotyczy.

KOLEJNA WARSTWA

Nie dotyczy.

UWAGI

Brak.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Produkt może wywoływać reakcje alergiczne. Więcej informacji: patrz karta charakterystyki.

WERSJA

8 maj 2013r.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.
ul. Pułtowska 13
61-052 Poznań

tel. +48 61 679 32 00
e-mail: info@noxan.pl
www.noxan.pl

