

STIX A930 MULTI FASER

KLEJ DYSPERSYJNY Z WŁÓKNAMI DO LVT I WYKŁADZIN

KARTA TECHNICZNA SF15

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Bez rozpuszczalnika
- Wysoka przyczepność początkowa
- Krótki czas odparowania
- Długi czas otwarty
- Zbrojony włóknami

OPIS PRODUKTU

Bezrozpuszczalnikowy klej dyspersyjny z włóknami do wykładzin. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością początkową i krótkim czasem odparowania.

ZASTOSOWANIE

Do klejenia LVT, wykładzin PCV, wykładzin CV, linoleum, okładzin gumowych (od 3 mm, z gładkim spodem), wykładzin dywanowych z różnymi spodami, okładziny kokosowe i sisalowe, okładziny z korka ze spodnią warstwą z PCV.

DANE TECHNICZNE

Baza	dyspersyjna akrylowa
Kolor	jasnobeżowy
Czas wstępnego odparowania	po ok. 5 minutach
Czas otwarty	ok. 20 minut
Możliwość obciążenia	po 24 godzinach
Możliwość obciążenia meblami na kółkach (wg DIN EN 12529)	tak
Ogrzewanie podłogowe	tak
Temperatura aplikacji	od +18°C do +23°C, temperatura podłoża powyżej +15°C

* Dane w tabeli zostały podane dla pomieszczeń o temperaturze 23°C i wilgotności względnej 50% oraz dla podłoża o normalnym stopniu absorpcji.

RODZAJE POWIERZCHNI

Płyty betonowe i jastrychy (przygotowane uprzednio przy użyciu mas samopoziomujących).



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Klejone powierzchnie muszą być równe, suche, czyste, odtłuszczone, wolne od smarów i olejów oraz kurzu. Podłoże powinno być wykonane zgodnie ze standardami sztuki budowlanej. Jeśli jest to konieczne powinno zostać odpowiednio wcześniej przygotowane poprzez zastosowanie środka gruntującego i masy samopoziomującej SL C330 TRAFIC lub innej w zależności od potrzeb. W przypadku wilgotności szczątkowej podłoża większej niż dopuszczalna, zastosować barierę odcinającą w postaci produktu HYTEC E336 XTREM.

Należy usunąć stare okładziny podłogowe. W przypadku jastrychu asfaltowego (lub innych niechłonnych podłoży) należy zawsze wylać masę samopoziomującą na grubość co najmniej 2 mm.

SPOSÓB UŻYCIA

STIX A930 MULTI FASER nakładać równomiernie na powierzchnię za pomocą pacy zębatej. W zależności od rodzaju okładziny podłogowej konieczne może być pozostawienie kleju na krótko do wstępnego odparowania. Następnie ułożyć wykładzinę na pokrytym klejem podłożu i dokładnie docisnąć tak, aby klej dobrze rozprowadził się po spodniej stronie. Po około 30-40 minutach należy ponownie docisnąć wykładzinę. Spoinowanie połączeń należy wykonać po 24 godzinach od przyklejenia wykładziny.

Wykładziny LVT: należy układać na półwilgotnej warstwie kleju (test palca). Pozostawione przez pacę żebro kleju musi dać się całkowicie rozwałcować w celu uzyskania zamkniętej i płaskiej powierzchni klejącej.

Wykładziny z gumy od 3 mm: należy zastosować pacę zębatą B1.

W przypadku montażu cieńszych wykładzin oraz gdy przekroczony zostanie czas pracy może nastąpić odnaczenie się uzębienia pacy na wierzchniej stronie wykładziny. Należy przestrzegać instrukcji producenta wykładzin.

Przy zwiększonym obciążeniu termicznym oraz w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie) zalecane jest zastosowanie kleju STIX P956 2K.

NARZĘDZIA

Pace zębate, wałek.

ZUŻYCIE

Wysokość zużycia zależy od rodzaju pacy zębatej i klejonej powierzchni.

Paca A2: ok. 300 g/m²

Paca B1: ok. 360 g/m²

Paca B2: ok. 600 g/m²

CZYSZCZENIE

Świeże plamy oraz pozostałości kleju zmyć przy użyciu wody. Utwardzony produkt należy usunąć mechanicznie.

CZAS SCHNIĘCIA

Klej po 24 godzinach osiąga pełną obciążalność.

UWAGI

Wykładziny korkowe z drewnianym fornirem mogą mieć zbyt duże dla kleju dyspersyjnego naprężenia. W takim przypadku należy sprawdzić zalecenia producenta okładziny dotyczące rodzaju kleju.

W przypadku klejenia wykładzin na ogrzewaniu podłogowym należy wyłączyć je na 48 godzin przed układaniem podłogi i stopniowo przywracać do działania po całkowitym wyschnięciu kleju (około 48 godzin).

Należy przestrzegać zaleceń producenta wykładziny.

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed przemrożeniem.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30615779	wiadro 13 kg

ATESTY



POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.