


SERENO

	Skład	100% PES
	Gramatura	290 g/m2 +/- 5%
	Szerokość	142 cm +/- 2 cm
	Grupa asortymentowa	Tkanina meblowa

	Konserwacja	    
---	-------------	--

Właściwości użytkowe wyrobu zgodne z normą PN-EN 14465:2005- kategoria A.
Badania wykonujemy w Instytucie Włókiennictwa Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych w Łodzi.

Właściwości	Norma	Wartość zgodna z normą	Kategoria
Odporność na przesunięcie w szwie	EN ISO 13936 -2	≤4	A
Wytrzymałość na rozdarcie	EN ISO 13937 -3 (N)	≥40	A
Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 13934 -1 (N)	>600	A
Odporność na ścieranie w teście Martindale	EN ISO 12947 -2 (suwy)	80 000	
Odporność na pilling	EN ISO 12945 -2 (po 5000 suwów)	≥4-5	A
Odporność na tarcie suche i mokre	EN ISO 105-X12	≥4-5	A
Odporność wybarwień na światło	EN ISO 105-B02	≥6	A
Test papierosa	PN-EN 1021-2	✓	

1. Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.

2. Ze względów technologicznych odcień tkaniny może różnić się od próbki prezentowanej w katalogu.

3. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.

4. Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.

5. Działanie promieni UV może spowodować zmiany kolorów.