

TECHNICKÝ LIST

CZ

CLEHO Hartwachs – Tvrdý vosk

Oblasti použití

- pro opravy malých a středních poškození v ploše a na hranách
- vhodný pro povrchy vystavených střednímu mechanickému namáhání
- na masivní nebo dýhované dřevo, fólie, duroplast, termoplast, plastové povrchy v interiéru

Vlastnosti výrobku

- směs minerálních vosků obarvených zemítmými a oxidačními barvami
- dobrá přilnavost k různým povrchům
- jednotlivé odstíny lze tavením vzájemně míchat
- lze snadno opracovat plastovým hoblíkem, kovovým dlátem nebo ocelovou cidlinou
- dobrá elasticita (nevznikají praskliny)

Způsob použití

Očistěte poškozené místo od volných částic a seřízněte ostré hrany (u umělých povrchů) nebo okraje poškození zatlačte dovnitř (u masivního dřeva a dýhy). Naneste malé množství tmelu horkou špičkou tavné pájky do poškození. Upozornění: Nepoužívejte příliš vysokou teplotu. Přebytky tmelu zarovnejte do roviny plastovým hoblíkem (ostré drážky hoblíku se používají na plochy, oblé drážky hoblíku se používají na hrany). Povrch lze od vosku začistit mírným tlakem abrazivním rounem (zrnitost 1500). Tmel přelakujte v tenké vrstvě opravným bezbarvým nitro-kombi lakem Ansatzlos Plus. Pokud mám povrch póry, lze jehlou do hladkého vosku proškrábnout podobnou strukturu. Tmavou strukturu dřeva („fládry“) lze na vosk dokreslit retušovacími fixy. Následně provedenou opravu přelakujte opravným bezbarvým nitro-kombi lakem Ansatzlos Plus (ve dvou tenkých vrstvách) nebo akrylátovým bezbarvým lakem Klarlack Plus v příslušném stupni lesku nebo bezbarvým lakem ve fixu Pinsel-Fix, aby poškozené místo bylo ochráněno před prachem a nečistotami. Nelakujte příliš „na mokro“, ale ve dvou vrstvách ve vzdálenosti 30-40 cm, tzn. „mlhovat“.

Technické údaje

Bod měknutí: 76 °C (ISO 2207)

Bod tání (skápnutí): 81 °C (DIN 51501)

Mechanická odolnost: dobrá

Možnost přelakování: lze použít všechny laky CleHo nebo König

Přilnavost: dobrá přilnavost ke všem povrchům z plastu nebo z měkkého a tvrdého dřeva

Skladovatelnost: neomezené (skladovat v uzavřeném původním balení)

Bezpečnost práce / bezpečnostní pokyny

Nebezpečí popálení při zpracování.

Směs je klasifikována jako zdravotně nezávadná podle definice nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP].

Zpracování odpadu

Neexistují žádné zvláštní předpisy pro likvidaci. Lze likvidovat s domovním odpadem.

5-2023



Seit 1892

CZECH KÖNIG, s. r. o.

Dřevořská 491 • 500 03 Hradec Králové • Česká republika

tel.: +420 728 373 272 • +420 776 003 059 • +420 608 242 073

info@czech-konig.com • www.czech-konig.com

TECHNICKÝ LIST

SK

CLEHO Hartwachs – Tvrdý vosk

Oblasti použitia

- pre opravy malých a stredných poškodení v ploche a na hranách
- vhodný pre povrchy vystavených strednému mechanickému namáhaniu
- na masívne alebo dyhované drevo, fólie, duroplast, termoplast, plastové povrchy v interiéri

Vlastnosti výrobku

- zmes minerálnych voskov zafarbených zemitými a oxidačnými farbami
- dobrá priľnavosť k rôznym povrchom
- jednotlivé odtiene je možné tavením vzájomne miešať
- možno ľahko opracovať plastovým hoblíkom, kovovým dlátom alebo oceľovou cidlinou
- dobrá elasticita (nevznikajú praskliny)

Spôsob použitia

Očistite poškodené miesto od voľných častíc a zrežte ostré hrany (pri umelých povrchoch) alebo okraje poškodenia zatlačte dovnútra (pri masívnom dreve a dyhe). Naneste malé množstvo tmelu horúcou špičkou tavnej spájky do poškodenia. Upozornenie: Nepoužívajte príliš vysokú teplotu. Prebytky tmelu zarovnajte do roviny plastovým hoblíkom (ostré drážky hoblíka sa používajú na plochy, oblé drážky hoblíka sa používajú na hrany). Povrch lezie od vosku začistiť miernym tlakom abrazívnym rúnom (zrnnosť 1500). Tmel prelakuje v tenkej vrstve opravným bezfarebným nitro-kombi lakom Ansatzlos Plus. Pokiaľ mám povrch póry, možno ihlou do hladkého vosku preškrabnúť podobnú štruktúru. Tmavú štruktúru dreva („fládre“) možno na vosk dokresliť retušovacími fixami. Následne vykonanú opravu prelakuje opravným bezfarebným nitro-kombi lakom Ansatzlos Plus (v dvoch tenkých vrstvách) alebo akrylátovým bezfarebným lakom Klarlack Plus v príslušnom stupni lesku alebo bezfarebným lakom vo fixke Pinsel-Fix, aby poškodené miesto bolo ochránené pred prachom a nečistotami. Nelakujte príliš "na mokro", ale v dvoch vrstvách vo vzdialenosti 30-40 cm, tzn. „hmlovať“.

Technické údaje

Bod mäknutia: 76 °C (ISO 2207)

Bod topenia (skvapnutia): 81 °C (DIN 51501)

Mechanická odolnosť: dobrá

Možnosť prelakovania: je možné použiť všetky laky Cleho alebo König

Priľnavosť: dobrá priľnavosť ku všetkým povrchom z plastu alebo z mäkkého a tvrdého dreva

Skladovateľnosť: neobmedzené (skladovať v uzavretom pôvodnom balení)

Bezpečnosť práce / bezpečnostné pokyny

Nebezpečenstvo popálenia pri spracovaní.

Zmes je klasifikovaná ako zdravotne nezávadná podľa definície nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP].

Spracovanie odpadu

Neexistujú žiadne zvláštne predpisy pre likvidáciu. Možno likvidovať s domovým odpadom.



CZECH KÖNIG, s. r. o.

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové • Česká republika

tel.: +420 728 373 272 • +420 776 003 059 • +420 608 242 073

info@czech-konig.com • www.czech-konig.com