



OPIS Zaprawa do chłodni Coo-Var CSP Mortar to specjalna zaprawa żywiczna oparta na bazie metakrylanu metylu, z wypełniaczem w postaci specjalnie dobranego kruszywa krzemianowego. Zaprawa do chłodni Coo-Var CSP Mortar posiada bardzo dobrą trwałość, elastyczność i odporność na ścieranie w temperaturach od 0°C aż do -35°C.

Zalecenia stosowania Zaprawa do chłodni Coo-Var CSP Mortar przeznaczona jest do napraw podłoży w chłodniach oraz innych miejscach, w których temperatura wynosi od 0°C do -35°C.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie Naturalne (żywica + szary wypełniacz)

Kolor Naturalny (żywica + szary wypełniacz)

Czas schnięcia Do pełnej trwałości: 5 godz., przy -20°C
12 godz., przy -35°C

Wytrzymałość na ściskanie 54 N/mm² przy -12°C

Wydajność teoretyczna 5,5kg na 0,5 m² przy warstwie 4 milimetrów.
Wydajność praktyczna może być niższa ponieważ zależy od czynników takich jak porowatość powierzchni malowanej i straty materiału podczas aplikacji.

Opakowania 5,5 kg

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Zaprawa do Chłodni Coo-Var CSP Mortar posiada dobrą przyczepność do betonu i wszelkich podłoży mineralnych.

Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń. Należy usunąć lód. W przypadku usuwania go opalarką, należy wysuszyć powierzchnię.

SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji Aplikować przy temperaturze od 0°C do – 35°C.

Sposób aplikacji Kielnia

Instrukcje dotyczące mieszania Gruntowanie:
Na 30 minut przed przystąpieniem do aplikacji, należy umieścić Bazę Gruntu (Primer Base) oraz Utwardzacz Gruntu (Primer Hardener) w chłodni – dzięki temu grunt będzie miał niską temperaturę. Jeżeli baza i utwardzacz nie zostaną wcześniej schłodzone, grunt po wymieszaniu utwardzi się zbyt szybko. Po odpowiednim schłodzeniu należy dodać utwardzacz (proszek) do żywicy i mieszać szybko i dokładnie. Aplikować przy pomocy pędzla na obszary przeznaczone do naprawy, dokładnie wcierając w powierzchnię. Pozostawić podkład do wyschnięcia przed dalszą aplikacją (zwykle ok. 1 godziny w -30°C).

Mieszanie zaprawy:

Zaprawę można mieszać zarówno w chłodni, jak i poza nią. Należy w pustym opakowaniu wymieszać szybko i dokładnie Bazę Żywiczną (Resin Base) z Utwardzaczem. Dodać wymieszane kruszywo i ponownie dokładnie wymieszać. Produkty można mieszać przy pomocy wiertarki z mieszadłem na niskich obrotach lub za pomocą kielni. Nie należy dzielić zawartości opakowania na mniejsze części.

Aplikacja:

Aplikować w temperaturze 0°C do -35°C. Natychmiast po wymieszaniu zaprawy przystąpić do nakładania na odpowiednio zagruntowaną powierzchnię i wyrównać kielnią. Jeżeli jest to konieczne, kielnię można nasmarować niewielką ilością czystej parafiny. W celu uzyskania antypoślizgowej powierzchni, należy posypać powierzchnię Dodatkiem Antypoślizgowym Coo-Var (Coarse Aggregate) natychmiast po wygładzeniu powierzchni kielnią.

Czas użycia Grunt Coo-Var M200 (Primer) - czas na zużycie produktu to 10-15 minut po wymieszaniu składników (schłodzonych wcześniej przez minimum 30 minut).

Zaprawa Coo-Var M200 - czas na zużycie produktu to 10-15 minut w temperaturze otoczenia po wymieszaniu składników.

Rozcieńczanie Nie rozcieńczać

UWAGI

Wersja 071001

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma Coo-Var nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



POPIS Coo-Var CSP Mortar je speciální pryskyřičná malta na bázi methylnmethakrylátu s plnivem ve formě speciálně vybraného křemičitého kameniva. Malta Coo-Var CSP Mortar se vyznačuje vysokou odolností, pružností a odolností proti oděru při teplotách od 0 °C až do -35 °C.

Doporučení k použití Coo-Var CSP Mortar je určen k opravám podkladů v chladírnách a dalších místech, kde teplota dosahuje od 0 °C do -35 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Povrchová úprava Přirozená (pryskyřice + šedé plnivo)

Barva Přirozená (pryskyřice + šedé plnivo)

Doba schnutí Plná odolnost: 5 hodin při -20 °C
12 hodin při -35 °C

Pevnost v tlaku 54 N/mm² při -12 °C

Teoretická vydatnost 5,5 kg na 0,5 m² při vrstvě 4 mm
Praktická vydatnost může být nižší, protože závisí na faktorech, jako je poréznost povrchu a ztráty materiálu během aplikace.

Balení 5,5 kg

PŘÍPRAVA POVRCHU Coo-Var CSP Mortar má dobrou přilnavost k betonu a všem minerálním podkladům. Celý povrch musí být čistý, suchý, stabilní a zbavený nečistot. Led musí být odstraněn. Pokud je odstraňován horkovzdušnou pistolí, je nutné povrch vysušit.

ZPŮSOB APLIKACE

Podmínky aplikace Aplikovat při teplotách od 0 °C do -35 °C.

Způsob aplikace Lžíce (kielnia)

Instrukce k míchání Základní nátěr:

30 minut před aplikací je nutné umístit Bázi primeru (Primer Base) a Tvrdidlo primeru (Primer Hardener) do chladírny – tím zajistíte, že základní nátěr bude mít nízkou teplotu. Pokud nejsou tyto složky předchlazené, nátěr se po smíchání vytvrdí příliš rychle.

Po dostatečném ochlazení přidejte tvrdidlo (prášek) do pryskyřice a rychle a důkladně promíchejte. Naneste štětcem na oblasti určené k opravě, pečlivě vtírejte do povrchu. Před pokračováním v aplikaci nechte základní nátěr zaschnout (obvykle přibližně 1 hodinu při -30 °C).

Míchání malty:

Malta může být míchána uvnitř chladírny i mimo ni. V prázdném obalu smíchejte Bázi

pryskyřice (Resin Base) s Tvrdidlem, a to rychle a důkladně. Poté přidejte předem smíchané kamenivo a znovu dobře promíchejte.

Složky lze míchat pomocí vrtačky s míchadlem na nízkých otáčkách nebo ručně pomocí lžíce (kielni). Obsah balení se nesmí dělit na menší části..

Aplikace:

Aplikovat v teplotním rozmezí 0 °C až -35 °C. Ihned po smíchání malty ji naneste na předem připravený povrch a vyrovnejte lžící (kielnią).

Pokud je to nutné, lžící lze lehce namazat malým množstvím čisté parafinové oleje, aby se zabránilo přilnutí malty.

Pro protiskluzový povrch je nutné ihned po vyhlazení povrchu posypat plochu Coo-Var Protiskluzovým Přísadou (Coarse Aggregate)

Doba použití Coo-Var M200 Primer – doba na spotřebování produktu je 10–15 minut po smíchání složek (předem chlazených po dobu minimálně 30 minut).
Coo-Var M200 Malta – doba na spotřebování produktu je 10–15 minut při teplotě okolí po smíchání složek.

Ředění Neředit.

POZNÁMKY

Verze 071001

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou poskytovány v dobré víře a mají informativní charakter. Jelikož podmínky aplikace jsou mimo kontrolu výrobce, společnost Coo-Var nenese žádnou odpovědnost ani finanční závazky vyplývající z nesprávného použití těchto produktů. Společnost si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění. Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze.

Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN, Anglie

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte:

NOXAN
wiemy jak chronić



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



POPIS Coo-Var CSP Mortar je špeciálna živcová malta na báze metylmetakrylátu s plnivom vo forme špeciálne vybraného kremičitého kameniva. Malta Coo-Var CSP Mortar sa vyznačuje vysokou odolnosťou, pružnosťou a odolnosťou voči oderu pri teplotách od 0 °C až do -35 °C.

Odporúčania na použitie Coo-Var CSP Mortar je určená na opravy podkladov v chladiarňach a iných miestach, kde teplota dosahuje od 0 °C do -35 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Povrchová úprava Prírodná (živica + sivé plnivo)

Farba Prírodná (živica + sivé plnivo)

Doba schnutia Plná odolnosť : 5 hodín pri -20 °C
12 hodín pri -35 °C

Pevnosť v tlaku 54 N/mm² pri -12 °C

Teoretická výdatnosť 5,5 kg na 0,5 m² pri vrstve 4 mm
Praktická výdatnosť môže byť nižšia, pretože závisí od faktorov, ako je pórovitosť natieraného povrchu a straty materiálu počas aplikácie.

Balenie 5,5 kg

PRÍPRAVA POVRCHU Coo-Var CSP Mortar má dobrú priľnavosť k betónu a všetkým minerálnym podkladom. Celý povrch musí byť čistý, suchý, stabilný a zbavený nečistôt. Ľad musí byť odstránený. Ak sa odstraňuje teplovzdušnou pištoľou, je potrebné povrch vysušiť.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Podmienky aplikácie Aplikovať pri teplotách od 0 °C do -35 °C.

Spôsob aplikáci Lžica (kielňa)

Pokyny k míchání Základní nátěr:
30 minut před aplikací je nutné umístit Bázi primeru (Primer Base) a Tvrdidlo primeru (Primer Hardener) do chladiřny – tím zajistíte, že základní nátěr bude mít nízkou teplotu. Pokud složky nejsou předem ochlazený, nátěr se po smíchání vytvrdí příliš rychle. Po dostatečném ochlazení přidejte tvrdidlo (prášek) do pryskyřice a rychle a důkladně promíchejte. Naneste štětcem na oblasti určené k opravě, pečlivě vtírejte do povrchu. Před pokračováním v aplikaci nechte základní nátěr zaschnout (obvykle přibližně 1 hodinu při -30 °C).

Míchání malty:

Malta může být míchána jak v chladiřně, tak i mimo ni. V prázdném obalu smíchejte Bázi pryskyřice (Resin Base) s Tvrdidlem a to rychle a důkladně. Poté přidejte předem smíchané

kamenivo a znovu dobře promíchejte.

Složky lze míchat pomocí vrtačky s míchadlem na nízkých otáčkách nebo ručně pomocí lžíce (kielni). Obsah balení se nesmí dělit na menší části.

Aplikace:

Aplikujte v teplotním rozmezí 0 °C až -35 °C. Ihned po smíchání malty ji naneste na předem připravený povrch a vyrovnejte lžící (kielnią). Pokud je to nutné, lžící lze lehce namazat malým množstvím čisté parafínové oleje.

Pro protiskluzový povrch je nutné ihned po vyhlazení povrchu posypat plochu Coo-Var Protiskluzovým Přísadou (Coarse Aggregate).

Doba použití Coo-Var M200 Primer – doba spotřebování produktu je 10–15 minut po smíchání složek (předem chlazených po dobu minimálně 30 minut).

Coo-Var M200 Malta – doba spotřebování produktu je 10–15 minut při teplotě okolí po smíchání složek.

Ředění Neředit

POZNÁMKY

Verze 071001

Informácie uvedené v tomto dokumente sú poskytované v dobrej viere a majú informatívny charakter. Keďže podmienky aplikácie sú mimo kontroly výrobcu, spoločnosť Coo-Var nenesie žiadnu zodpovednosť ani finančné záväzky vyplývajúce z nesprávneho použitia týchto produktov. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce verzie.

Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN, Anglicko



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl

**LEÍRÁS**

A Co-Var CSP Mortar hűtőházhoz készült speciális gyantás habarcs, mely metakrilát bázisú és speciálisan kiválasztott szilícium-dioxid töltőanyaggal van ellátva. A Co-Var CSP Mortar habarcs kiváló tartóssággal, rugalmassággal és kopásállósággal rendelkezik, 0 °C és -35 °C közötti hőmérsékleten.

Használati ajánlások

A Co-Var CSP Mortar hűtőházak és más olyan helyek padlóinak javítására szolgál, ahol a hőmérséklet 0 °C és -35 °C között van.

TECHNIKAI ADATOK

Felületkezelés Természetes (gyanta + szürke töltőanyag)

Szín Természetes (gyanta + szürke töltőanyag))

Száradási idő Teljes tartósság: 5 óra -20°C-on
12 óra -35°C-on

Nyomószilárdság 54 N/mm² przy -12°C-on

Elméleti hozam 5,5 kg / 0,5 m² 4 mm-es rétegnél
Gyakorlati hozam alacsonyabb lehet, mivel az a festett felület porozitásától és az alkalmazás során bekövetkező anyagvesztéstől függ.

Csomagolás 5,5 kg

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A Co-Var CSP Mortar habarcs jó tapadást biztosít a betonhoz és mindenféle ásványi alapfelülethez. A teljes felületnek tisztának, száraznak, stabilnak és szennyeződésektől mentesnek kell lennie. A jeget el kell távolítani. Ha hőlégfúvóval távolítják el, a felületet meg kell szárítani.

ALKALMAZÁSI MÓD

Alkalmazási feltételek Alkalmazza 0 °C és -35 °C közötti hőmérsékleten.

Alkalmazás módja Lapatka (kielnia)

Keverési utasítások Alapozás:

30 perccel az alkalmazás előtt a Primer Base és a Primer Hardener alapozót hűtőszekrénybe kell helyezni, hogy alacsony hőmérsékletet érjünk el. Ha az alap és a keményítő nem kerülnek előre lehűtésre, az alapozó túl gyorsan keményedhet meg a keverés után. A megfelelő lehűlés után a keményítőt (port) hozzá kell adni a gyantához, és gyorsan és alaposan össze kell keverni. A keveréket ecsettel kell felvinni a javítandó felületekre, és alaposan be kell dörzsölni a felületbe. Az alapozót hagyni kell megszáradni az alkalmazás előtt (általában 1 óra -30 °C-on).

Habarcs keverése:

A habarcsot mind hűtőszekrényben, mind azon kívül is lehet keverni. Az üres edényben gyorsan és alaposan keverje össze a Resin Base gyantát a keményítővel. Adja hozzá a már összekevert töltőanyagot, és ismét alaposan keverje össze. A termékeket alacsony fordulatszámon keverheti fúróval keverőszárral vagy kézi lapáttal. Ne ossza fel az edény tartalmát kisebb részekre.

Alkalmazás:

Alkalmazza a habarcsot 0 °C és -35 °C között. Azonnal a keverés után kezdje el felvinni a megfelelően alapozott felületre, és simítson rajta lapáttal. Ha szükséges, a lapátot kenje meg egy kevés tiszta paraffinolajjal. A csúszásgátló felület eléréséhez azonnal szórja meg a felületet Coo-Var Csúszásgátló Adalékkal (Coarse Aggregate) a simítás után.

Felhasználási idő Coo-Var M200 Primer – a termék felhasználási ideje 10–15 perc, miután a komponensek (amelyek legalább 30 percig előzőleg lehűtésre kerültek) össze lettek keverve.

Coo-Var M200 Habarcs – a termék felhasználási ideje 10–15 perc a komponensek összekeverése után, szobahőmérsékleten.

Hígítás **Ne hígítsa**

MEGJEGYZÉSEK

Verzió 071001

Az ebben a dokumentumban található információk jóhiszeműen, tájékoztatás céljából kerülnek megosztásra. Mivel az alkalmazási körülmények a gyártó ellenőrzésén kívül esnek, a Coo-Var nem vállal felelősséget vagy pénzügyi kötelezettségeket, amelyek a termékek helytelen alkalmazásából adódhatnak. A cég fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa az adatokat. Jelen technikai adatlap felváltja az összes korábbi verziót.

Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 OHN, Anglia Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 OHN England

További kérdések esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl