



P.12 PU. Pistoletowa pianka poliuretanowa montażowa wielosezonowa

1 – OPIS

P.12 to jednoskładnikowa pianka poliuretanowa stosowana z pistoletem aplikacyjnym, charakteryzująca się wyższą wydajnością, łatwiejszą aplikacją i możliwością ponownego użycia. Nie zawiera gazów pędnych, które są szkodliwe dla warstwy ozonowej.

2 – WŁAŚCIWOŚCI

- Doskonała przyczepność i zdolność wypełniania oraz wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna.
- Wysoka wydajność do 45 litrów w zależności od temperatury i wilgotności.
- Odpowiada klasie ogniowej B3 zgodnie z DIN 4102-1.
- Odporny na pleśń, wodoodporny i nadający się do malowania.
- Oszczędne zużycie dzięki precyzyjnej aplikacji.

3 – APLIKACJE

- Mocowanie i izolowanie ościeżnic drzwiowych i okiennych.
- Wypełnianie i uszczelnianie szczelin, połączeń i ubytków.
- Wypełnianie przepustów w ścianach.
- Izolowanie gniazdek elektrycznych i rur wodnych.

4 - INSTRUKCJE

Optymalna temperatura puszk to +20 °C. Temperatura aplikacji wynosi od -2 °C do +30 °C. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć puszką. Przykręć puszkę do pistoletu z aplikatorem. Wydatek pianki można regulować spustem i regulować śrubą regulacyjną z tyłu pistoletu. Podczas aplikacji zawsze trzymaj puszkę do góry nogami. Świeżą pianę można czyścić środkiem ProLoc P.05 CZYŚCIK DO PIANKI PU. Utwardzoną piankę można czyścić ledwo mechanicznie.

5- OPAKOWANIE

Produkt	Waga	Pakiet
P.12	850 gr.	12

6- PRZECHOWYWANIE I OKRES TRWAŁOŚCI

Dopuszczalny okres przechowywania wynosi 15 miesięcy, jeśli jest przechowywany w oryginalnym nieotwieranym opakowaniu, w temperaturze pokojowej.



7- OGRANICZENIA

- Przechowywanie w temperaturze powyżej +25 °C i poniżej +5 °C skraca okres trwałości.
- Należy przechowywać i transportować w pozycji pionowej.
- Należy przechowywać w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 godzin przed aplikacją.
- Utwardzona pianka odbarwi się pod wpływem światła ultrafioletowego.
- Pomaluj lub pokryj utwardzoną piankę, aby uzyskać najlepsze wyniki w zastosowaniach zewnętrznych.

8- BEZPIECZEŃSTWO

Zawiera difenylometan-4,4'-diizocyjanian. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Nie wdychać rozpylonej/pary. Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice. Używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i nie wystawiać na temperatury powyżej 50 °C. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po użyciu. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu, nie palić. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

9- WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Baza	: Prepolimer poliuretanowy
Kolor	: Żółty
Mechanizm Utwardzania	: utwardzanie pod wpływem wilgoci
Wydajność	: 30-45 litrów
Czas pełnego utwardzania	: 24 godziny
Tempo utwardzania	: ok 1cm/45 min
Temperatura puszk	: min 50°C (EN ISO 7390) (EN ISO 7390)
Odporność na temperaturę	: Od -40°C do +80°C
Temperatura użycia	: Od -2°C do +30°C
Termoizolacyjność	: 0,036 W/m·K (przy 20°C)
Wytrzymałość na ściskanie	: 0,03 MPa (DIN 53421)
Klasa ognioodporności utwardzonej pianki	: B3 (DIN 4102-1)
Gęstość względna	: 19±3 kg/m ³ (ASTM D1622)
Nasiąkliwość wodą	: maks. 1% obj. (DIN 53428)

Wyniki zostały uzyskane przy zapewnieniu optymalnych warunków środowiskowych.