

GOLDCAR Środek KS

v.01-03.2015

Charakterystyka:

Środek ochronny pod lakier na bazie kauczuku i żywic w rozpuszczalniku. Aplikowany szybko tworzy powłokę ochronną bardzo elastyczną i odporną na ścieranie. Środek KS nie kurczy się i nie pęka nawet gdy jest stosowany w niskiej temperaturze. Na powierzchnię, na którą został naniesiony środek, mogą być zastosowane bazy wodorozcieńczalne i rozcieńczalnikowe. Suszenie w piecu przyspiesza efekt końcowy. Środek KS zabezpiecza dolne partie pojazdów. Odporny na temperatury od -25 do + 80 °C.

Sposób użycia:

Powierzchnia przed nałożeniem środka musi być czysta, sucha, wolna od rdzy, tłuszczu, kurzu lub innych zanieczyszczeń. Przyczepność do powierzchni można polepszyć poprzez jej zmatowienie materiałami ściernymi. Miejsca nie przeznaczone do obrabiania powinny być osłonięte.

Bezpośrednio przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem i aplikować pistoletem natryskowym (zalecane ciśnienie 4 – 5 bar) z odległości około 15 – 20 cm od powierzchni. Nakładać w dwóch warstwach. Aby uzyskać najlepszą wydajność produktu, grubość suchej powłoki powinna mieścić się w przedziale 350 – 400 µm. Całkowita grubość powłoki nie powinna przekraczać 1 mm i powinna być nakładana w więcej niż jednej warstwie. Po użyciu zamknąć pojemnik ze środkiem ochronnym i wyczyścić używane narzędzia. Malować po upływie ok. 45 minut, najpóźniej do 8 godzin po aplikacji.

UWAGA: Unikać suszenia IR – mogą powstawać pęcherze.

Dane techniczne:

Zawartość LZO < 840 g/l Dopuszczalne LZO: 840 g/l Wydajność: ~0,5 m²/kg

Środek KS biały:

Termin ważności: 12 miesięcy Gęstość: 1,43 g/cm³ Kolor: biały

Środek KS szary:

Termin ważności: 12 miesięcy Gęstość: 1,43 g/cm³ Kolor: szary

Środek KS czarny:

Termin ważności: 12 miesięcy Gęstość: 1,43 g/cm³ Kolor: czarny

	Wstrząsnąć	przez minimum 15 s
	Pistolet	Ciśnienie: 4 - 5 bar
	Temperatura użytkowania/ aplikacji	10 - 35°C
	Schnięcie	możliwość malowania: po ok. 45 min. w 25°C
	Przechowywać w chłodnym miejscu	

Dystrybutor:

Grupa CSV Sp. z o.o.

ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin, tel. +48 4321900, fax +48 4601459

NIP 534-247-60-33, REGON 143024171, Kapitał Zakładowy 66 291 000,00 PLN

Sąd rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000390775