

StP Noise Liquidator

Instrukcja użytkowania Noise Liquidator:

1. Otwórz pojemnik ze składnikiem A i dokładnie wymieszaj zawartość.
- 2. Zawartość pojemnika B należy wlać do pojemnika A.**
3. Mieszać powstałą masę przez 5 minut za pomocą urządzenia mechanicznego np. wiertarki z mieszadłem.
- 4. Po zmieszaniu produktów A i B musi być uzyskana jednolita konsystencja.**
5. Noise Liquidator nakłada się na suche, wolne od brudu powierzchnie za pomocą szpachelki (zalecane) lub pędzla, warstwa co najmniej 2 mm.
- 6. Całkowite utwardzenie Noise Liquidator następuje po 24 godzinach. Jeśli temperatura pokojowa jest niższa niż +15 ° C dopiero po 30-32 godzinach.**

Uwaga! Mieszanie składników A i B należy przeprowadzić w całości czyli w 100% zmieszać oba składniki ze sobą. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji producent nie gwarantuje zgodności z wymaganiami TU 2225-064-48214265-2009.

Zalecenia instalacyjne:

1. Instalacja musi być przeprowadzona w pomieszczeniu w temperaturze od 10° C do 40 °
2. Używaj przygotowanej mieszaniny przez maksymalnie 30-40 minut. Po tym czasie produkt może zastygnąć.
3. Aby wydłużyć czas instalacji przed mieszaniem składników dodaj rozpuszczalnik do składnika A (646 lub Aceton) w ilości 10 g na 1 kg masy uszczelniającej lub przed aplikacją umieść pojemnik z przygotowaną mieszanką w pojemniku z zimną wodą.
4. Prace należy wykonywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
5. Podczas instalacji zaleca się stosowanie rękawiczek.