

# ELASTOTET-F

Poliuretanowa powłoka podłogowa



## OPIS

Dwuskładnikowa, twarda, ale elastyczna, samopoziomująca, bezrozpuszczalnikowa powłoka podłogowa na bazie poliuretanu.

## ZASTOSOWANIA

Posadzki przemysłowe o średnim lub wysokim obciążeniu mechanicznym. Nadaje się również do podłóg, na których jest ruch kołowy. Posiada bardzo dobrą odporność chemiczną.

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Gęstość 1,5 gr/cm<sup>3</sup>

Żywotność w 23 ° C ok. 30 min.

**Wydajność przy grubości 1,5 mm 2,25 Kg/m<sup>2</sup>**

Kolor: szary

## Wartości mechaniczne po 3 dniach starzenia w temperaturze + 50 °C

Wytrzymałość na rozciąganie, DIN 53455 (N/mm<sup>2</sup>) : ok. 20

Wydłużenie przy zerwaniu, DIN 53455: ok. 30%.

Odporność na rozerwanie, DIN 53515 (N/mm<sup>2</sup>): ok. 28

Wytrzymałość na ściskanie, DIN 53454 (N/mm<sup>2</sup>): ok. 54

Wytrzymałość na zginanie, DIN 53452 (N/mm<sup>2</sup>): ok. 50

Twardość D, DIN 53505 (Shore D): ok. 75



## SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Oba składniki, zapakowane w określonej proporcji, należy dokładnie wymieszać za pomocą odpowiedniego mieszadła elektrycznego (300-400 obr/min). Mieszanie należy kontynuować do momentu całkowitej homogenizacji mieszaniny. Ponieważ oba składniki mają różne kolory (A: biały lub szary - B: brązowy), homogenizacja może być sprawdzona wizualnie (gdy mieszanina uzyskuje jednorodną barwę, bez ciemniejszych lub jaśniejszych plam lub smug, mieszanie jest zakończone).

Mieszaną należy następnie przelać do drugiej puszkę i ponownie mieszać przez 5-10 min. Podłoża betonowe muszą być zdrowe. Podłoże musi być czyste, suche i wolne od wszelkich zanieczyszczeń takich jak brud, olej, tłuszcz, powłoki i obróbki powierzchniowe itp.

Powierzchnie betonowe należy zagruntować (zużycie ok. 200 gr/m<sup>2</sup>) przy użyciu **ELASTOTET PRIMER EP**.

Materiał nanosi się na podłoże za pomocą gładkiej kielni lub za pomocą deski jastrychowej. W celu wyrównania i dodatkowego odpowietrzenia używa się wałka kolczastego, przy czym osoba wykonująca pracę również powinna mieć założone buty kolczaste.

## OSTRZEŻENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę. Stanowią jedynie wskazówkę i nie są w żaden sposób wiążące, zwłaszcza w odniesieniu do naruszenia lub uszczerbku praw osób trzecich poprzez zastosowanie naszych produktów. ELASTOTET GWARANTUJE, ŻE JEGO PRODUKTY SĄ ZGODNE ZE SPECYFIKACJAMI HANDLOWYMI. Informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastępować koniecznych wcześniejszych testów, które same w sobie mogą zapewnić, że produkt jest odpowiedni do danego zastosowania.

Użytkownicy są odpowiedzialni za zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami oraz za uzyskanie niezbędnych certyfikatów i zezwoleń. Użytkownicy są proszeni o sprawdzenie, czy są w posiadaniu najnowszej wersji tego dokumentu.

ELASTOTET jest do ich dyspozycji w celu dostarczenia wszelkich dodatkowych informacji.

Dystrybutor na terenie Polski :  
Canada Rubber Polska Sp. z o.o.  
ul. Rozrywki 1, 31-419 Kraków 'tel. 12 416 14 56  
strona: [www.elastotet.pl](http://www.elastotet.pl)  
mail: kontakt@canadarubber.pl