


PEQE45K czarny



Pianka polietylenowa XPE (blok 1.2x2.1m)

QUARTO ELEMENTO

Parametr	Norma	Jednostka	Wartość
Gęstość	ISO 845	kg/m ³	42
Wytrzymałość na rozciąganie	ISO 1798	kPa	>450
Wydłużenie przy zerwaniu	ISO 1798	%	>110
Wzdłużnie			
Poprzecznie			
Wytrzymałość na ściskanie	ISO 3386/1	kPa	
25%			
50%			
Odkształcenie trwałe (22h, 25%, 23°C)	EN ISO 1856	%	<15
po uwolnieniu 0,5 h			
po uwolnieniu 24 h			
Temp. Zakres zastosowania	-	°C	-40 to +100
Twardość	ISO 868	Shore 00	55±5
Zastosowanie zewnętrzne	DIN 53 509		Niewielka kruchość powierzchni

Wymiar bazowego bloku ze skórą technologiczną 1200x2100x110mm.

Przykładowa odporność chemiczna materiału: woda, woda morska, roztwór soli kuchennej, detergenty do prania, alkohol, glicerol, glikol, kwas i zasady w standardowych stężeniach, kwas węglowy, olej silikonowy, tłuszcze.

Nie zawiera niebezpiecznych związków, które wymagają zgodności z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów 27.04.2009, takie jak kadm, ołów, CFC, formaldehyd itp.

Informacje zostały należycie określone, odpowiedzialność jest wykluczona. Powyższe informacje nie zwalniają użytkownika z własnych testów. Bardziej szczegółowych informacji można udzielić dopiero po formalnym przetestowaniu w indywidualnych przypadkach.

Tolerancja: wymiarów +/- 5%; gęstości +/- 4 kg/m³