

KARTA TECHNICZNA**Taśma dekarska BUTAPE**

Opis	Taśma dekarska BUTAPE przeznaczona do tymczasowych zabezpieczeń połączeń dachowych oraz doszczelnienia elementów wystających ponad pokrycie dachowe.
Materiał	Lakierowany laminat Al/PET Butyl
Grubość taśmy Butape	0,6÷1,0 mm (±0,10 mm) – standard 0,65 (±0,05) mm
Grubość folii PET i lakieru	≥16 µm
Szerokość taśmy	50, 75, 100, 150, 300 (±3,0) mm
Długość taśmy	10 (±0,05) m
Kolor	Czarny, Antracyt, Ceglasty, Brąz, Aluminium
Klasyfikacja korozyjności	C1, C2, C3
Maksymalna siła rozciągająca	≥ 110 N/50 mm
Wydłużenie względne	≥10 %
Odporność na temperaturę	-30°C do +90°C
Temperatura aplikacji	+5°C do +40°C
Wytrzymałość złącza taśma/podłoże na oddzieranie N/50mm - taśma - podłoże ceramiczne - taśma - podłoże betonowe - taśma - blachodachówka - taśma - PVC-U	≥30 ≥15 ≥25 ≥25
Wytrzymałość złącza: taśma/pokrycie dachowe na ścinanie, N/50mm - taśma - blachodachówka - taśma - podłoże ceramiczne - taśma - podłoże betonowe - taśma - PVC-U	≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100
Reakcja na ogień	NPD
Substancje niebezpieczne	Brak

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Staszewski



Batorowo 25.10.2024 r.