

Piana do kręgów studziennych

- ▶ **Jakość profesjonalna**
- ▶ **Wodoszczelna**

Cechy charakterystyczne

- ▶ Wodoszczelna do 0,8 bar = 8 m słupa wody
- ▶ Odporna na ścieki komunalne
- ▶ Jakość B3 wg DIN 4102
- ▶ Wydajność ok. 42 litry
- ▶ Odporna na starzenie
- ▶ Mrozoodporna

Korzyści

- ▶ Zastępuje zaprawę
- ▶ Oszczędność czasu dzięki łatwości użytkowania
- ▶ Szybkie utwardzenie
- ▶ Wypełnia puste przestrzenie
- ▶ Łatwe i czyste aplikowanie
- ▶ Uniwersalna i bezpieczna
- ▶ Możliwość krycia tynkiem i malowania

Zakres zastosowań

- ▶ Uszczelnianie kręgów studziennych łączonych na pióro i wpust
- ▶ Uszczelnianie cystern
- ▶ Uszczelnianie domowych oczyszczalni ścieków
- ▶ Wypełnianie i uszczelnianie przepustów w murach
- ▶ Uszczelnianie dystansów szalunkowych
- ▶ Uszczelnianie przyłączy domowych
- ▶ Uniwersalne zastosowanie – do uszczelniania przed wilgocią



Piana do kręgów studziennych

Opakowanie 750 ml
Nr art. 281 3 750

Opakowanie 750 ml
Nr art. 281 3 750P (NBS)

Piany PU

Obszar zastosowań

- ▶ Budownictwo
- ▶ Instalacje sanitarne
- ▶ Budowa kanałów
- ▶ Budownictwo podziemne

Obróbka

Zwilżone podłoże musi być czyste, wolne od smarów i nośne. Usunąć luźne części. Mocno wstrząsnąć pojemnik ok. 20 razy i równomiernie nanieść pianę (średnica pasma ok. 5 cm). Kolejny krąg nasadzić w ciągu 10 minut. Zwilżenie zwiększa wydajność i przyczepność. Większe połączenia należy zwilżać w trakcie i po naniesieniu piany. Po przerwie w pracy ponownie wstrząsnąć pojemnik. **Przestrzegać instrukcji obróbki na pojemniku!**

Wskazówki

- ▶ Nanosić pianę w temperaturze otoczenia od +5° C.
- ▶ Świeże plamy z piany usuwać Czyścikiem do piany PU
- ▶ Utwardzoną pianę usunąć mechanicznie.
- ▶ Przechowywać w pozycji stojącej w chłodnym miejscu, aby uniknąć sklejenia zaworu.
- ▶ W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt.
- ▶ Produkt przeznaczony do użytkowania profesjonalnego oraz przemysłowego.
- ▶ Przed użyciem zapoznać się kartą bezpieczeństwa produktu!

Parametry techniczne

Baza	prepolimer poliuretanowy, utwardzający się pod wpływem wilgoci		
Temperatura użycia	temperatura materiału i otoczenia od +5° C; temperatura pojemnika +15° C do +30° C		
Odporność temperaturowa	od -40° C do +90° C (po utwardzeniu)		
Suchość pyłowa	po ok. 10 minutach		
Szybkość twardnienia	ok. 1,5 do 5 h (+20° C / wilgotność względna powietrza 65%), połączonych elementów nie ruszać ani nie przestawiać przez 24 h		
Kolor	niebieski		
Wytrzymałość na ściskanie	0,04 - 0,05 MPa, wg DIN 53 421		
Odporność	na starzenie, „kwaśne” gleby i bakterie obecne w glebie. Odporność na benzynę, olej, wodę i ścieki komunalne.		
Objętość	ok. 42 l wydajności (12 do 16 metrów bieżących) (swobodne wypełnienie pianą)		
Okres przydatności	12 miesięcy przy +20° C		
Przechowywanie	od +5° C do +30° C, w suchym miejscu		
Zawartość / opakowanie	Puszka 750 ml	12 sztuk/karton	672 sztuk/palecie

Wraz z drukiem niniejszej wersji wszystkie wcześniejsze tracą ważność.

Firma zastrzega sobie prawo do zmian technicznych! Data druku: 08/2018 Nr art. 281 3 750 9PL