

LAKIER DO DREWNA BSC

Lakier z żywicami poliuretanowymi nowej generacji, o wyjątkowej odporności na zmienne czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Zalecany jest do wszelkich konstrukcji drewnianych zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyposażenia: do mebli, boazerii, drzwi, okiennic, domków letniskowych, drewnianych elementów dekoracyjnych, itd.

Charakteryzuje się wysoką zdolnością krycia. Szybkoschnący.

ZASTOSOWANIE:

Lakierowanie najwyższej jakości, zabezpieczające i dekorujące zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie drewniane

- ☐ na zewnątrz: okiennice, drzwi, okna, bramy, zamknięcia, furtki, meble ogrodowe, werandy itd.,
- ☐ wewnątrz: drzwi, okna, wyposażenie drewniane, meble z polyskiem itd.

Każdy rodzaj drewna:

- ☐ z drzew liściastych: dąb, kasztanowiec, orzech, buk, wiąz, wiśnia, jesion itd.,
- ☐ z drzew egzotycznych: meranti, tek, niangon, sipo itd.,
- ☐ z drzew iglastych: świerk, sosna, jodła itd.

ZALETY TECHNICZNE:

- ☐ Zawiera żywice poliuretanowe o wysokiej odporności.
- ☐ Zapewnia estetyczną i trwale zabezpieczenie.
- ☐ Gotowy do użycia.
- ☐ Powłoka o własnościach elastycznych, odporna na trudne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
- ☐ Bardzo wysoka trwałość przy aplikacjach wewnętrznych (meble długo zachowują polysk).
- ☐ Szybkoschnący
- ☐ Nowa technologia: wyjątkowa trwałość na zewnątrz, pozwalająca na aplikację lakieru z półpolyskiem i polysku.

KOLORYSTYKA:

- ☐ 3 wersje bezbarwne:
 - polysk,
 - półpolysk,
 - mat (przeznaczony wyłącznie do wnetrz),

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI:

Produkt posiada zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie: Attest Higieniczny PZH HK/B/0181/06/2007

DANE TECHNICZNE:

PRODUKT	
RODZAJ ŻYWIC:	Żywice poliuretanowe
KONSYSTENCJA:	Płynna
ZAPACH:	Łagodny zapach
LEPKOŚĆ (Brookfield):	ok. 300 cP
GĘSTOŚĆ:	ok. 0,94 – 0,97 g/cm ³ (w zależności od odcienia) (w temp. 20°C wg NF T 30020)
WARUNKI APLIKACJI	
TEMPERATURA APLIKACJI:	≥ 12°C
WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA:	≤ 10%
WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:	≤ 85%
WEW./ZEW.:	Aplikacje wewnętrzne i zewnętrzne (poza aspektem mat)
IŁOŚĆ WARSTW:	2 (3, lub 1 podkład + 2 lakier przy podłożach porowatych)

WYDAJNOŚĆ:	ok. 10-12 m ² na 1 warstwę z 1 litra
CZYSZCZENIE:	ROZCIEŃCZALNIK SYNTILOR natychmiast po zakończeniu prac
SCHNIĘCIE I UTWARDZANIE	
PYŁOSUCHOŚĆ:	ok. 4-6 godz. (w temp. 20°C)
SCHNIĘCIE (nakładanie kolejnej warstwy):	ok. 4-8 godz., nie przekraczać 48 godz. (w temp. 20°C)
SCHNIĘCIE (umiarkowane użytkowanie):	ok. 4-8 godz. (w temp. 20°C)
CAŁKOWITE UTWARDZENIE:	kilka dni (w temp. 20°C)

SPOSÓB UŻYCIA:

- Gotowy do użycia.
- Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć.
- Stosować na powierzchnie drewniane czyste i suche. Podłoże, na którym znajdują się resztki innych wykończeń należy przeszlifować, odtłuścić i starannie odkurzyć. W razie potrzeby zastosować zmywacze do powłok SYNTILOR.
- Jeśli drewno jest zaatakowane przez insekty, zaaplikować produkt regenerujący XYLODHONE® TI SQUARETHANE SYNTILOR o intensywnym działaniu i pozostawić na 48 godz. do wyschnięcia.
- Nakładać przy pomocy pędzla płaskiego (szczecina), okrągłego (akryl) lub metodą natryskową.
- Lakier nakładać w dwóch obfitych warstwach. Na drewno miękkie (porowate, takie jak sosna lub świerk) nałożyć trzy warstwy.
- W przypadku niektórych gatunków drewna, schnięcie może być opóźnione.
- Drewno tłuste i gatunki egzotyczne odtłuścić wcześniej acetonem
- Jako pierwszą warstwę zaleca się nałożenie WYPEŁNIACZA PORÓW – BEZBARWNEGO LAKIERU PODKLADOWEGO SYNTILOR.
- Odstępy czasu pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw nie powinny być dłuższe niż 48 godzin (po tym czasie nie ma możliwości chemicznego połączenia poszczególnych warstw lakieru).
- Starannie zmatowić każdą warstwę (drobnoziarnistym papierem ściernym) w celu uzyskania idealnie gładkiego wykończenia.
- W przypadku aplikacji metodą natryskową lakier rozcieńczyć ROZCIEŃCZALNIKIEM SYNTILOR (dodać ok. 10 - 15% rozcieńczalnika).
- Dopuszczalne jest rozcieńczenie 1 warstwy lakieru (dodać ok. 5% rozcieńczalnika) w zależności o rodzaju drewna.
- Lakier szybko twardnieje, zaleca się jednak zachowanie szczególnej ostrożności w czasie pierwszych kilku dni.

OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach fabrycznych. Nie przechowywać i nie stosować w pobliżu źródeł ciepła. Na terenie magazynu oraz podczas aplikacji przestrzegać zakazu palenia. Produkt łatwo palny.

Okres trwałości: 5 lat od daty produkcji.

Dostępne opakowania: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 2,5 l.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:

Podczas stosowania przestrzegać zasad BHP.

Unikać bezpośredniego kontaktu z cieczą oraz wdychania par.

Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem.

Stosować odzież ochronną: rękawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych, okulary.

Nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej.

Natychmiast usuwać rozlaną ciecz.

Zapobiegać pożarom: wyeliminować źródła zapłonu - nie używać otwartego ognia, nie palić.

Środek może podrażniać skórę i oczy.

Chronić przed dostępem osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci.

Nie wylewać do kanalizacji.¹

Aktualizacja: 23.10.2009 r.

¹ Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań i doświadczeń, w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej Spółce. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczonych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. Spółka ani upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów.