

HD-PUR-COLOR 6222-xxxx

Opis produktu

Najnowsza generacja pigmentowanych dwuskładnikowych lakierów poliuretanowych.

Warstwa lakieru cechuje się bardzo dobrym kryciem oraz doskonałą odpornością na wpływy chemiczne i mechaniczne. System wyróżnia się również dużą odpornością na zabarwienie metalowymi przedmiotami.

Może być używany do malowania powierzchni o otwartych i zamkniętych porach.

Informacje dodatkowe

Wszystkie podane czasy schnięcia dotyczą temperatury 20 C i względnej wilgotności powietrza 65%.

Zapewnić odpowiednią wentylację nawiewną i wywiewną.

Lakiery poliuretanowe po szlifowaniu i usunięciu pyłu należy niezwłocznie pokryć następną warstwą lakieru.

Przed użyciem dobrze wymieszać.

Wykonać zawsze próbne malowanie.

Przykładowe zastosowanie

Dąb lakierowany RAL 9005

1. Gruntowanie

1 natrysk HD-PUR-COLOR 6222-9005
Rozcieńczyć 30% z rozcieńczalnikiem 9600-0103
Proporcja 10:1 z utwardzaczem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 6000-0626
Schnięcie około 2 godziny w temperaturze pokojowej.
Szlifowanie międzywarstwowe ziarnistość 280

2. Powłoka pośrednia

1 natrysk HD-PUR-COLOR 6222-9005
Rozcieńczyć 15 - 20% z rozcieńczalnikiem 9600-0103
Proporcja 10:1 z utwardzaczem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 6000-0626
Schnięcie około 2 godziny w temperaturze pokojowej.
Szlifowanie międzywarstwowe ziarnistość 280

3. Lakierowanie końcowe

1 natrysk HD-SOLO-PUR 6203-0029
Rozcieńczyć 15 % z rozcieńczalnikiem 9600-0103
Proporcja 10:1 z utwardzaczem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 6000-0626
Suszenie przed zapakowaniem przez noc w temperaturze pokojowej

Normy



DIN 4102 – B1 produkt trudnozapalny

DIN 68861 – część 1 Odporność chemiczna

DIN EN 71 – 3 - Bezpieczeństwo zabawek

Receptura nie zawiera:

toksycznych metali ciężkich, węglowodorów halogenowanych (chlorowych i fluorochlorowych), polichlorowanych bi i terfenyli, (PCB + PCT), pentachlorofenolu i formaldehydu.

Użycie

Natrysk pistoletem kubkowym

Rozmiar dyszy 1,8 – 2,0 mm, ciśnienie natrysku 2,5 – 3,0 bar

Wskazówka: Można też lakierować w proporcji 10:1, jeśli następnie zostanie nałożony lakier HD-SOLO-PUR 622x-0029 lub HD-NANO-PUR 622x-0040

Informacje o zamawianiu

Numer katalogowy

6222-xxxx-25LH	Pojemnik 25 l
6222-xxxx-10LH	Pojemnik 10 l
6222-xxxx-5LK	Pojemnik 5 l
6222-xxxx-1LK	Pojemnik 1 l

Przechowywanie i trwałość:

W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu min. 6 miesięcy.

Dane techniczne

Lepkość:	60 sekund w kubku wg DIN 4
Utwardzacz:	HD-PUR-CRYL 6000-0626 5:1 (lakier/utwardzacz) -odporny na zabarwienie 10:1 (lakier/utwardzacz)z założeniem położenia następnej warstwy
Schnięcie:	pyłosuchość po 15-40 minutach szlifowalność po 4h
Zużycie:	150 g/m ² . Malowanie krzyżowe. Zużyć w ciągu 8 h po otwarciu pojemnika