

**OPIS**

Zastosowanie	Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, niskozapachowa farba lateksowa do ścian wewnętrznych i sufitów. Zawartość LZO 0 g/l.
Cechy	Dobre krycie. Wysoki indeks bieli. Jednolity, matowy wygląd.
Podłoża	Tynk, płyty gips-karton, cegła, beton, stare powłoki malarskie, tapety.
System	Lekko porowate podłoża: Stosować bezpośrednio w dwóch warstwach na podłożu, bez podkładu. Bardzo porowate podłoża: • podkład: jedna powłoka impregnatu RD-UNIFIX • nawierzchnia: dwie warstwy RD-ECOMAT

DANE TECHNICZNE

Wykończenie	matowe
Kolor	biały
Gęstość	ok. 1,45
Zawartość substancji stałych	wagowo: ok. 60% objętościowo: ok. 42%
Zawartość LZO	kolory producenta: 0 g/l kolory z mieszalnika: maks. 10 g/l
Punkt zapłonu	produkt niepalny
Lepkość	100 - 125 P (Brookfield 20 obrotów na minutę / wrzeczono 6)
Czas schnięcia	dla dotyku: 2 godziny ponowne malowanie: po 4 godzinach
Odporność na temperaturę	80°C w suchym środowisku
Opakowania	1l, 2,5l, 4l, 10l, 20l
Przechowywanie	12 miesięcy, chronić przed mrozem.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Powierzchnia musi być czysta, sucha oraz wolna od kurzu.
----------------------------------	--

SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji	temperatura otoczenia: powyżej 5°C, wilgotność względna: maks. 80%
Sposób aplikacji	pędzel, wałek (z mikrofibry) lub napęd bezpowietrzny (dysza: 013-015)
Czyszczenie	woda
Rozcieńczanie	woda
Wydajność	ok. 7 - 8 m ² /l na warstwę

UWAGI Dobrze wymieszać przed użyciem.

Warunki bezpieczeństwa Zapoznaj się z informacjami na puszcze i ulotce.

Karta charakterystyki Dostępna na życzenie.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma RD-COATINGS nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. RD-COATINGS ZI DE LA FANGE – Rue Ernest Matagne 19 - B 5330 Assesse - Belgia.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

NOXAN
wiemy jak chronić



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



POPIS

Použití	Jednosložková, vodou ředitelná, nízkozápachová latexová barva na vnitřní stěny a stropy. Obsah VOC 0 g/l.
Vlastnosti	Dobrá krycí schopnost. Vysoký stupeň bělosti. Jednotný, matný vzhled.
Podklady	Omítka, sádkartonové desky, cihla, beton, staré nátěry, tapety.
Systém	Mírně porézní podklady: Aplikujte přímo ve dvou vrstvách bez základního nátěru. Velmi porézní podklady: • Základní nátěr: jedna vrstva impregnace RD-UNIFIX • Vrchní nátěr: dvě vrstvy RD-ECOMAT

TECHNICKÉ ÚDAJE

Povrchová úprava	matná
Barva	bílá
Hustota	přibližně 1,45
Obsah pevných látek:	Hmotnostně: přibližně 60 % Objemově: přibližně 42 %
Obsah VOC	Tovární barvy: 0 g/l Barvy z tónovacího systému: max. 10 g/l
Bod vzplanutí	nehořlavý produkt
Viskozita	100 - 125 P (Brookfield, 20 ot./min, vřeteno 6)
Doba schnutí	Na dotek: 2 hodiny Přetíratelný: po 4 hodinách
Tepelná odolnost	80 °C v suchém prostředí
Balení	1l, 2,5l, 4l, 10l, 20l
Skladování	12 měsíců, chránit před mrazem.

PŘÍPRAVA POVRCHU	Povrch musí být čistý, suchý a bez prachu.
-------------------------	--

ZPŮSOB APLIKACE

Podmínky aplikace Teplota okolí: nad 5 °C. Relativní vlhkost: max. 80 %.

Způsob aplikace Štětec, váleček (mikrovlákno) nebo bezvzduchový postřik (tryska: 013-015)

Čištění Voda

Ředění Voda

Vydatnost Přibližně 7 - 8 m²/l na vrstvu

Poznámky Před použitím důkladně promíchejte.

Bezpečnostní podmínky Seznamte se s informacemi na obalu a v letáku.

Bezpečnostní list K dispozici na vyžádání.

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou poskytovány v dobré víře a mají pouze informativní charakter. Protože podmínky aplikace jsou mimo kontrolu výrobce, společnost **RD-COATINGS** nenese žádnou odpovědnost ani finanční závazky vyplývající z nesprávného použití těchto produktů. Společnost si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění. Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. **RD-COATINGS** ZI DE LA FANGE – Rue Ernest Matagne 19 - B 5330 Assesse - Belgie.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat:

NOXAN
wiemy jak chronić



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



POPIS

Použitie	Jednozložková, vodouriediteľná, nízkozápachová latexová farba na vnútorné steny a stropy. Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC) 0 g/l.
Vlastnosti	Dobrá krycia schopnosť. Vysoký index bielej. Jednotný, matný vzhľad.
Podklady	Omietka, sadrokartónové dosky, tehla, betón, staré nátery, tapety.
Systém	Mierne porézne podklady: Aplikovať priamo v dvoch vrstvách bez základného náteru. Veľmi porézne podklady: • Základný náter: jedna vrstva impregnácie RD-UNIFIX • Vrchný náter: dve vrstvy RD-ECOMAT

TECHNICKÉ ÚDAJE

Povrchová úprava	matná
Farba	biela
Hustota	cca 1,45
Obsah pevných látok	hmotnostne: cca 60 % objemovo: cca 42 %
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)	farby výrobcu: 0 g/l odtiene z miešacieho systému: max. 10 g/l
Bod vzplanutia	nehorľavý produkt
Viskozita	100 - 125 P (Brookfield, 20 ot./min., vreteno 6)
Doba schnutia	na dotyk: 2 hodiny opätovný náter: po 4 hodinách
Tepelná odolnosť	80 °C v suchom prostredí
Balenie	1l, 2,5l, 4l, 10l, 20l
Skladovanie	12 mesiacov, chrániť pred mrazom.

PRÍPRAVA POVRCHU	Povrch musí byť čistý, suchý a bez prachu.
-------------------------	--

SPÔSOB APLIKÁCIE

PODMIENKY APLIKÁCIE	Teplota prostredia: nad 5 °C. Relatívna vlhkosť: max. 80 %
SPÔSOB APLIKÁCIE	Štetec, Valček (mikrovlákno), Bezvzduchový nástrek (dýza: 013-015)
ČISTENIE	Voda
RIEDENIE	Voda
VÝDATNOSŤ	Cca 7 - 8 m ² /l na jednu vrstvu
POZNÁMKY	Pred použitím dobre premiešať.
BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY	Pred aplikáciou si prečítajte informácie na obale a v príbalovom letáku.
BEZPEČNOSTNÝ LIST	K dispozícii na požiadanie.

Informácie uvedené v tomto dokumente sú poskytované v dobrej viere na informačné účely. Keďže podmienky aplikácie sú mimo kontroly výrobcu, spoločnosť **RD-COATINGS** nenesie žiadnu zodpovednosť ani finančné záväzky vyplývajúce z nesprávneho použitia týchto produktov. Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce verzie. **RD-COATINGS** ZI DE LA FANGE – Rue Ernest Matagne 19 - B 5330 Assesse - Belgicko.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať:

Poznań	Warszawa	Gdańsk	Kraków	Wrocław
ul. Mogileńska 19	al. Wilanowska 83	ul. Biegańskiego 12/4	ul. Lindego 13	ul. Kaszubska 15 U6
tel. 61 679 32 00	tel. 22 629 07 69	tel. 58 573 35 73	tel. 12 352 36 92	tel. 71 726 26 32
NOXAN wiemy jak chronić		+48 61 679 32 00		info@noxan.pl



Leírás

Alkalmazás	Egykomponensű, vízzel hígítható, alacsony szagú latexfesték belső falak és mennyezetek számára. VOC-tartalom: 0 g/l.
Jellemzők	Jó fedőképesség. Magas fehérségi index. Egyenletes, matt megjelenés.
Alapfelületek	Vakolat, gipszkarton, téglá, beton, régi festékrétegek, tapéták.
Rendszer	Enyhén porózus felületek: Két rétegben közvetlenül az alapfelületre, alapozó nélkül. Erősen porózus felületek: • Alapozó: Egy réteg RD-UNIFIX impregnáló • Fedőréteg: Két réteg RD-ECOMAT

Műszaki Adatok

Felület	matt
Szín	fehér
Sűrűség	kb. 1,45
Szilárdanyag-tartalom	Tömegszázalékban: kb. 60% Térfogatszázalékban: kb. 42%
VOC-tartalom	Gyári színek: 0 g/l Keverőgépes színek: max. 10 g/l
Gyulladáspont	nem éghető termék
Viszkozitás	100 - 125 P (<i>Brookfield, 20 fordulat/perc, 6-os orsó</i>)
Száradási idő	Érintésszáraz: 2 óra Újrafesthető: 4 óra után
Hőállóság	80°C száraz környezetben
Kiszerelés	1l, 2,5l , 4l, 10l, 20l
Tárolás	12 hónapig, fagymentes helyen tartandó

Felület előkészítése	A felületnek tisztának, száraznak és pormentesnek kell lennie.
-----------------------------	--

Alkalmazási Mód

Alkalmazási feltételek Környezeti hőmérséklet: **5°C felett** . Relatív páratartalom: **max. 80%** .

Felvitel módja Ecsettel ,Mikroszálas hengerrel ,Airless szórópisztollyal (fúvóka: 013-015)

Tisztítás vízzel

Hígítás vízzel

Fedőképesség kb. **7 - 8 m²/l** rétegenként

Megjegyzések Használat előtt **alaposan felkeverni!**

Biztonsági előírások A biztonsági információkat lásd a **csomagoláson és a tájékoztatón**.

Biztonsági adatlap Kérésre elérhető.

Az itt közölt információkat **jóhiszeműen**, tájékoztató jelleggel adjuk meg. Mivel az alkalmazási körülmények a gyártó ellenőrzésén kívül esnek, az **RD-COATINGS** vállalat **nem vállal felelősséget** vagy pénzügyi kötelezettséget a termékek **nem megfelelő alkalmazásából** eredő esetleges következményekért. A vállalat fenntartja a jogot, hogy az adatokat **előzetes értesítés nélkül módosítsa**. Ez a **műszaki adatlap minden korábbi verziót felülír**. **RD-COATINGS** ZI DE LA FANGE – Rue Ernest Matagne 19 - B 5330 Assesse - Belgium

További kérdések esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

NOXAN

wiemy jak chronić



Poznań

ul. Mogileńska 19

tel. 61 679 32 00

Warszawa

al. Wilanowska 83

tel. 22 629 07 69

Gdańsk

ul. Biegańskiego 12/4

tel. 58 573 35 73

Kraków

ul. Lindego 13

tel. 12 352 36 92

Wrocław

ul. Kaszubska 15 U6

tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl