

WODA STOP

Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 12.10.2023

Jednoskładnikowa, plastyczna gotowa masa uszczelniająca do zabezpieczenia podłoża przed wilgocią. Masę można stosować w każdych warunkach atmosferycznych, nawet w czasie ulewnego deszczu.

Nadaje się doskonale do wszelkiego rodzaju doraźnych napraw, tworząc skuteczną barierę wodochronną i przygotowuje podłoża do późniejszych prac renowacyjnych.

ZALETY

- ▶ można stosować w czasie deszczu
- ▶ łatwa w użyciu
- ▶ odporna na zmienne warunki atmosferyczne
- ▶ zawiera włókna zbrojące
- ▶ niweluje znaczne ruchy podłoża
- ▶ odporna na słabe kwasy i zasady



ZASTOSOWANIE

- ▶ wykonywanie doraźnych napraw zabezpieczających przed przeciekami wody i deszczu w pokryciach dachowych
- ▶ wypełnianie ubytków w pokryciach dachowych oraz miejscowych uszczelnień hydroizolacji, załamań, pęknięć, szpar, szczelin, pęcherzy, przecieków, odwodnień rynnowych
- ▶ wypełnianie złączy przy łączeniu płyt falistych, arkuszy papy oraz papy i gontów papowych z innymi elementami konstrukcyjnymi
- ▶ naprawcze podklejanie papy asfaltowej

NORMY I CERTYFIKATY

Spełnia wymagania normy: PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Skład	asfalt, kauczuk syntetyczny, włókna
Konsystencja	gęsta tiksotropowa pasta
Grubość warstwy-prace naprawcze	2-5 mm
Zużycie na 1 warstwę	1,2 kg/m ²
Czas obróbki	15-20 min *
Temperatura aplikacji	od +5°C do +35°C
Odporność temperaturowa	od -50°C do +90°C

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt). *Mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i podwyższona wilgotność wydłużają czas schnięcia.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Powierzchnię oczyścić twardą szczotką. Powierzchnia powinna być czysta, bez luźnych zanieczyszczeń, może być wilgotna.

Aplikacja

- Stosować na zimno. Aplikować w rękawiczkach. Przed użyciem preparat wymieszać.
- Preparat nakładać szpachlą, wypełniając ubytki warstwą o grubości od 2 do 5 mm.
- Przy mokrych podłożach masę należy wcierać energicznymi ruchami w celu aktywacji substancji podnoszących przyczepność do mokrych podłoży.
- Podczas stosowania w wysokich temperaturach, w celu równomiernego odparowania rozcieńczalnika, nakładać cieńsze warstwy.
- Obróbki dokonać w czasie obrabialności podanej w tabeli z danymi technicznymi.
- Masę pozostawić do całkowitego utwardzenia.
- Łączone powierzchnie mocno docisnąć.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Narzędzia czyścić Czyścikiem do Bitumów lub rozpuszczalnikiem organicznym, benzyną lakową.
- NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Podczas pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne.
- Produkt zawiera rozpuszczalnik organiczny, nie należy stosować wewnątrz pomieszczeń, oraz na zewnątrz w miejscach mających bezpośredni kontakt z strefą mieszkalną np. na balkonach i tarasach powyżej poziomu gruntu.
- Nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych.
- Nie stosować w kontakcie ze styropianem.
- Nie podgrzewać.
- Przed użyciem należy wykonać próbę.
- Nie stosować na elementach budowli narażonych na negatywne parcie wody (ujemne parcie wody), które może doprowadzić do oderwania izolacji lub tworzenia się pęcherzy w wykonanej powłoce.
- Wykonana powłoka nie powinna być poddawana linowym i punktowym obciążeniom, gdyż może to powodować przerwanie ciągłości izolacji.

PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C, zabezpieczając przed promieniowaniem słonecznym. Po pierwszym otwarciu należy opakowanie szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć całą zawartość.

DANE KATALOGOWE

Indeks	Opakowanie	Pojemność	Ilość w kartonie	Ilość na palecie	Kod EAN
10023252	puszka	1 kg	6	528	590 3518 00231 1
10023256	puszka	5 kg	-	96	590 3518 03813 6

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi. Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU I PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.