

GC+ Szpachla ULTRALEKKA Z WŁÓKNEM WĘGLOWYM

v.02-04.2017

Charakterystyka:

Ultralekka szpachla wzmocniona włóknem węglowym. Maksymalnie wzmacnia naprawianą powierzchnię już w cienkiej warstwie oraz odbudowuje sprężystość uszkodzonego elementu. Służy do napraw powierzchni mocno zniszczonych i narażonych na duże obciążenia. Zawiera lekkie wypełniacze, dzięki czemu może być stosowana na duże powierzchnie bez ryzyka nadmiernego obciążenia konstrukcji. Szpachlę można nakładać zarówno w cienkich jak i grubszych warstwach, uzyskując wysoką jakość gotowej powłoki. Przyczepność do wszystkich powierzchni metalowych (stal, stal ocynkowana, aluminium) oraz do laminatów poliestrowych.

Sposób użycia:

Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i zmatowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem w ilości 2-3% wagowo, następnie nakładać na podłoże przez ok. 3 - 5 min. w 20°C – wyższa temperatura skraca czas życia produktu i przyspiesza proces utwardzania.

UWAGA: Przedawkowanie utwardzacza może powodować przebarwienie lakieru nawierzchniowego. Nie zaleca się stosowania produktu w temperaturze poniżej 15°C. Nie nakładać bezpośrednio na grunty reaktywne i jednoskładnikowe wyroby akrylowe.

Dane techniczne:

Zawartość LZO (w produkcie gotowym do użycia): <250 g/l

Dopuszczalne LZO: 250 g/l

Termin ważności: 12 miesięcy

Gęstość: 1,2 – 1,35 g/cm³

Kolor: grafitowy



Czyszczenie



Dozowanie utwardzacza

Szpachla	100 g
Utwardzacz	2-3 g



Czas wypełniania

3 - 5 min.



Schnięcie

20 - 30 min.



Szlifowanie ręczne – na sucho

P150 - P320



Szlifowanie maszynowe – na sucho

P150 - P320



Przechowywać w chłodnym miejscu

Dystrybutor:

Grupa CSV Sp. z o.o.

ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin, tel. +48 4321900, fax +48 4601459

NIP 534-247-60-33, REGON 143024171, Kapitał Zakładowy 66 291 000,00 PLN

Sąd rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000390775