

Unionlub® Dynamic

SPECJALNY WODOODPORNY SMAR DO ŚREDNICH TEMPERATUR

Opis

Unionlub® Dynamic to w pełni wodoodporny specjalny smar zawierający zagęszczacz wapniowy i wysoko rafinowane węglowodorowe oleje bazowe, zaprojektowany w celu zagwarantowania doskonałego smarowania wszystkich części mechanicznych pracujących w obecności wody, zanurzonych w wodzie lub pracujących w wilgotnym środowisku w średnich temperaturach roboczych.

Unionlub® Dynamic charakteryzuje się wysoką odpornością na utlenianie i stabilnością termiczną, dobrą przyczepnością, odpowiednimi właściwościami EP oraz doskonałymi właściwościami antykorozyjnymi i antykorozyjnymi.

Charakter i skład **Unionlub® Dynamic** gwarantują długą żywotność, zapewniając znaczną redukcję kosztów zarządzania i konserwacji.

Cechy

- ✓ **Całkowicie wodoodporny**, aby chronić mechanizmy działające w wilgotnym i wodnistym środowisku.
- ✓ **Wysokie właściwości antykorozyjne i antykorozyjne** zapewniają ochronę wszystkich komponentów.
- ✓ **Wysoka odporność na utlenianie i stabilność termiczna** zapewniają długą żywotność, zapobiegają tworzeniu się osadów i wydłużają okres użytkowania produktu, zmniejszając jego zużycie.
- ✓ **Odpowiednie właściwości EP i odporność na obciążenia**, aby zapewnić wysoką wydajność nawet przy wysokich ciśnieniach.
- ✓ **Dobra przyczepność**, gwarantująca odpowiednie smarowanie nawet w obecności naprężeń i wibracji.

Główne zastosowania

Unionlub® Dynamic jest przeznaczony do smarowania :

- Łożyska w zakładach kruszenia i mycia kruszyw.
- Łożyska, sworznie i przeguby maszyn do robót ziemnych.
- Łożyska narażone na silne strumienie wody lub wilgotne środowisko.

Klasyfikacje

ISO

L-XBCHA 2

6743-9DIN 51825 / 51502

KP 2 K-20

The data in this product information is based on our general experience and knowledge. It constitutes neither an assurance of product properties nor does it release the user from the obligation of performing preliminary tests with the selected.

Aluchem S.p.A.
Via Abbiategrasso, 7/A 20080 Cislano (Mi) Italy
tel. +39 0290119979 fax +39 0290119978
info@aluchem.it - www.aluchem.it



**MAPE
SMARY**

Dystrybucja w Polsce
info@mapesmary.pl
tel. +48 604 476 498
www.mapesmary.pl

MAPE SMARY sp. z o.o
Leśniakowizna
ul. Kasprzykiewicza 149
05-200 Wołomin



CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE CISQ



Dane techniczne

	Metoda	Jednostki	Typowa wartość
Zgodność z NLGI	ASTM D 217	-	2
Kolor	-	-	Bursztyn
Wygląd	-	-	Jednorodny, żylasty i przyczepny
Zagęszczacz	-	-	Wapń
Lepkość oleju bazowego w temperaturze 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	800
Drop Point	ASTM D 566	°C	> 140
Separacja oleju	ASTM D 1742	%	< 3
Odporność na wymywanie	ASTM D 1264	%	< 5
4 Kula - średnica zużycia	ASTM D 2266	mm	< 0,65

- **Unionlub® Dynamiczny** sugerowany zakres temperatur użytkowania: od -20 do 120 °C.
- **Unionlub® Dynamic jest** w pełni kompatybilny i mieszalny z innymi smarami zawierającymi ten sam zagęszczacz (wapniowy) i/lub olejami syntetycznymi, z wyjątkiem glikoli polialkilenowych (PAG). Ponadto, biorąc pod uwagę kompatybilność olejów bazowych, w przypadku różnych zagęszczaczy, możliwe jest zastąpienie smaru przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności.
- **Unionlub® Dynamic** jest kompatybilny z uszczelkami i farbami powszechnie stosowanymi w smarowanych elementach.
- Produkt należy przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu w miejscu chronionym przed światłem słonecznym i deszczem.
- **Aluchem** posiada następujące certyfikaty: UNI EN ISO 9001:2015, KOSZERNOŚĆ, HALAL.

The data in this product information is based on our general experience and knowledge. It constitutes neither an assurance of product properties nor does it release the user from the obligation of performing preliminary tests with the selected.

Aluchem S.p.A.
Via Abbiategrasso, 7/A 20080 Cislano (Mi) Italy
tel. +39 0290119979 fax +39 0290119978
info@aluchem.it - www.aluchem.it



Dystrybucja w Polsce
info@mapesmary.pl
tel. +48 604 476 498
www.mapesmary.pl

MAPE SMARY sp. z o.o
Leśniakowizna
ul. Kasprzykiewicza 149
05-200 Wołomin



CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE CISO

