

MARKA

PRIMACOL® DECORATIVE

PRODUKT

ARMORIN farba do metalu, prosto na rdzę

- 4 in 1
- Pasywator, grunt, podkład, farba
- 8 lat pełnej ochrony*



POJEMNOŚĆ

WŁAŚCIWOŚCI

Armorin – dekoracyjno-ochronna farba antykorozyjna do zabezpieczania powierzchni stalowych i żeliwnych. Nie wymaga stosowania farb podkładowych. Dzięki specjalistycznej recepturze daje możliwość nakładania grubych, szczelnych warstw. Po wyschnięciu tworzy trwałą i elastyczną powłokę, odporną na działanie czynników atmosferycznych. Przeznaczona do stosowania zarówno na nowe powierzchnie, jak i pokryte rdzą. Prawidłowo naniesiona zapewnia trwały kolor i skuteczną, wieloletnią ochronę zabezpieczonej powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA

Dla ułatwienia aplikacji farbę można rozcieńczyć rozpuszczalnikami do wyrobów olejno-ftalowych w ilości 5-10% i dobrze wymieszać.

Warunki aplikacji:

1. Temperatura otoczenia minimum 10°C i nie więcej niż 35°C.
2. Temperatura podłoża minimum 5°C i nie więcej niż 35°C i co najmniej 3°C wyższa od temp. punktu rosy.
3. Wilgotność powietrza max. 85%
4. Dobra wentylacja.

Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać w opakowaniu. Nanosić za pomocą pędzla, wałka lub natrysku - dwie warstwy. Należy się upewnić, że cała powłoka, w tym krawędzie i narożniki, są dobrze pokryte farbą. Kolejną warstwę nakładać w odstępie ok. 6 godz. od położenia warstwy poprzedniej.

W celu zabezpieczenia, minimalna grubość powłoki na sucho powinna wynosić 80-100 mikrometrów (2 odpowiednio naniesione warstwy). Narzędzia czyścić rozpuszczalnikiem do farb ftalowych.

***8 lat ochrony:**

W przypadku pionowych konstrukcji żelaznych, przy prawidłowym przygotowaniu podłoża i malowaniu zgodnie z instrukcją stosowania. Jeżeli w okresie do 8 lat od momentu zakupu farby do metalu ARMORIN wystąpi korozja, to po okazaniu dowodu zakupu i stwierdzeniu prawidłowości żądania, firma Unicell International wyda klientowi taką samą ilość farby wolnej od wad. Odporność ulega zmniejszeniu w miejscach gromadzenia się wody oraz narażonych na uszkodzenia mechaniczne.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Należy usunąć luźną rdzę i pozostałości starych lub uszkodzonych farb. Przed przystąpieniem do malowania powierzchnie metalowe oczyścić i odtłuścić.

SKŁADOWANIE

Farbę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, aby jej właściwości techniczne pozostały niezmienione. Transport należy przeprowadzić w taki sposób, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym. Należy go przechowywać w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od urządzeń grzewczych, tak aby zapewnić bezpieczne przechowywanie i niezmienną ich właściwości technicznych. Transport i przechowywanie zgodnie z ADR.

BEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki SDS.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	Węglowodory, alifatyczne, C9-C-11, n-alkany, izolkany, cykloalkany, aromatyczne (2-25%), bis(2-etyloheksanian) kobaltu.	Nanoszenie drugiej warstwy	6 h
Czas schnięcia dotykowy	ok. 2 h	Wydajność	ok. 10 m ² /l przy warstwie o grubości 50µm.
Czas schnięcia całkowity	24 h	Sposób nanoszenia	Pędzel, wałek, natrysk
Zapach	Charakterystyczny dla rozpuszczalników	Rozcieńczalnik	Rozpuszczalnik do wyrobów olejno-ftalowych
Gęstość	1,11 g/cm ³	Limit LZO	(kat.A/i/FR):500g/l, produkt zawiera max.440 g/l
Ilość warstw	2	Czyszczenie narzędzi	Rozpuszczalnik do farb ftalowych

INFORMACJE

PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.

AROMORIN
KARTA TECHNICZNA

DATA AKTUALIZACJI: 23.03.2022