

Alugrease® BA FG Spray

Wielofunkcyjny, wodoodporny smar klasy spożywczej w sprayu

PRODUKT

Alugrease® BA FG Spray to bezfreonowy aerozol nietoksycznego smaru syntetycznego, zarejestrowany jako kategoria H1 przez amerykańską instytucję NSF INTERNATIONAL i jest odpowiedni do zastosowań, w których może wystąpić przypadkowy kontakt z żywnością.

Jest to spray z uniwersalnym, wodoodpornym, białym smarem, do smarowania i ochrony różnych elementów w obecności wody i rozprysków wody.

Puszka z aerozolem jest wypełniona propelentem przyjaznym dla warstwy ozonowej.

Produkty I fabryki Aluchem posiadają certyfikat koszerności.

WŁAŚCIWOŚCI

Alugrease® BA FG Spray wykazuje wyjątkowe właściwości przeciwutleniające, przeciwzużyciowe i EP właściwości, jest bardzo lepki i może być stosowany w szerokim zakresie temperatur.

Alugrease® BA FG Spray zawiera specjalne smary stałe, które zapewniają pełną wodoodporność, nawet w zanurzeniu, oraz smarowanie na najwyższym poziomie przez bardzo długi czas.

ZASTOSOWANIA

Alugrease® BA FG Spray jest idealny do smarowania siłowników śrubowych, krzywek, prowadnic, łańcuchów, łożysk ślizgowych i wałeczkowych wolnoobrotowych oraz ogólnie do zastosowań ręcznych w rolnictwie, ogrodnictwie, motocyklach, łodziach itp.

Alugrease® BA FG Spray może wytrzymać rozpryski wody, parę i wiele chemicznie agresywnych kondensatów, nawet w wysokiej temperaturze.

Alugrease® BA FG Spray jest również stosowany jako środek antykorozyjny na elementach metalowych.

INSTRUKCJA

Aby uzyskać jak najlepsze wyniki **Alugrease® BA FG Spray** należy:

- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć przez 30 sekund.
- Nie rozpylać dłużej niż przez 10 sekund, jeśli potrzeba należy powtórzyć.
- Nakładać na czyste i suche powierzchnie w temperaturze nie wyższej niż 35°C.
- Po zakończeniu przepłucz dyszę puszką do góry nogami, aż do uzyskania czystego strumienia widoczny jest czysty gaz pędny; nie jest to konieczne, jeśli natryskiwanie zostanie powtórzone w ciągu 1 godziny.
- Jeśli dysza jest zablokowana po długim przechowywaniu, dobrze wstrząśnij przez 30 sekund i wykonaj powyższą operację płukania. Jeśli problem nie ustąpi, wymień dyszę.

PTO

Ed. May.17

The data in this product information is based on our general experience and knowledge. It constitutes neither an assurance of product properties nor does it release the user from the obligation of performing preliminary tests with the selected.

Alugrease® BA FG Spray

Dane Techniczne	Metoda	Jed.	Typowe Wartości
Kolor	-	-	Biały
Zagęszczacz	-	-	Aluminium
NLGI	-	-	0
Test wymywania	ASTM D 1264	%	< 3
4-kulowy test zużycia, 1200 rpm, 75°C, 40 kg, 1 hr	ASTM D 2266	mm	< 0,80
4-kulowy test spawu	ASTM D 2596	kg	> 100
Zakres temperatury roboczej	-	°C	- 20 ÷ >160
Zawartość netto	-	ml	400

The data in this product information is based on our general experience and knowledge. It constitutes neither an assurance of product properties nor does it release the user from the obligation of performing preliminary tests with the selected.

Aluchem S.p.A.
Via Abbiategrasso, 7/A 20080 Cislano (Mi) Italy
tel. +39 0290119979 fax +39 0290119978
info@aluchem.it - www.aluchem.it



CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE CISQ



**MAPE
SMARY**

Dystrybucja w Polsce
info@mapesmary.pl
tel. +48 604 476 498
www.mapesmary.pl

MAPE SMARY sp. z o.o
Leśniakowizna
ul. Kasprzykiewicza 149
05-200 Wołomin

