



OPIS

Zastosowanie RD-AQUATOP PU to wysoko wytrzymała, jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna nawierzchnia na bazie żywic akrylowych i poliuretanowych. Produkt pozwala uzyskać powłokę o wysokiej twardości, odporną na ścieranie. Lakier jest odporny na promieniowanie UV.

Cechy Dzięki wysokiej jakości pigmentom, produkt ma bardzo dobrą odporność na wilgoć oraz bardzo dobrą wytrzymałość na działanie warunków zewnętrznych. RD-AQUATOP PU tworzy ładną i gładką powłokę, dostępną w różnych kolorach, również z mieszalnika.

System**Stal:**

- Lekkie do umiarkowanie agresywnych warunków:

- RD-MONOGUARD - 80 μm grubości suchej powłoki (w kolorze)
- RD-AQUATOP PU - 1x40 μm grubości suchej powłoki (*)

- Ciężkie, agresywne warunki:

- RD-MONOGUARD - 2x80 μm grubości suchej powłoki (w kolorze)
- RD-AQUATOP PU - 1x40 μm grubości suchej powłoki (*)

Stal nierdzewna, aluminium, plastik:

- RD-MULTIPRIM - 1x25 μm grubości suchej powłoki
- RD-AQUATOP PU - 1x40 μm grubości suchej powłoki (*)

Drewno

- RD-AQUATOP PU - 2 powłoki

(*) w zależności od warunków i przeznaczenia

DANE TECHNICZNE

Wykończenie mat,
satyna,
połysk: biały - połysk +/- 80 (Gardner 60°C), inne kolory: pół-połysk +/- 70 (Gardner 60°C)

Kolor biały, inne kolory na zamówienie

Gęstość ok. 1,2 +/- 0,05 g/cm³

Zawartość substancji stałych wagowo: ok. 47% +/-2%
objętościowo: ok. 39% +/-2%

Zawartość LZO 50 g/l

Punkt zapłonu produkt niepalny

Lepkość 20-30 P (Brookfield 20 RPM)

Czas schnięcia dla dotyku: 1-2h w zależności od temperatury i wilgotności
dla przemalowania: 1-4h w zależności od temperatury i wilgotności

Odporność na temperaturę	80°C w suchym środowisku
Opakowania	1l, 2,5l, 5l
Przechowywanie	12 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamkniętych pojemnikach w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed zamarzaniem.
SPOSÓB APLIKACJI	
Warunki aplikacji	Nie stosować w warunkach bardzo szybkiego schnięcia tj. pełnym, silnym słońcu. Nie stosować gdy występują lub mogą pojawić się opady deszczu. Temperatura otoczenia: powyżej 5°C. Wilgotność względna: maks. 80%. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia i ostateczną skuteczność każdej powłoki.
Sposób aplikacji	pędzel, wałek, natrysk powietrzny, natrysk bezpowietrzny
Czyszczenie	woda
Rozcieńczanie	Z reguły produktu nie rozcieńczamy. Rozcieńczanie do 10% wodą zalecane jedynie dla: aplikacji na podłoża wymagające impregnacji aplikacji w warunkach szybkiego schnięcia
Wydajność	ok. 10m ² /l przy grubości suchej warstwy 40 µm
UWAGI	Dobrze wymieszać przed użyciem. Stosować się do zasad dobrej praktyki malarskiej.
Warunki bezpieczeństwa	Zapoznaj się z informacjami na puszcze i ulotce.
Karta charakterystyki	Dostępna na życzenie.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma RD-COATINGS nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. RD-COATINGS ZI DE LA FANGE – Rue Ernest Matagne 19 - B 5330 Assesse - Belgia.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Dystrybutor:
Noxan Sp. z o.o.
ul. Pułtuska 13
61-052 Poznań

Tel. +48 61 870 87 03
Fax +48 61 624 32 98
www.noxan.pl

