

 <i>Professional Coating Systems</i>		Lakier bezbarwny Mipa 2K-MS C 210 Informacje o Produkcje		d 5/11/07 Strona 1 z 1	
Mipa 2K-MS lakier bezbarwny C 210 to bezbarwny lakier akrylowy o silnie wypełniających właściwościach z ochroną UV. Stosuje się go bez dodatku rozcieńczalnika. Doskonały połysk i stabilność lakieru zapewniona jest już po nałożeniu pierwszej warstwy. Dzięki temu uzyskuje się istotną oszczędność materiału i czasu pracy. Lakier jest gotowy do użycia po dodaniu odpowiedniej ilości Mipa utwardzacza 2K-MS 10 lub MS 25. Doskonała trwałość w każdych warunkach środowiskowych i klimatycznych, odporność na żółknięcie i trwały połysk. Wydajność: 6 – 8 m² / l					
Odcień	bezbarwny				
Proporcje mieszania	2 : 1 objętościowo				
Utwardzacze	Utwardzacze Mipa 2K MS 10, MS 25				
Rozcieńczalniki	Bez rozcieńczalnika				
Lepkość do natrysku w temperaturze 20°C	16-18 s DIN 4 mm				
Zalecane parametry techniczne	Ciśnienie natrysku	Dysza pistoletu		Liczba natrysków	
Pistolet lakierniczy z kubkiem górnym	4 - 5 bar	1,4 mm		2	
Pompa lakiernicza airless					
Czas przydatności do użycia	4 - 6 h				
Grubość warstwy / warstwa suchego filmu	40 – 50 µm				
Odparowanie międzywarstwowe	5 – 10 min. między natryskami				
Czas schnięcia	Nadający się do pokrycia natryskowego	Pyłosuchy	Odporny na dotyk	Gotowy do zamontowania	
W temp. 20°C		30 min.	6 h	24 godz.	
W temp. 60°C		5 min.	30 min	2 godz.	
Warunki pracy z materiałem: od +10°C i do 75% względnej wilgotności powietrza. Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym pojemniku minimum 3 lata					
Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku. Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.					
MIPA Polska Sp. z o. o., ul. Żmudzka 6, PL, 85-028 Bydgoszcz, tel. 0048 (52) 323 50 10, fax 0048 (52) 323 50 20, e-mail: biuro@mipa-paints.pl					