

M-GRUNT

Głęboko penetrujący grunt budowlany



ZAKRES STOSOWANIA

M-Grunt jest preparatem gruntującym przeznaczonym do redukowania i wyrównywania chłonności oraz zwiększania przyczepności do podłoża chłonnych (podkłady cementowe, w tym również ogrzewane, beton chłonny, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe, mury z betonu komórkowego, cegły, pustaków ceramicznych, bloczków silikatowych itp.) wewnątrz i na zewnątrz.

M-Grunt nadaje się również do stosowania jako preparat czasowo ograniczający pylenie podłoża oraz warstwa szczepna przed nanoszeniem tynków gipsowych.

ZALETY

- gotowy do użycia;
- do podłoża chłonnych;
- do wewnątrz i na zewnątrz;
- pod: zaprawy, tynki, gładzie, kleje, tapety i farby wewnętrzne.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

M-Grunt jest bezrozpuszczalnikowym, szybkoschnącym preparatem gruntującym na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych, który charakteryzuje się wysoką zdolnością penetracji, paroprzepuszczalnością i bardzo niską emisją lotnych związków organicznych potwierdzonych certyfikatem GEV (EMICODE EC1PLUS). **M-Grunt** po nałożeniu i wyschnięciu jest bezbarwny, ogranicza, a także reguluje chłonność podłoża (zapobiegając zbyt szybkiemu wysychaniu oraz powstawaniu mikropęknięć w aplikowanych warstwach), poprawia przyczepność oraz ułatwia nanoszenie kolejnych warstw. **M-Grunt** konsoliduje powierzchniowo podłoże poprzez wiązanie cząstek mineralnych. Jest produktem niepalnym, więc może być aplikowany w pomieszczeniach zamkniętych, niewentylowanych, bez zachowania specjalnych środków ostrożności.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Podłoże przeznaczone do gruntowania preparatem **M-Grunt** powinno być suche, nośne i pozbawione pęknięć oraz substancji zmniejszających przyczepność, tj.: pyłu, tłuszczów, pozostałości klejów syntetycznych, bitumów, środków antyadhezyjnych itp. Wszelkie zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości lub przyczepności do podłoża należy usunąć. Podłoża gipsowe oraz mocne powłoki malarskie przeszlifować papierem ściernym, a następnie dokładnie odpylić. **M-Grunt** jest preparatem gotowym do użycia i nie wymaga rozcieńczania wodą. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania poprzez kilkukrotne jego wstrząśnięcie i nanieść preparat gruntujący w cienkiej warstwie przy użyciu wałka lub pędzla. W razie konieczności powtórzyć gruntowanie. Do kolejnych prac można przystąpić po wyschnięciu warstwy (ok. 2 godziny w temperaturze +23°C i wilgotności powietrza 50%).

CZYSZCZENIE

Narzędzia i pojemniki należy umyć wodą natychmiast po użyciu. Zaschnięte zabrudzenia można usunąć mechanicznie lub przy użyciu preparatu **Pulicol 2000**.

OPAKOWANIA

M-Grunt jest dostępny w opakowaniach o wadze 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy od daty produkcji określonej na opakowaniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed mrozem, przegrzaniem oraz bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Szczegóły dotyczące bezpiecznego użytkowania naszych produktów znajdują się w aktualnej wersji karty charakterystyki dostępnej na stronie internetowej www.mapei.pl.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

DANE TECHNICZNE (właściwości typowe)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Konsystencja:	płynna
Baza:	wodna dyspersja żywic syntetycznych
Kolor:	mleczny
Gęstość (g/cm ³):	1,01
EMICODE:	EC1 ^{Plus} - bardzo niska emisja lotnych związków organicznych
Maksymalna zawartość VOC zgodnie z dyrektywą 2004/42/WE:	0 g/l
PARAMETRY UŻYTKOWE (w temperaturze +23°C i przy wilgotności względnej 50%)	
Temperatura stosowania:	od +5°C do +35°C
Czas schnięcia:	ok. 2 godz. (min. 15 min. przed rozpoczęciem klejenia płytek ceramicznych).

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI.

Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com.

WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl

2952-6-2019-pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez zezwolenia zabronione.

