

TECHNICKÝ LIST

CZ

KÖNIG Kö 140 Weichwachs – Měkký vosk

Oblasti použití

- pro opravy škrábanců, prasklin, děr, promáčklín v ploše
- na masivní nebo dýhované dřevo, fólie, plastové povrchy v interiéru
- na povrchy, které jsou vystaveny malému mechanickému zatížení
- doporučeno pro vnitřní použití

Vlastnosti výrobku

- směs minerálních vosků obarvených zemitými a oxidačními barvami
- snadná aplikace
- jednotlivé odstíny lze vzájemně míchat
- snese pouze omezenou mechanickou zátěž
- snese pouze omezenou teplotní zátěž

Způsob použití

Očistěte poškozené místo od volných částic a odstraňte ostré hrany. Světlé okraje poškození seřízněte nebo zabarvěte retušovacími výrobky König. U masivního dřeva nebo dýhy zatlačte ostré okraje dovnitř. Naneste malé množství tmelu do místa poškození špičkou plastové špachtle. Do roviny tmel zarovnejte plastovým hoblíkem (ostré drážky hoblíku se používají na plochy, oblé drážky hoblíku se používají na hrany). Tmel přelakujte v tenké vrstvě opravným bezbarvým nitro-kombi lakem Ansatzlos Plus. Pokud mám povrch póry, lze jehlou do hladkého vosku proškrábnout podobnou strukturu. Tmavou strukturu dřeva („fládry“) lze na vosk dokreslit retušovacími fixy. Následně provedenou opravu přelakujte opravným bezbarvým nitro-kombi lakem Ansatzlos Plus (ve dvou tenkých vrstvách), aby poškozené místo bylo ochráněno před prachem a nečistotami. Nelakujte příliš „na mokro“, ale ve dvou vrstvách ve vzdálenosti 30-40 cm, tzn. „mlhovat“.

Technické údaje

Bod měknutí: 66 °C (ISO 2207)

Bod tání (skápnutí): 74 °C (DIN 51501)

Mechanická odolnost: omezená, při vysokém mechanickém zatížení se vosk deformuje

Možnost přelakování: lze použít všechny laky König

Přilnavost: dobrá přilnavost ke všem povrchům z dřeva, plastu, fólie

Skladovatelnost: neomezené (skladovat v uzavřeném původním balení)

Bezpečnost práce / bezpečnostní pokyny

Směs je klasifikována jako zdravotně nezávadná podle definice nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP].

Zpracování odpadu

Neexistují žádné zvláštní předpisy pro likvidaci. Lze likvidovat s domovním odpadem.

5-2023



Seit 1892

CZECH KÖNIG, s. r. o.

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové • Česká republika

tel.: +420 728 373 272 • +420 776 003 059 • +420 608 242 073

info@czech-konig.com • www.czech-konig.com

TECHNICKÝ LIST

SK

KÖNIG Kö 140 Weichwachs – Mäkký vosk

Oblasti použitia

- na opravy škrabancov, prasklín, dier, zárezov v ploche
- na masívne alebo dyhované drevo, fólie, plastové povrchy v interiéri
- na povrchy, ktoré sú vystavené malému mechanickému zaťaženiu
- odporúčané na vnútorné použitie

Vlastnosti výrobku

- zmes minerálnych voskov zafarbených zemitými a oxidačnými farbami
- jednoduchá aplikácia
- jednotlivé odtiene je možné vzájomne miešať
- znesie iba obmedzenú mechanickú záťaž
- znesie iba obmedzenú teplotnú záťaž

Spôsob použitia

Očistite poškodené miesto od voľných častíc a odstráňte ostré hrany. Svetlé okraje poškodenia zrežte alebo zafarbte retušovacími výrobkami König. Pri masívnom dreve alebo dyhe zatlačte ostré okraje dovnútra. Naneste malé množstvo tmelu do miesta poškodenia špičkou plastovej špachtle. Do roviny tmel zarovnajte plastovým hoblíkom (ostré drážky hoblíka sa používajú na plochy, oblé drážky hoblíka sa používajú na hrany). Tmel prelakujte v tenkej vrstve opravným bezfarebným nitro-kombi lakom Ansatzlos Plus. Pokiaľ mám povrch póry, možno ihlou do hladkého vosku preškrabnúť podobnú štruktúru. Tmavú štruktúru dreva („fládre“) možno na vosk dokresliť retušovacími fixami. Následne vykonanú opravu prelakujte opravným bezfarebným nitro-kombi lakom Ansatzlos Plus (v dvoch tenkých vrstvách), aby poškodené miesto bolo ochránené pred prachom a nečistotami. Nelakujte príliš „na mokro“, ale v dvoch vrstvách vo vzdialenosti 30-40 cm, tzn. „hmlovať“.

Technické údaje

Bod mäknutia: 66 °C (ISO 2207)

Bod topenia (skvapnutia): 74 °C (DIN 51501)

Mechanická odolnosť: obmedzená, pri vysokom mechanickom zaťažení sa vosk deformuje

Možnosť prelakovania: je možné použiť všetky laky König

Prilnavosť: dobrá prilnavosť ku všetkým povrchom z dreva, plastu, fólie

Skladovateľnosť: neobmedzené (skladovať v uzavretom pôvodnom balení)

Bezpečnosť práce / bezpečnostné pokyny

Zmes je klasifikovaná ako zdravotne nezávadná podľa definície nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP].

Spracovanie odpadu

Neexistujú žiadne zvláštne predpisy pre likvidáciu. Možno likvidovať s domovým odpadom.

5-2023



Seit 1892

CZECH KÖNIG, s. r. o.

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové • Česká republika

tel.: +420 728 373 272 • +420 776 003 059 • +420 608 242 073

info@czech-konig.com • www.czech-konig.com