

# Informacja techniczna

## Utwardzacz poliuretanowy Hesse DR 4040

### Opis produktu

Utwardzacz do określonych rozpuszczalnikowych lakierów dwuskładnikowych z asortymentu produktów Hesse Lignal.

### Materiał podłożowy

- nie dotyczy

### Aplikacja

#### Aplikacja

pozostałe metody natryskowe



### Dane techniczne

Lepkość (+/- 15%)



28 s / DIN4

Zawartość surowców odnawialnych



0 %

Udział związków nielotnych (NFA)



49,1 %

VOC EU

50,92 %

VOC FR



A+

warunki transportu



odporne na mróz - do maks. 30 °C

Trwałość podczas składowania tygodnie



52

Temperatura przechowywania



16 - 40

### Wskazówki dotyczące zamawiania

Numer zamówienia

Połysek 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

DR\_4040

Nasze informacje techniczne są na bieżąco aktualizowane pod kątem stanu wiedzy technicznej i przepisów prawa. Podane wartości nie oznaczają specyfikacji, są to typowe dane produktów. Zawsze aktualną wersję można zobaczyć w Internecie na stronie [www.hesse-lignal.de](http://www.hesse-lignal.de) lub uzyskać od Państwa opiekuna klienta. Dane te mają charakter doradczy, opierają się na dobrej wierze i starannych badaniach zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlowych. Karta charakterystyki produktu jest udostępniona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instrukcji zamawiania, odwiedź naszą stronę internetową, skontaktuj się z naszymi account managerami i przedstawicielami handlowymi, a także ze specjalistycznymi sprzedawcami.