

THERMOTAPE®GREEN

■ OBSZAR ZASTOSOWANIA

ThermoTape®Green jest taśmą uszczelniającą i łączącą stosowaną dla skośnych dachów.

Unikalne właściwości adhezyjne (klejące) sprawiają, że **ThermoTape®Green** jest idealna do łączenia i pokrywania zakładki różnorodnych rodzajów powierzchni takich jak sklejka, płyta wiórowa oraz elastyczne materiały paroszczelne.

Produkt ten spełnia surowe wymagania normy EnEV (DIN 4108-7), odnośnie stałego szczelnego łączenia folii paroszczelnych.

■ OPIS PRODUKTU

Wysokosprawny system klejów zapewnia doskonały stopień przyczepności i klei się dobrze do powierzchni spolaryzowanych mocnych materiałów konstrukcyjnych, a także materiałów niespolaryzowanych o niskiej energii takich jak folia PE.

Elastyczny nośnik folii LDPE zapewnia optymalne uszczelnienia na różnorodnych powierzchniach i zakładkach.

■ INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wszystkie powierzchnie i materiały muszą być suche, wolne od pyłu i olejów na obszarze laminowanym. Wszelkie osady środków czyszczących lub innych środków pomocniczych powinny być usunięte za pomocą czystej, suchej szmatki.

Przykładaniu folii nie powinno towarzyszyć napięcie/nacisk, a zaaprobowane techniki opisane w normie DIN 4108/7 muszą być zachowane. Tam gdzie nie można zapewnić aplikacji bez napięcia czy nacisku, materiały muszą być dodatkowo przymocowane mechanicznie.

Rekomendowana temperatura obróbki musi być stosowana, oraz właściwy nacisk wiążący musi być zastosowany.

Sklejenie powierzchni i materiałów musi być sprawdzone przez użytkownika, i jeżeli trzeba, sklejone ponownie.

■ DANE TECHNICZNE

Nośnik substancji klejącej	blona LDPE, zielona wzmocniona siatką PET
System klejący	dyspersja akrylowa
Podklejenie	brązowy papier silikonowy
Grubość (bez podklejenia)	0,30 – 0,33mm (DIN EN 1942)
Waga pokrycia	230-250 g.m2 (DIN EN ISO 536)
Przyczepność na odklejenie	≥ 25N/25mm (DIN EN 1939)
Rozciąganie	≥ 25 N/25mm; 100% (DIN EN 14410)
Temperatura stosowania	zalecana min. +5°C; nadające się do stosowania -10 °C
Odporność na temperaturę	-40 °C do +80 °C
Odporność na wodę z kondensacji	bardzo dobra
Odporność na starzenie	bardzo dobra



Techniczne informacje i rekomendacje oparte są na testach i doświadczeniu, na którym w ocenie producenta można polegać. Wszystkie nasze taśmy klejące poddawane są rygorystycznym kontrolom jakości.

Jednakże, z powodu złożoności każdorazowego zastosowania, jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika określenie czy dany produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania.

Z wyjątkiem sytuacji, kiedy zakazane jest to prawem, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z powodu produktów producenta. Nasi pracownicy chętnie zaoferują wszelką radę i pomoc.

■ WARUNKI PRZECHOWYWANIA I GWARANCJI

Warunki przechowywania i gwarancji: przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródeł ciepła oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych. Do każdego produktu dołączamy warunki gwarancji długoterminowej (20-letniej)

na funkcjonalność taśm **ThermoTape®**.