



Uszczelka walk-in z ukształtowanym spadkiem 20mm



Wstępnie uformowana, elastyczna uszczelka z ukształtowanym spadkiem do brodzików typu walk-in. Uniwersalna w zastosowaniu 2w1 jako lewo i prawo stronna. Do bezpiecznego uszczelniania narożników, przy spadku o wysokości ok. 20 mm.

- W pomieszczeniach i na zewnątrz, podłogi
- Specjalnie do stosowania w prysznicach z brodzikiem typu walk-in
- Uniwersalna 2w1 możliwość odwrócenia z lewej strony na prawą jednym ruchem ręki
- Wysokość ok. 20 mm
- Możliwość zastosowania do uszczelnienia wszystkich typowych naroży ze spadkiem



Zastosowania	Do uszczelniania narożników ze spadkiem (np. w kabinach prysznicowych z brodzikiem typu walk-in). Uszczelnienie wykonuje się w połączeniu z taśmami uszczelniającymi Sopro AEB®.
Materiał	Folia polipropylenowa, odporna na zrywanie, ze specjalną, dwustronną powłoką flizelinową z polipropylenu.
Kolor	Czerwony
Grubość	0,75 mm
Temperatura stosowania	Od +5°C do +30°C
Opakowania	Pojedynczo
Składowanie	Nieograniczony okres składowania (w suchym miejscu, w nieotwartym oryginalnym opakowaniu).
Właściwości	Wstępnie uformowana, elastyczna uszczelka z ukształtowanym spadkiem do brodzików typu walk-in, pokryta z obu stron specjalną włókniną.
Jakość	Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża musi być wykonane zgodnie z zasadami techniki. Podłoża muszą być równe, czyste, twarde, nośne, stabilne wymiarowo oraz wolne od substancji zmniejszających przyczepność.

Sposób użycia

Zastosowanie z uszczelnieniami w postaci płynnej Sopro DSF 423/523, Sopro DSF RS 623, Sopro ZR Turbo 618 MAXX, Sopro TDS 823: Na nośnym i odpowiednio przygotowanym podłożu należy nałożyć odpowiednie uszczelnienie lub klej do taśm i mat za pomocą pacy zębatej (3 mm lub 4 mm) lub wałka malarskiego (alternatywnie można go również nakładać pędzlem lub szpachlą). Należy przy tym zwrócić uwagę, aby uszczelnienie lub klej do taśm i mat był nałożony na szerokości około 10 mm większej niż uszczelka Sopro AEB® 176. Uszczelkę Sopro AEB® 176 należy wkleić w świeżej warstwie uszczelnienia lub kleju do taśm i mat i docisnąć za pomocą kielni wygładzającej lub uchwytu wałka malarskiego, tak aby pod uszczelką nie pozostały pęcherzyki powietrza. Połączenia taśmy uszczelniającej z uszczelką powinny zachodzić na siebie co najmniej z zakładem 5 cm. Podczas nakładania płynnego materiału uszczelniającego należy całkowicie pokryć Sopro AEB® 176 dwiema warstwami o odpowiedniej grubości.

Zastosowanie z uszczelnieniami w postaci mat Sopro AEB plus 639, Sopro AEB 640: Na wcześniej przyklejoną matę Sopro AEB® nałożyć dedykowane uszczelnienie lub klej do taśm i mat za pomocą pacy zębatej (3 mm lub 4 mm) lub wałka malarskiego (alternatywnie można go również nakładać pędzlem lub szpachlą). Należy przy tym zwrócić uwagę, aby uszczelnienie lub klej do taśm i mat był nałożony na szerokości około 10 mm większej niż uszczelka Sopro AEB® 176. Uszczelkę Sopro AEB® 176 należy wkleić w świeżej warstwie uszczelnienia lub kleju do taśm i mat i docisnąć za pomocą kielni wygładzającej lub uchwytu wałka malarskiego, tak aby pod uszczelką nie pozostały pęcherzyki powietrza. Połączenia taśm uszczelniających z uszczelką powinny zachodzić na siebie co najmniej z zakładem 5 cm. Krawędzie uszczelki Sopro AEB® 176 należy wykończyć dedykowanym uszczelnieniem lub klejem do taśm i mat.

Wskazówka dotycząca wklejania uszczelki AEB 176: Wklejenie uszczelki Sopro AEB® 176 należy wykonać za pomocą uszczelnień Sopro (np. Sopro DSF 523/423, Sopro TDS 823, Sopro DSF® RS 623, ZR Turbo 618 Maxx), klejem do taśm i mat Sopro FDK 1180/FDK 415 lub klejem uszczelniającym np. klejem montażowym Sopro RMK 818 lub Sopro WB 588.

Wszystkie odpowiednie produkty Sopro do wykonania zgodnie z normami są wymienione w sekcji „Certyfikaty”. Należy przestrzegać odpowiednich informacji technicznych dotyczących poszczególnych produktów systemowych!

Narzędzia

Paca zębata, paca metalowa, szpachelka o drobnych zębach, wałek malarski, uchwyt wałka malarskiego.

Certyfikaty

PG-AIV-F

Element systemu posiadający ogólny certyfikat nadzoru budowlanego (abP) dla systemów uszczelniających w połączeniu z płytkami i płytami do uszczelnień budowlanych w połączeniu z Sopro DSF® 423/523, DSF® RS 623, TDS 823, ZR Turbo MAXX 618, FDF 525, PU-FD i innymi komponentami Sopro.

PG-AIV-B: element systemu posiadający ogólny certyfikat nadzoru budowlanego (abP) dla systemów uszczelniających w połączeniu z płytkami i płytami do uszczelniania budynków w połączeniu z AEB® 640, AEB® plus 639 i innymi komponentami Sopro

PG-AIV-P: Element systemu posiadający ogólny certyfikat nadzoru budowlanego (abP) dla systemów uszczelniających w połączeniu z płytkami i płytami do uszczelniania budynków w połączeniu z Sopro Board i innymi komponentami Sopro.

PG-AIV-N: składnik systemu posiadający ogólny certyfikat nadzoru budowlanego (abP) dla płynnych uszczelnień w połączeniu z warstwami użytkowymi z heterogenicznego PVC (LVT) w połączeniu z DSF SL 1525 i innymi komponentami Sopro

Licencja

EMICODE wg GEV: EC 1^{PLUS} bardzo niski poziom emisji ^{PLUS}.

Wskazówki BHP

Produkt nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP). Podczas pracy z materiałami budowlanymi/chemikaliami należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.