KARTA CHARAKTERYSTYKI
TECHNICAL SPECIFICATION CARD
SICHERHEITSDATENBLATT
acc. to DIN EN 14465:2003

TARIM

AGMAMITO

GOOD FOR BABIES | GOOD FOR PLANET | WATER BLOCKED | REACH CONFORM | NON-FLAMMABLE

RODZAJ | FABRIC TYPE | GEWEBE ART	tkanina (plusz) | plush fabric | Plüschstoff
GRAMATURA | WEIGHT | GEWICHT	380g/m2
SKŁAD | COMPOSITION | ZUSAMMENSETZUNG	100% PES
SZEROKOŚĆ | WIDTH OF ROLL | BREITE	140 cm +/- 2 cm

ATEST | CERTIFICATE | ZULASSUNG	METODA BADANIA TEST SPECIFICATION PRUFVERFAHREN	WYNIK TESTU TEST RESULT WERT	KATEGORIA CATEGORY KATEGORIE
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE | TENSILE STRENGTH HOCHZUGFESTIGKEIT	DIN EN ISO 13934-1	warp: 973 N (34,9%) weft: 944 N (46,7%)	A/A
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE | TEAR GROWTH RESISTANCE | REISSFESTIGKEIT	DIN EN ISO 13937-3	warp: 124,5 N weft: 82,8 N	A/A
PRZESUWALNOŚĆ NITEK W SZWIE | RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE | VERSCHIEBBARKEIT DER FÄDEN IN DER NAHT	DIN EN ISO 13936-2 180 N load	warp: 2,8 mm weft: 2,5 mm	A/A
TEST MARTINDALE'A | ABRASION RESISTANCE MARTINDALE METHODE	DIN EN ISO 12947-1 DIN EN ISO 12947-2	Yarn breakage: >100 000 cycles	A
SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU | PILLING TEST | ANFÄLLIGKEIT FÜR FUSSELN	DIN EN ISO 12945-2 2000 cycles	5	A
ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA ŚWIATŁO | COLOUR FASTNESS TO LIGHT | LICHTBESTÄNDIGKEIT	DIN EN ISO 105-B02 Process 3 Exposure level 5	>5	A
ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA TARCIE | COLOUR FASTNESS TO RUBBING | REIBUNGSBESTÄNDIGKEIT	DIN EN ISO 105-X12	na sucho | dry | trocken: 5 na mokro | wet | nass: 5	A/A
ZAPALNOŚĆ | IGNITABILITY | BRANDVERHALTEN	TB 117-2013	zdał | passed | bestanden	
REACH		zdał | passed | bestanden	

PL Wyniki w Karcie Charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań. Data wydania karty to 15-06-2022. Niniejsze wydanie traci ważność wraz z ukazaniem się nowej wersji. Efekt pillingu i mechacenia tkaniny jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania. Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach tkanin w poszczególnych partiach produkcyjnych. **EN** Data in Technical Specification Card are mean values obtained during tests. The technical card date of issue is 2022-06-15. The issue expires on release date of the latest version. Pilling is nothing unusual and cannot be eliminated. Variations in color shades are alowable due to technological reasons. **DE** Die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Ergebnisse sind durchschnittliche Ergebnisse, die im Rahmen der durchgeführten Forschungen erreicht wurden. Die oben genannten Ergebnisse sind aktuell zum Tag der Ausgabe dieses Katalogs und können später geändert werden. Das Fusseln des Stoffes ist natürlich und es ist nicht möglich, es vollständig auszuschließen. Aus technologischen Gründen sind die Unterschiede in den Stofftönen in den einzelnen Produktionspartien zugelassen.

30°

Certyfikat IW ZC TEXTIL-CERT Nr 522/AC 017 | Certyfikat IW ZC TEXTIL-CERT Nr 521/AC 017 | Certyfikat IW ZC TEXTIL-CERT Nr 523AC 017

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 20.HPL.17915 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

AGMAMITO GROUP
UL. WRZESIŃSKA 78
62-020 SWARZĘDZ, POLAND
T: +48 61 817 20 96
E: INFO@AGMAMITO.COM
WWW.AGMAMITO.COM
WWW.AGMAMITO.COM