

CEKOL PRO X 2

Multifunkcyjna gładź szpachlowa

- szpachlowanie
- uzupełnianie ubytków
- spoinowanie z taśmą
- osadzanie narożników

Idealnie biała



ZASTOSOWANIE

CEKOL PRO X2 jest białą gipsową gładzią szpachlową na bazie gipsu naturalnego przeznaczoną do wszelkich prac szpachlarskich wewnątrz budynków, w pomieszczeniach suchych, na podłożach wykonanych z tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, cegły, betonu, gazobetonu i płyt gipsowo-kartonowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Za pomocą szpachelki należy usunąć pozostałości farb emulsyjnych, olejnych oraz luźne ziarenka piasku. Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od zatluszczeń. Gruntowanie. Podłoża silnie chłonne, słabe oraz osypujące się należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym z serii CEKOL DL.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL PRO X2 dedykowana jest do wyrównywania oraz wygładzania ścian i sufitów, uzupełniania ubytków, osadzania narożników oraz spoinowania łączeń płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy zbrojącej.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy: zaprawę należy przygotować wsypując zawartość opakowania do 8 litrów wody i dokładnie wymieszać. Pozostawić na 3 minuty i ponownie wymieszać.

Spoinowanie płyt GK: nieoryginalne krawędzie płyt należy bezzwłocznie zagruntować gruntem CEKOL DL-80. Szpachlowanie spoin należy wykonać w co najmniej dwóch warstwach. Masę nałożyć na spoinowaną powierzchnię, a następnie bezzwłocznie wtopić w nią materiał zbrojący – taśmę, fizelinę, siatkę. Spoinę należy ponownie wypełnić masą po związaniu pierwszej warstwy.

Szpachlowanie: produkt należy nanosić na powierzchnię przy użyciu narzędzi ze stali nierdzewnej. Zaprawę należy zużyć w ciągu 60 minut.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania:	EN 13963+AC Konstrukcje budowlane
	EN 13279-1 Ogólnobudowlany
Proporcje mieszanki:	0,4 l wody na 1 kg suchego proszku
Temperatura stosowania i podłoża:	+5°C do +25°C
Grubość warstwy:	od 1 do 30 mm
Wydajność:	około 1,5 kg/m ² /mm
Wytrzymałość na zginanie:	> 350 N
Reakcja na ogień:	A1
Standard szpachlowania	Q1, Q2, Q3, Q4
Produkt posiada:	Atest higieniczny
Opakowanie 20kg	EAN 5906474220218
CN	32141090

UWAGI

GRUBOŚĆ WARSTWY:

- Szpachlowanie do 3 mm
- Spoinowanie z taśmą do 10 mm
- Uzupełnianie ubytków do 20 mm
- Osadzanie narożników do 30 mm

Dalsze prace. Po wstępnym stwardnieniu możliwe są korekty powierzchni za pomocą siatki do szlifowania lub papieru ściernego o gradacji 120 - 180. Malowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gładzi.